

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

021960

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ»
(ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ»)

Адрес(а) местонахождения юридического лица: 109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 135,
корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У

Испытательная лаборатория ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ»

Фактический адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: 141108, Московская обл., г.о.
Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. ½, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1

Номер телефона: 8 (495) 150-95-38

Адрес электронной почты: info@ic-fire.ru

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Испытательной лаборатории
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ»

Г.М. Хачатрян

2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ПИ2024/09-26/1-ЛС от 26.09.2024

Система огнезащиты для древесины и материалов на их основе: прозрачная (полиуретановый прозрачный грунт IT01Primer и полиуретановый прозрачный лак IT01Top) при расходе 450 г/м²; пигментированная (полиуретановый тиксотропный грунт Igniprimer30 и полиуретановая белая эмаль Ignitop30) при расходе 560 г/м².

Общее количество страниц протокола – 5 стр.

г. Москва 2024 г.

1. Сведения о заявителе, поручившем проведение испытаний и основание для проведения испытаний:

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ» (ОС ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ»). Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г. Юридический адрес: 109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3 У. Адрес места осуществления деятельности: 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д.135, к.3, эт. 1 пом. 3 комната 13А, рабочее место 3 У. Телефон: 8 (495)-150-95-38.

Заявка № 386 от 30.08.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ».

2. Идентификационные сведения о представленной на испытания продукции, об изготовителе продукции:

Система огнезащиты для древесины и материалов на их основе: прозрачная (полиуретановый прозрачный грунт IT01Primer и полиуретановый прозрачный лак IT01Top) при расходе 450 г/м²; пигментированная (полиуретановый тиксотропный грунт Igniprimer30 и полиуретановая белая эмаль Ignitor30) при расходе 560 г/м².

Код ОК 034 (ОКПД 2), код ТН ВЭД ЕАЭС 3208 10 900 0.

Изготовитель: Sirca S.p.A. (Sirca S.p.A.), Юридический адрес: Viale Roma, 85-35010 S.Dono di Massanzago (PD), Italy. Фактический адрес: Viale Roma, 85-35010 S.Dono di Massanzago (PD), Italy, телефон: +39 49 932 23 11, адрес электронной почты: info@sirca.it

3. Методы испытаний:

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

4. Сведения об отборе образцов:

Образцы представлены Заявителем.

Испытательная лаборатория не осуществляла отбор образцов и не несет ответственность за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

5. Условия хранения образцов до проведения испытаний:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %;
- атмосферное давление от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт. ст.).

6. Сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании указаны в таблицах № 1, 2:

6.1. Испытательное оборудование:

Таблица № 1

Наименование испытательного оборудования	Тип	Заводской номер	Дата очередной периодической аттестации
Установка для определения группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов (ОТМ-КТ) (керамическая труба)	(«Керамическая труба») по ГОСТ Р 53292-2009	05-2018	Протокол периодической аттестации № 48/04-23 от 05.04.2024 г. действителен до 04.04.2025 г.
Климатическая камера	М 0/100-1000 КТВ	214/18	Протокол периодической аттестации № 42/04-23 от 05.04.2024 г. действителен до 04.04.2025 г.

6.2. Средства измерения:

Таблица № 2

Наименование средств измерений	Тип	Заводской номер	Дата очередной метрологической поверки	Погрешность измерения (класс точности)
1	2	3	4	5
Секундомер электронный	Интеграл С-01	541528	11.11.2025	$\Delta t = \pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$, с
Весы лабораторные	ВК-300	25416	26.03.2025	От 0,1 до 50 вкл. г $\pm 0,005$ г Св. 50 до 200 вкл. г $\pm 0,01$ г Св. 200 до 300 вкл. г $\pm 0,015$ г
Линейка металлическая	150 мм	28	13.01.2025	$\pm 0,1$ мм
Штангенциркуль	ШЦ-I-125-0,05	6450213	26.02.2025	$\pm 0,05$ мм
Измеритель микропроцессорный	2ТРМ0-Щ2.У	24357256125400122	21.12.2024	$\pm 0,5$ %
Мультиметр цифровой Актаком	АММ-1139	844610811	01.09.2025	$\pm(0,01 \cdot U_{изм} + 30k)$ $\pm(0,001 \cdot f_{изм} + 2k)$
Преобразователь термоэлектрический	ТП-0198	30152843612	08.10.2024	Класс допуска 2
Прибор комбинированный	testo 622	53681539/01	15.03.2025	$\pm 0,4$ °C $\pm 3\%$ ± 5 гПа
Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ10-Щ2У-РР	25785126345601201	15.03.2025	$\pm 0,5$ %
Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ10-Щ2У-РР	25785126345601202	15.03.2025	$\pm 0,5$ %
Преобразователь измерительный температуры и влажности	ИПТВ-206/М2-03	06142	10.02.2025	$\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °C) $\pm 3\%$
Элемент чувствительный из платины технический	ЧЭПТ-3	42184	20.02.2025	$\pm(0,1 + 0,0017 \cdot t)$ °C

7. Определение группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009:

Образцы изготавливались из прямослойной воздушно-сухой древесины сосны с влажностью 8 – 15 % и плотностью от 400 до 550 кг/м³ в виде прямоугольных брусков с поперечным сечением (30×60) мм и длиной вдоль волокон 150 мм, отклонение от размеров не превышало 1 мм. Образцы древесины были без видимых пороков и смоляных включений. Боковые поверхности образцов были остроганы, торцы опилены и обработаны наждаком.

Образцы древесины перед нанесением огнезащитного состава кондиционировались в эксикаторе с насыщенным раствором цинка азотнокислого 6-водного при температуре (23 ± 5) °C. Кондиционирование прекращалось, когда изменение массы образцов между двумя последующими взвешиваниями, проведенными через 24 часа, составляло не более 0,2 г, результат округлялся до 0,1 г.

На кондиционированные образцы древесины со всех сторон наносилась система огнезащиты для древесины и материалов на их основе: прозрачная (полиуретановый

прозрачный грунт IT01Primer и полиуретановый прозрачный лак IT01Top) при расходе 450 г/м²; пигментированная (полиуретановый тиксотропный грунт Igniprimer30 и полиуретановая белая эмаль Ignitor30) при расходе 560 г/м². Расход состава после каждой обработки определялся весовым методом по разнице масс образца до и после нанесения состава. Перед испытанием обработанные и высушенные образцы древесины кондиционировали в условиях, указанных в 6.1.2.2 ГОСТ Р 53292-2009, и взвешивали, результат округляли до 0,1 г.

7.1. Условия проведения испытания указаны в таблице № 3:

Таблица № 3

Дата испытаний	02.09.2024 г.
Температура	19,5 °С
Атмосферное давление	101,0 кПа
Относительная влажность воздуха	55 %
Скорость движения воздуха	0,1 м/с

7.2. Результаты испытаний:

Результаты испытаний по определению группы огнезащитной эффективности: система огнезащиты для древесины и материалов на их основе: прозрачная (полиуретановый прозрачный грунт IT01Primer и полиуретановый прозрачный лак IT01Top) при расходе 450 г/м² по ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.1 сведены в таблицу № 4.

Результаты испытаний по определению группы огнезащитной эффективности: система огнезащиты для древесины и материалов на их основе: пигментированная (полиуретановый тиксотропный грунт Igniprimer30 и полиуретановая белая эмаль Ignitor30) при расходе 560 г/м² по ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.1 сведены в таблицу № 5.

Таблица № 4

Номер образца	Масса образца, г			Расход состава, г/м ²			Потеря массы образца		Среднее арифметическое значение потери массы, %
	До обработки	Перед сжиганием	После сжигания	Грунто-вочного	Огнеза-щитного	Поверх-ностного	г	%	
1.	109,8	114,4	90,6		450		23,8	20,8	21
2.	113,2	119,3	94,1				25,2	21,1	
3.	106,4	112,3	87,4				24,9	22,2	
4.	119,2	123,7	92,3				31,4	25,4	
5.	105,9	110,5	103,3				7,3	6,6	

Таблица № 5

Номер образца	Масса образца, г			Расход состава, г/м ²			Потеря массы образца		Среднее арифметическое значение потери массы, %
	До обработки	Перед сжиганием	После сжигания	Грунто-вочного	Огнеза-щитного	Поверх-ностного	г	%	
1.	103,9	110,3	85,3		560		25,0	22,6	21
2.	110,5	115,8	87,2				28,6	24,7	
3.	108,9	113,4	86,5				26,9	23,7	
4.	117,9	122,7	95,4				27,3	22,2	
5.	112,2	117,6	93,7				23,9	20,3	

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ»

Вывод: По результатам испытаний система огнезащиты для древесины и материалов на их основе:


Прозрачная (полиуретановый прозрачный грунт IT01Primer и полиуретановый прозрачный лак IT01Top) при расходе 450 г/м², **имеет II группу огнезащитной эффективности;**

Пигментированная (полиуретановый тиксотропный грунт Igniprimer30 и полиуретановая белая эмаль Ignitor30) при расходе 560 г/м², **имеет II группу огнезащитной эффективности.**

Срок действия протокола: Протокол действует определенный период времени, в течение которого не были произведены изменения:

- технической документации, конструкции, комплектности изделия;
- организации и технологии производства;
- метода испытания.

8. Ответственный за проведение испытаний:

Испытатель ИЛ ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ»  / А.В. Илюшин /