



Energol WM

Medizinische Weissöle

Beschreibung

Die medizinischen Weissöle BP Energol WM sind stark ausraffiniert mit zwei verschiedenen Viskositäten.

Sie sind farblose, im Tageslicht nicht fluoreszierende Mineralölraffinate ohne Geruch und Geschmack.

Anwendung

Die BP Energol WM Reihe wird eingesetzt zur Schmierung von Maschinen und Aggregaten, die bei der Gewinnung, Herstellung, Zubereitung, Verarbeitung, Förderung und Verpackung von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden, bei denen der Schmierstoff mit

dem Produktionsgut NICHT in Berührung kommt. Medizinische Weissöle dürfen zu Schmierzwecken im Lebensmittelbereich nur dann eingesetzt werden, wenn es im Sinne des Lebensmittelgesetzes ausdrücklich zugelassen wird (z.B. bei technischer Unvermeidbarkeit).

Hauptvorteile

- Höchste Reinheit
- Farblos und im Tageslicht nicht fluoreszierend

- Geruchslos
 - Geschmacklos
-

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden

und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Massnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die BP p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmassnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen.

Energol WM

Medizinische Weissöle

Kennwerte (ca.-Angaben)

Prüfmethoden	Einheit	Sorte:
	Energol WM	2 6

Test	Methode	Einheit	Typ. Wert	Typ. Wert
Farbe Saybolt	ASTM D 156		>+30	>+30
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	850	878
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	36	240
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	15.5	68
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	3.45	7.7
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	200	220
Pour Point	ISO 3016	°C	-15	-30
Neutralisationszahl	ISO 6618	mg KOH/g	0.01	0.01
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	105	110
Unsulphonierbarer Rückstand	ASTM D 664	% m/m	100	100
Brechzahl bei 20 °C	ASTM 1747		1.466	1.479
Viskositäts-Dichte-Konstante	ASTM D 2140		0.806	0.814
CA	ASTM D 2140	%	1	1
CN		%	37	47
CP		%	62	52
UV-Absorption bei 260nm	ASTM 2008		0.0002	0.0003
Food and Drug Administration (FDA) Regulations	172.878 172.3620(a)		ja ja	ja ja
European Pharmacopoe 2.Ed.	Europa		ja	ja
Pharmacopoeia Francaise X	Frankreich		ja	ja
Deutsches Arzneibuch (DAB 9) - Paraffinum Liquidum - Paraffinum Perliquidum	Deutschland		nein ja	ja nein
Bundesgesundheitsamt (BGA) 155. Mitteilung	Deutschland		ja	ja
British Pharmacopoeia 1988	UK		ja	ja

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

In dieser Publikation enthaltene Angaben, Daten und Empfehlungen, deren jederzeitige Abänderung vorbehalten bleibt, gibt BP nach bestem Wissen, jedoch ohne

BP (Switzerland)
Baarerstrasse 139

Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und individuelle Benutzeranwendung, die der Käufer in jedem Fall selbst abzuklären hat. Für Lieferungen gelten im übrigen die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der BP sowie insbesondere die dort enthaltene Gewährleistungsregelung.

6302 Zug

Tel: 058 456 91 11
Fax: 058 456 91 19

© BP Oil International Ltd
