

GALP HIDROLEP HLP

Óleos hidráulicos do tipo HLP, formulados a partir de bases parafínicas

Propriedades

- Capacidade antidesgaste reforçada tendo em vista a protecção das bombas e demais elementos mecânicos dos sistemas.
- Boa estabilidade à oxidação.
- Boa protecção contra a corrosão e a ferrugem.
- Boa capacidade antiespuma e de libertação de ar.
- Compatibilidade com os elastómeros devidamente controlada.
- Baixo ponto de fluxo.
- Boa desemulsibilidade.

Aplicações

Circuitos hidráulicos, bombas, órgãos de regulação e servo-mecanismos.

Especificações

- DIN 51524 Parte 2

Características Principais

(valores típicos)

Grade ISSO	32	46	68
Cor Visual	Amarelo	Amarelo	Castanho
Cor ASTM (D1500)	L2,0	L 2,5	L 3,0
Massa Volúmica a 15 °C, kg/l (D 1298/ D 4052)	0.8810	0,8867	0,8929
Ponto de Inflamação, COC, °C (D 92)	212	234	233
Ponto de Fluxão, °C (D 97) máx.	-15	-15	-12
Viscosidade Cin a 40 °C, mm ² /s (D 445)	32	46	68
Viscosidade Cin a 100 °C, mm ² /s (D 445)	5.43	6,8	8,3
Índice de Viscosidade (D 2270)	104	101	93
Espumas, ml/ml (D 892) máx.:			
- SEQ I Tend/Est.	150/0	150/0	150/0
- SEQ II Tend/Est.	75/0	75/0	75/0
- SEQ III Tend/Est.	150/0	150/0	150/0
Corrosão ao Cobre (D 130)	1ª	1ª	1ª
Desemulsibilidade a 54°C, máx. 60 min., ml (D 1401)	40-40-0	40-40-0	40-40-0
Resistência à Oxidação, horas (D 943), min	1000	1000	1000
Ensaio FZG (A/8.3/90) (DIN 51354)			
- Passa o Estagio de carga	11	11	11
Teste Antiferrugem (D 665):			
- Proc. A	Passa	Passa	Passa
- Proc. B	Passa	Passa	Passa
Libertação de Ar a 50 °C (IP 313), min	5	9	12

Embalagens disponíveis

Tambor
Isocontentor

lubrificantes . equipamento
manutenção industrial

K OIL



galp energia

K OIL - UNIPessoal, LDA. | Av. Padre Nabeito, 10 | Aires | 2950-113 Palmela | T - 212 337 212 | www.koil.pt | geral@koil.pt

Proteja o meio ambiente: não deposite os óleos usados nos esgotos, cursos de água ou solo.
GL.15003

