

西南建材集团Q235B冷轧板供货质量协议（模拟客户协议）

AGREEMENT XNJC-SIM-2026-001

标准类型：CUSTOMER / 客户协议类测试样本

项目	内容
版本	协议V1.0
发布/签署日期	2026-01-20
实施日期	2026-02-01 至 2026-12-31
适用品种	冷轧板、定尺开平板
适用牌号	Q235B
适用规格	厚度0.80mm-2.50mm，宽度800mm-1250mm
适用客户	CUST-002 西南建材集团
拟关联系统类型	CUSTOMER

模拟测试文件：仅用于钢铁质量控制系统标准维护、PDF抽取、RAG检索、判定解释和让步风险评测；不代表任何真实国家标准、企业正式标准或有效合同文本。

编制单位：江淮智能质控系统测试组

前言

本文件按钢铁产品质量控制系统的测试需要编写，条款结构参考常见钢材标准和供货协议的表达方式。文件中的数值、客户、批次和案例均为模拟数据，主要用于验证文档上传、确定性切块、来源引用、标准优先级、判定解释、让步评审和质量证明书问答等功能。

本文件中出现的化学成分、力学性能、尺寸偏差和让步范围可作为RAG引用依据；系统中的结构化标准指标仍是自动判定唯一依据，PDF抽取文本不得自动覆盖结构化限值。

目录及评测关注点

条款	标题	评测用途
1	协议范围	客户/用途过滤
3.1	客户机械性能	客户优先限值
3.3	化学成分	客户补充限值
4.2	厚度与表面	客户尺寸/外观要求
6.1	让步接收	客户确认和风险维度
7.1	质量证明书	证书放行限制

1 协议范围

本协议适用于供西南建材集团的Q235B冷轧板和定尺开平板，主要用途为建筑围护件、普通支撑件、轻型龙骨配套件和非安全关键结构件。

适用规格为厚度0.80mm至2.50mm、宽度800mm至1250mm。超出本规格范围、用于高强承重构件或由客户指定为安全关键用途的订单，不得套用本协议的让步接收条款。

2 优先级和资料

在本协议有效期内，本协议对相同客户、相同品种、相同牌号和相同规格范围内的订单优先于企业标准和国家标准执行。国家标准和企业标准未被本协议覆盖的项目，按供方已发布结构化标准执行。

供方应在发货前提供质量证明书、炉批号追溯、尺寸抽检记录和必要的让步评审记录。客户有权对有争议批次提出复验要求。

3.1 客户机械性能

供西南建材集团的Q235B冷轧板，抗拉强度Rm应为375MPa至505MPa；下屈服强度ReL不应低于235MPa且不宜高于360MPa；断后伸长率A不应低于27%。

本条款用于客户协议优先判定。若国家标准允许较低断后伸长率，本协议仍以A不低于27%作为合格要求。Rm低于375MPa或A低于27%时，不得直接按国家标准判为合格。

指标	客户合格下限	客户合格上限	单位	客户关注点
Rm 抗拉强度	375	505	MPa	过低影响支撑稳定，过高影响现场折弯
ReL 下屈服强度	235	360	MPa	避免屈服过高导致折弯回弹大
A 断后伸长率	27	无	%	低于客户下限需让步评审

3.2 成形性能提示

客户加工工艺包含辊压成形和现场轻度折弯。若A低于27%但不低于25%，应结合用途、折弯半径、历史投诉和替代库存评估；若A低于25%，客户原则上不接受让步。

3.3 化学成分

化学成分按炉号提供。客户对C、P、S提出补充控制要求：C不大于0.190%，P不大于0.040%，S不大于0.040%。Mn和Si按供方已发布标准执行，但异常波动应在质量证明书备注中说明。

元素	客户下限	客户上限	单位	说明
C	无	0.190	%	客户补充上限
P	无	0.040	%	客户补充上限
S	无	0.040	%	客户补充上限
Mn	按供方标准	按供方标准	%	证书列实测值
Si	按供方标准	按供方标准	%	证书列实测值

4.1 表面质量

表面不得有影响涂装和装配的折叠、结疤、边裂、连续划伤和明显辊印。单处轻微压痕面积不大于20mm乘20mm且不连续出现时，可按普通围护件用途接收，但应在出货记录中标注。

4.2 厚度与尺寸偏差

厚度0.80mm至1.50mm时，厚度偏差应控制在-0.080mm至+0.080mm；厚度大于1.50mm且不大于2.50mm时，厚度偏差应控制在-0.100mm至+0.100mm。

宽度偏差应控制在0mm至+4mm。定尺开平板长度偏差应控制在0mm至+6mm。尺寸超差不得通过文字说明直接放行，必须进入让步或返修评审。

5.1 检验批和抽检

同一客户订单、同一牌号、同一炉号和相同厚度规格的产品可作为一个客户检验批。每批至少抽检一组力学性能和三个厚度位置；当批量超过80吨时，应增加一组力学性能复核。

5.2 复验与异议

客户对性能数据有异议时，双方可约定第三方实验室复验。复验样品应来自原批次留样或未加工余料。复验结果低于本协议限值时，该批次不得按合格批次出具正式质量证明书。

6.1 让步接收

当Rm不低于370MPa且低于375MPa，或A不低于25%且低于27%，或厚度偏差超出合格范围但未超过对应边界外0.020mm时，可提交客户让步评审。

让步评审必须取得客户书面确认，并明确用途限制为建筑围护件或普通支撑件；不得用于高强承重件、安全关键连接件或客户指定的外观一级件。存在同类历史投诉时，风险等级至少提高一级。

6.2 替代发货优先

若供方在约定交期内存在同规格或兼容规格的合格替代库存，应优先评估替代发货。只有在替代库存不可用、客户用途允许且偏差处于6.1规定范围内时，方可继续客户让步流程。

6.3 让步附加条件

客户让步通过时，供方应在发货记录中增加批次追溯、用途限制、增加抽检、质量证明书备注和售后跟踪。低置信度评估、缺少客户用途、缺少历史投诉核查或存在未解决标准冲突时，必须转人工质量负责人复核。

7.1 质量证明书

正式质量证明书应列明本协议编号、客户订单号、炉号、卷号、规格、化学成分、Rm、ReL、A、尺寸偏差和最终放行结论。让步批次的证明书备注必须包含客户确认编号和用途限制。

存在未解决的同优先级客户协议冲突、客户未确认让步、复验未完成或替代发货仍在评估时，不得签发正式质量证明书，可生成内部预览版本供审批流查看。

附录A 条款检索关键词

资料性附录：CUST-002、西南建材集团、Q235B冷轧板、Rm 375至505MPa、ReL 235至360MPa、A不低于27%、客户让步Rm 370MPa、客户让步A 25%、建筑围护件、替代库存优先。