

Q345B低合金高强度结构钢企业标准（模拟）

标准编号: Q/ZX-STEEL-2026-Q345B

标准名称: Q345B低合金高强度结构钢企业标准

标准类型: 企业标准 ENTERPRISE

适用品种/牌号: 热轧板 / Q345B

规格范围: 厚度2.0-12.0mm, 宽度900-1800mm

版本号: V2026.1 生效日期: 2026-01-01

1 适用范围

本企业标准适用于热轧 Q345B

低合金高强度结构钢板的出厂检验与质量判定。适用规格为厚度 2.0 mm 至 12.0 mm、宽度 900 mm 至 1800 mm 的热轧板。本文件为系统联调模拟文档。

5.1 抗拉强度 R_m

Q345B 热轧板抗拉强度 R_m 的合格范围为 470 MPa 至 630

MPa。实测值低于 470 MPa 或高于 630 MPa 时判定为不合格。若 R_m

不低于 460 MPa 且低于 470 MPa, 可提交让步评审, 但不得直接判定合格。

5.2 屈服强度 R_{eL}

Q345B 热轧板下屈服强度 R_{eL} 的合格下限为 345 MPa, 合格上限为

460 MPa。实测 R_{eL} 低于 345 MPa 时不满足合格要求。

5.3 断后延伸率 A

Q345B 热轧板断后延伸率 A 的合格下限为 20%。当 A 低于 20%

时不满足合格范围。若 A 不低于 18% 且低于 20%, 可进入让步评审。

6.1 厚度公差

Q345B 热轧板厚度公差应控制在 -0.200 mm 至 0.200

mm。超出该范围但仍处于 -0.250 mm 至 0.250 mm

的, 可结合用途进入让步评审。

7 引用与说明

结构化指标限值以质量系统中 qc_standard_indicator 配置为准。本

PDF 文本仅用于 RAG 检索、引用与解释, 不得覆盖系统结构化判定规则。