## BITÁCORA ELECTRÓNICA DE ENSAYOS DE CONCRETO HIDRÁULICO

**FPC01-02**

| INFORME | FECHA DE MUESTREO | PROVEEDOR | HECHO EN OBRA | PREMEZCLADO | RESISTENCIA DE PROYECTO (kg/cm²) | REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm) | T.M.A. (cm) | ELEMENTO COLADO | NO. MUESTRA | HORA DE ELABORACIÓN | REVENIMIENTOS (cm) | TEMPERATURA (°C) | MASA UNITARIA (kg/m³) | CONTENIDO DE AIRE (%) | NÚMERO DE ESPÉCIMEN (CILINDRO/VIGA) | EDAD DE ENSAYO (DÍAS) | FECHA DE ENSAYO | CARGA MÁXIMA APLICADA (kgf) | ÁREA (cm²) | ESFUERZO (kg/cm²) | % DE RESISTENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH-068 | 02/09/2026 | CEMEX | | X | 250 | 14.0 ± 3.5 | 2.0 | MURO ADICIONAL (PRIMERA SECCIÓN LADO IZQUIERDO) | 102 | 10:30 | 15.0 | 34.0 | - | - | 405 | 3 | 05/09/2026 | 36 470 | 174.40 | 209 | 83.6 |
| MCH-068 | | | | | 250 | | | | | | | | | | 406 | 3 | 05/09/2026 | 37 900 | 179.10 | 212 | 84.8 |
| MCH-068 | | | | | 250 | | | | | | | | | | 407 | 7 | 09/09/2026 | 53 120 | 176.70 | 301 | 120.4 |
| MCH-068 | | | | | 250 | | | | | | | | | | 408 | 7 | 09/09/2026 | 53 490 | 176.70 | 303 | 121.2 |