WELD-ON®



771™

Weld-On® 771™ es un cemento solvente ABS lechoso o amarillo, emisión de COV ultra baja, de viscosidad media, secado rápido, para todas las clases y cédulas con ajuste de interferencia a través de 8 "(200 mm) de diámetro. Para aplicaciones de plomería (DWV, alcantarillado y desagüe), conducto y núcleo de espuma.

- Emisiones de COV ultra bajas. Cumple con la regla 1168/316A del SCAQMD.
- Certificación GreenGuard Gold. Visite la base de datos sostenible de UL en www.spot.ul.com para encontrar todos los créditos sostenibles cubiertos por UL GreenGuard Gold.
- Rendimiento de alta resistencia. Cumple con ASTM D2235 y el Código Uniforme de Plomería. El cemento amarillo cumple con CSA B181.1. Certificado por NSF International e IAPMO.

No utilice imprimador de ningún tipo en tuberías y accesorios de ABS.

PW-G/DWV/SW

DWV/SW (Amarillo)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de tubería	Todo ABS rígido	
Usos del cemento	Para aplicaciones de drenaje, residuos y ventilación (DWV), conductos y alcantarillado	
Diámetro máximo	8" (200 mm)	
Color	Lechoso o amarillo	
Tiempo de ajuste relativo	Rápido	
Viscosidad	Media	
Especificación de rendimiento	ASTM D2235 Reglamento 1168/316A del SCAQMD NSF/ANSI 14 Código Uniforme de Plomería CSA B181.1 (amarillo)	
Brookfield Viscosidad	Mínimo 500 cps	
Gravedad específica	0.90 ± 0.04	
Emisiones de COV	Lechoso: 319 g/L	Amarillo: 311 g/L
Vida útil	3 años	
El crédito compatible con LEED	Se puede obtener por LEED® (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), Crédito IEQ 4.1	

PRECAUCIONES ESPECIALES

Los cementos solventes Weld-On nunca deben usarse en sistemas de tuberías de plástico que utilicen o estén siendo probados por aire comprimido o gases; incluyendo refuerzo de agua de aire. No utilizar junto con sistemas de ventilación de gases de combustión.

No utilice un hipoclorito de calcio granular seco como material desinfectante para la purificación del agua en sistemas de tuberías de agua potable. La introducción de gránulos o gránulos de hipoclorito de calcio con cementos solventes e imprimaciones (incluidos sus vapores) puede provocar una reacción química violenta si no se utiliza una solución acuosa. Es aconsejable purificar las líneas bombeando agua clorada al sistema de tuberías, esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no debe almacenarse ni usarse cerca de cementos solventes e imprimaciones.

Este producto está diseñado para ser utilizado por personas calificadas bajo su propio riesgo. Los instaladores deben verificar por sí mismos que pueden hacer uniones satisfactorias en condiciones variables. Las instrucciones detalladas sobre cómo hacer juntas cementadas con solvente están impresas en la etiqueta del contenedor. Se recomienda encarecidamente que el instalador revise las instrucciones suministradas por el fabricante de tuberías y accesorios.

Consulte la Hoja de datos de seguridad actual para obtener información adicional sobre primeros auxilios, almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de precauciones de seguridad.

Consulte el sitio web para ver los Términos y condiciones completos.

AGITE BIEN

IPS Corporation
455 W. Victoria St.,
Compton, CA 90220
(800) 888-8312
www.weldon.com