


1,092 questions

8,899 findings

1,679 sources

157 polymers

Reviewed

Neat Arkema Kepstan 6002 PEKK

T_g 155.1 ± 0.5 °C

doi:10.1007/s00170-024-13026-8