

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 והאוניברסיטה, תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס (03) 5415080, פקס (03) 5415080
סניף ירושלים: רח' יד-חרוץ 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: 724810 (02)
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: 36934 (057)

1

האגף לבנין

מס. 11013754

תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב

גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)

אלמנט

תקרה 4

תיק עירייה: 4046-027

טפק בטון: סו"ב מפעלי בטון

המפעל: חולון

תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 7.00 ב- 20

המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1

הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/05/17

ותאריך הבדיקה:			
90/06/14		90/05/24	
חוזק		חוזק	
לחיצה		לחיצה	
(מגפ"ס)		(מגפ"ס)	
39.0		23.0	
37.5		26.0	
39.0		27.0	
38.5	ממוצע:	25.5	ממוצע:

חוזק נדרש לבטון הנבדק 23.0 (מגפ"ס)

סיווג הבטון: מתאים לב- 30

מהנדס: בניש בנו

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב

ענף: ביצוע

תל אביב 90/06/18

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

סגלוביץ משה

זבוטינסקי 56

ראשון לציון

לכבוד:

75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס 35508 SIIT IL, פקס: (03) 5415080
 סניף ירושלים: רח' יד-חרוצים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
 סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 36934

האגף לבנין

מס. 11012197

תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב

גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)

אלמנט

תקרה אחרונה.

תיק עיריה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון

המפעל: חולון

תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 20

המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1

הנטילה ע"י ב"כ מת"י

אריך היציקה: 90/04/23

ותאריך הבדיקה:			90/05/01	90/05/21	
ומדגם	שעת	סימון	ובדיקה	חוזק	חוזק
ומס.	ונטילה	הערבל	וסומך	לחיצה	לחיצה
		ומ"מ		(מגפ"ס)	(מגפ"ס)
11	13.15	10		20.0	26.0
21	13.17	10		18.5	26.0
31	13.20	10		19.5	26.0
				מומצע: 19.5	מומצע: 26.0
חוזק נדרש לבטון הנבדק 23.0 (מגפ"ס)					

סיווג הבטון: מתאים לב- 20

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב

תאריך ביצוע

תל אביב 90/05/23

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
 אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד:

סגלוביץ משה

זבוטינסקי 56

ראשון לציון

75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 והאוניברסיטה, תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס 35508 SIIT IL, פקס: (03) 5415080
סניף ירושלים: רח' יד-הרוצים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 38934

האגף לבנין
ד"ר על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118
המזמין: סגלוביץ משה
כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב
גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
אלמנט
תקרה 4
מהנדס: לבני יעקב
תיק עירייה: 4046-027
מס. 11013754

טפק בטון: סו"ב מפעלי בטון
המפעל: חולון
תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 7.00 ב- 20
המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/05/17

תאריך הבדיקה: 90/05/24			
מדגם	שעת	סימון	בדיקת
מס.	נטילה	הערבל	וסומך
		מ"מ	(מגפ"ס)
1	113.00	25	23.0
2	113.02	25	26.0
3	113.05	25	27.0
ממוצע: 25.5			

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב
ענף: ביצוע
תל אביב 90/05/28

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
ן לפרסם. תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
זבוטינסקי 56
ראשון לציון
75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה, תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס (03) 5415080, פקס: (03) 5415080
סניף ירושלים: רח' יד-הרועים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 36934

המזמין: סגלוביץ משה
תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118
האגף לבנין
מס. 11010026
כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקווה-תל-אביב
גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
אלמנט
תקרת מקלט
תיק עירייה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון
המפעל: חולון
תנאי בקרה: טובים
בטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 30
מדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
הנשילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/03/22

תאריך הבדיקה:			90/03/29	90/04/19
מדגם	שעת	סימון	חוזק	חוזק
ומס.	ונטילה	הערבל וסומך	לחיצה	לחיצה
		ומ"מ	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)
1	17.30	17	30.5	42.0
2	17.32	17	27.0	43.0
3	17.35	17	31.5	44.0
ממוצע:			29.5	43.0

חוזק נדרש לבטון הנבדק 33.0 (מגפ"ס)

חוג הבטון: מתאים לב- 40

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב
ענף: ביצוע
תל אביב 90/04/26
מהנדס: בויש בנו

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
זבזינסקי 56
ראשון לציון
75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס (03) 5415080, פקס: (03) 5415080
סניף ירושלים: רח' יד-הרוצחים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. (02) 718367, (02) 714951, פקס: (02) 724810
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. (057) 36934, (057) 30126, (057) 77534, (057) 74841-2, פקס: (057) 36934

האגף לבנין

מס. 11010218

תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב

גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)

אלמנט

עמודים קומה ב'

מס' 1-8

תיק עירייה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון

המפעל: בני ברק

תנאי בקרה: טובים

בטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 5.00 ב- 20

המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1

הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/03/29

תאריך הבדיקה:				תאריך הבדיקה:			
90/04/26		90/04/05		90/04/26		90/04/05	
חוזק	חוזק	חוזק	חוזק	חוזק	חוזק	חוזק	חוזק
לחיצה	לחיצה	לחיצה	לחיצה	לחיצה	לחיצה	לחיצה	לחיצה
(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)
22.0	13.5	16	11.30	22.0	13.5	16	11.30
23.0	15.5	16	11.32	23.0	15.5	16	11.32
20.0	13.0	16	11.35	20.0	13.0	16	11.35
מוצע: 21.5		מוצע: 14.0		מוצע: 21.5		מוצע: 14.0	

חוזק נדרש לבטון הנבדק 23.0 (מגפ"ס)

סיווג הבטון: נמוך מהנדרש לב- 20

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב

ענף: ביצוע

תל אביב 90/05/02

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

סגלוביץ משה

זבוטינסקי 56

ראשון לציון

לכבוד:

75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. 5454154 (03), טלקס 35508 SIIT IL, פקס: 5415080 (03)
סניף ירושלים: רח' יד-חרוץ 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: 724810 (02)
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: 36934 (057)

האגף לבנין

מס. 11012197

ד"וח על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקווה, תל-אביב
גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)

אלמנט

תקרה אחרונה.

תיק עיריה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון

המפעל: חולון

תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 20

המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1 הנטילה ע"י ב"כ מח"י

תאריך היציקה: 90/04/23

תאריך הבדיקה: 90/05/01				
מדגם	שעת	סימון	בדיקה	חוזק
מס.	נטילה	הערבל	וסומך	לחיצה
			מ"מ	(מגפ"ס)
1	13.15	10		20.0
2	13.17	10		18.5
3	13.20	10		19.5
ממוצע: 19.5				

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עירית תל-אביב

ענף: ביצוע

תל אביב 90/05/03

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה

זבוטינסקי 56

ראשון לציון

75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 והאוניברסיטה, תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס 35508, פקס: (03) 5415080
סניף ירושלים: רח' יד-חרוץ 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420 טל. 714951, (02) 718367, פקס: (02) 724810
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110 טל. 74841-2, 77534, 30126, (057) 36934, פקס: (057) 36934

האגף לבנין
תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118
המזמין: סגלוביץ משה
מס. 11010027

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקווה-תל-אביב
גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
אלמנט
תקרה 1

תיק עירייה: 4046-027

טפק בטון: ס"ב מפעלי בטון
המפעל: חולון
חנאי בקרה: טובים

בטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 20
המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/03/22

תאריך הבדיקה:			90/03/29	90/04/19
ומדגם	שעת	סימון	ובדיקת	חוזק
ומס.	ונטילה	הערבל	וסומך	לחיצה
			ומ"מ	(מגפ"ס)
1	17.00	25	26.0	31.5
2	17.02	25	24.0	34.0
3	17.05	25	24.0	32.0
ממוצע:		/		ממוצע: 32.5

חוזק נדרש לבטון הנבדק 23.0 (מגפ"ס)

סיווג הבטון: מחאים לב- 20

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב
ענף: ביצוע
תל אביב 90/04/25

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
זבוטינסקי 56
ראשון לציון
75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלקס IL 35508, פקס: (03) 5415080
 סניף ירושלים: רח' יד-חרוצים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
 סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 38934

האגף לבנין
 ד"ר על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118
 המזמין: סגלוביץ משה
 כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב
 גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
 אלמנט
 עמודים קומה ב'
 מס' 1-8

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון
 המפעל: בני ברק
 תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 5.00 ב- 20
 המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
 הנטילה ע"י ב"כ מת"י

אריך היציקה: 90/03/29

תאריך הבדיקה: 90/04/05			
מדגם	שעת	סימון ובדיקה	חוזק
ומס.	ונטילה	הערבל וסומך	לחיצה
		ומ"מ	(מגפ"ס)
1	16 111.30		13.5
2	16 111.32		15.5
3	16 111.35		13.0
ממוצע: 14.0			

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: עיריית תל-אביב 40929/עיריית
 ענף: ביצוע
 תל אביב 90/04/22

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
 לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
 זבוטינסקי 56
 ראשון לציון
 75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס 35508 SHIT IL, פקס: (03) 5415080
 סניף ירושלים: רח' יד-חרוצים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, (02) 718387, פקס: (02) 724810
 סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, (057) 30128, פקס: (057) 38934

האגף לבנין
 תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118
 המזמין: סגלוביץ משה
 מס. 11007771

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכי' תקוה, תל-אביב
 גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
 אלמנט
 רצפת מקלט

תיק עירייה: 4046-027

שפק בטון: סו"ב מפעלי בטון
 המפעל: חולון
 תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 30
 מדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
 הנטילה ע"י ב"כ מח"י

תאריך היציקה: 90/03/04

תאריך הבדיקה:				90/03/11		90/04/01	
מדגם	שעת	סימון לבדיקה	חוזק	חוזק	לחיצה	לחיצה	חוזק
מס.	נטילה	הערבל וסומך	מ"מ	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	
1	3	116.20	25.0	36.0			
2	3	116.22	25.0	33.0			
3	3	116.25	24.0	36.0			
ממוצע: 24.5				ממוצע: 35.0			

חוזק נדרש לבטון הנבדק 33.0 (מגפ"ס)

יג הבטון: מתאים לב- 30

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב
 ענף: ביצוע
 תל אביב 90/04/05

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
 אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
 זבוינסקי 56
 ראשון לציון
 75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס 35508, פקס: (03) 5415080
 סניף ירושלים: רח' יד-הרוצחים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
 סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 38934

האגף לבנין

מס. 11007983

תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב

גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)

אלמנט

קירות מקלט + עמודים קומת

קרקע.

ת"ק עירייה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון

המפעל: חולון

תנאי בקרה: טובים

בטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 30

המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1

הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/03/11

תאריך הבדיקה:				
90/04/08	90/03/18			
חוזק	חוזק	סימון	שעת	מדגם
לחיצה	לחיצה	הערבל	ונטילה	ומס.
(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	מ"מ		
39.5	28.5	27	15.05	1
34.0	27.0	27	15.07	2
36.5	30.5	27	15.10	3
36.5	28.5	ממוצע:		

חוזק נדרש לבטון הנבדק 33.0 (מגפ"ס)

סיווג הבטון: מתאים לב- 30

מהנדס: אינג' אוקשטיין

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב

ענף: ביצוע

תל אביב 90/04/12

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
 אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה

זבוטינסקי 56

ראשון לציון

75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלקס 35508 SHT IL, פקס: (03) 5415080
סניף ירושלים: רח' יד-חרוץ 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84100, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 36934

האגף לבנין
ד"ר על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118
המזמין: סגלוביץ משה
כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב
גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
אלמנט
תקרת מקלט
מס. 11010026
מהנדס: לבני יעקב
תיק עיריה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון
המפעל: חולון
תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 30
מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/03/22

תאריך הבדיקה: 90/03/29				
מדגם	שעת	סימון	ובדיקה	חוזק
מס.	ונטילה	הערבל	וסומך	לחיצה
		ומ"מ		(מגפ"ס)
1	17.30	17		30.5
2	17.32	17		27.0
3	17.35	17		31.5
ממוצע: 29.5				

הסכם: 40929/עירית תל-אביב
ביצוע
תל אביב 90/04/03

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
זבוינסקי 56
ראשון לציון
75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלקס 35508 SIIT IL, פקס: (03) 5415080
 סניף ירושלים: רח' יד-הרוצים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
 סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 38934

המזמין: סגלוביץ משה
 ד"ר על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118
 מס. 11007983

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב
 גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
 אלמנט
 קירות מקלט + עמודים קומת
 קרקע.

תיק עיריה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון
 המפעל: חולון
 תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 30
 מדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
 נטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/03/11

תאריך הבדיקה: 90/03/18			
מדגם	שעת	סימון ובדיקת	חוזק
ומס.	נטילה	הערבל וסומך	לחיצה
		ומ"מ	(מגפ"ס)
1	15.05	27	28.5
2	15.07	27	27.0
3	15.10	27	30.5
ממוצע: 28.5			

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב

עוף: ביצוע

תאריך: 90/03/22 אביב

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
 אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
 זבוטינסקי 56
 ראשון לציון

75277

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977 טל. 5454154 (03), טלקס 35508 SIIT IL, פקס: 5415080 (03)
סניף ירושלים: רח' יד-חרוץ 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: 724810 (02)
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: 36934 (057)

מס': 127917
תל-אביב: 1990-02-26

לכבוד

סגלוביץ משה

רח' ז'בוטינסקי 56

ראשון-לציון 75777

א.ג.נ.,

מס' מבנה 40929

אתר רח' ששון 27 תל-אביב

גוש/חלקה 6135/44

תיק עיריה 4046-027

הנדון: בדיקות מתקני תברואה ושרברבות

אנו מתכבדים להודיעך, כי לפי הנתונים שבידנו הינך נמצא בשלב של הקמת השלד לבנין הנ"ל. כידוע לך, נוסף לבדיקות השלד (בטונים), החוק מחייב אותך גם בבדיקות שרברבות ששילמת עבורן. נא להזמין אותנו לבדיקות אלה בזמן, כשהמערכות עדיין גלויים, כדי לאפשר בדיקות טיב החומרים והמוצרים ואופן התקנתם.

הביקור הראשון שיש לערוך הוא בשלב התקנת מערכת מים הקרים והחמים, כולל הכנת המערכת לבדיקת לחץ. לאחר הביקור הראשון יש להזמין את הביקורים הבאים, לפי הנספח להסכם שבידך.

אנו מקווים שהנך מודע לחשיבות הרבה של ביצוע הבדיקה בזמן הנכון.

להזמנת ביקור ולאינפורמציה נוספת נא לפנות ליחידת האינספקטורט של המעבדה לבניה במת"י (טל': 5454129, 5454240).

בכבוד רב,

אינג' ר. אומשניין
ראש ענף לקוחות וזכרה

העתק: עיריית תל-אביב

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס 35508, פקס: (03) 5415080
 סניף ירושלים: רח' יד-חרוצים 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718367 (02), פקס: (02) 724810
 סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 36934

האגף לבנין

מס. 11007771

ד"ר על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקווה, תל-אביב

גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)

תיק עיריה: 4046-027

אלמנט

רצפת מקלט

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון

המפעל: חולון

תנאי בקרה: טובים

בטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 6.00 ב- 30

המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1

הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/03/04

תאריך הבדיקה: 90/03/11				
מדגם	שעת	סימון	בדיקת	חוזק
ומס.	ונטילה	הערבל	וסומך	לחיצה
			ומ"מ	(מגפ"ס)
1	16.20	3		25.0
2	16.22	3		25.0
3	16.25	3		24.0
מוצע: 24.5				

מהנדס: רחמים ראובן

מסמ: 40929/עיריית תל-אביב

ענף: ביצוע

תל אביב 90/03/14

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
 אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה

זבוטינסקי 56

75277

ראשון לציון

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקס 35508 SIIT IL, פקס: (03) 5415080
סניף ירושלים: רח' יד-חרוץ 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420, טל. 714951, 718387 (02), פקס: 724810 (02)
סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110, טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: 38934 (057)

האגף לבנין

תעודה על בדיקת חוזק הבטון לפי ת"י 118

מס. 11004951

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב
גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)

תיק עיריה: 4046-027

אלמוט
כלונסאות

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון

המפעל: חולון

תנאי בקרה: טובים

בטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 12.00 ב- 20

המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1 הנטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/02/08

תאריך הבדיקה:		90/02/15	90/03/08		
ומדגם	שעת	סימון	ובדיקה	חוזק	חוזק
ומס.	ונטילה	הערבל	וסומך	לחיצה	לחיצה
			ומ"מ	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)
1	11.25	26		17.5	24.5
2	11.27	26		17.0	24.5
3	11.30	26		17.5	25.0
		ממוצע:		17.5	ממוצע: 24.5
חוזק נדרש לבטון הנבדק 23.0 (מגפ"ס)					

טיווג הבטון: מתאים לב- 20

מהנדס: בניש בנו

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב

ענף: ביצוע

תל אביב 90/03/12

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד:

סגלוביץ משה

זבוטינסקי 56

75277

ראשון לציון

מכון התקנים הישראלי



המרכז: רח' חיים לבנון 42 (האוניברסיטה), תל-אביב 69977 טל. (03) 5454154, טלפקט 35508, פקס: (03) 5415080
 סניף ירושלים: רח' יד-חרוץ 7, אזור התעשייה תלפיות ת.ד. 10258 ירושלים 93420 טל. 714951, 718387 (02), פקס: (02) 724810
 סניף באר-שבע: רח' השלום 1, ת.ד. 1025 באר-שבע 84110 טל. 74841-2, 77534, 30126 (057), פקס: (057) 36934

מס. 11004951

האגף לבנין
 ד"ר על בדיקת חוזק הבטון לפי ח"י 118

המזמין: סגלוביץ משה

מהנדס: לבני יעקב

כתובת האתר: רח' ששון 27 שכ' תקוה, תל-אביב
 גוש 6135 חלקה 44 (חלקי)
 אלמנט
 כלונסאות

תיק עירייה: 4046-027

ספק בטון: סו"ב מפעלי בטון
 המפעל: חולון
 תנאי בקרה: טובים

הבטון לבדיקה: נפח (מ"ק) 12.00 ב- 20
 המדגמים לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי מתוך אצווה 1
 נטילה ע"י ב"כ מת"י

תאריך היציקה: 90/02/08

תאריך הבדיקה: 90/02/15			
מדגם	שעת	סימון	חוזק
ומס.	נטילה	הערבל	לחיצה
		ומ"מ	(מגפ"ס)
1	11.25	26	17.5
2	11.27	26	17.0
3	11.30	26	17.5
ממוצע: 17.5			

מהנדס: רחמים ראובן

הסכם: 40929/עיריית תל-אביב

ענף: ביצוע

אביב 90/02/22

הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו
 אין לפרסם תעודה זו אלא במלואה

לכבוד: סגלוביץ משה
 זבוטינסקי 56
 ראשון לציון

75277