

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MINERAL-S MALDIVAS K



БОЛАРС
производство отделочных материалов



- **УСТОЙЧИВА К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА**
- **УДАРОПРОЧНАЯ**
- **АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ**

25
КГ

от 10
ЛЕТ
долговечность

ВНУТРЕННИЕ И
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

выдерживает
сопоставку

легко
наносится

ГОСТ
56878-2013



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ. Изготовлена на основе натуральной мраморной крошки, природных наполнителей и водной дисперсии силиконового полимера. Структура дополнена армирующими волокнами, повышающими пластичность и адгезию, что позволяет снизить расход материала и сделать нанесение его на поверхность необыкновенно легким. Образует эффект мелких камушков, разбросанных на морском песке. Имеет повышенную паропроницаемость, устойчива к атмосферным воздействиям, обладает эффектом "самоочищения". Выпускается в трех фракциях: K15 / K20 / K30.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Основание должно быть чистым, прочным, ровным и иметь достаточную несущую способность. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



2. Обработайте основание грунтом «Укрепляющий» или «Глубокого проникновения», а затем грунтом «Sil-primer quartz» белым или колерованным в цвет декоративной штукатурки. Нанесение декоративной штукатурки производите не ранее, чем через 12 часов после нанесения грунта.




3. Перемешайте штукатурку в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



4. Нанесите материал металлической кельмой или кельмой-гладилкой с закругленными углами, постепенно подкладывая необходимое количество материала с помощью шпателя. Нанесение материала производите в любом направлении, держа кельму под углом 10-15° к основанию, с некоторым усилием. Рекомендуется наносить слой, равный 1,5 толщинам зерна.



5. Через несколько минут поверхность штукатурки заглайте круговыми движениями пластмассовой кельмы так, чтобы зерна штукатурки распределялись как можно более равномерно. Наилучший декоративный эффект, прочность и долговечность покрытия достигается при равномерном распределении крошки и тонкого наполнителя в этом покрытии.



6. Штукатурку наносите на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. В процессе отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. По завершении работ инструменты промойте чистой водой.

В случае необходимости окрашивание декоративной силиконовой краской БОЛАРС «Effekt» возможно через 48 часов после нанесения. Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная твердость набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%) рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10°C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток.

Расход материала

Фр. K15 – 2,0-2,5 кг/м²; фр. K20 – 2,5-3,0 кг/м²; фр. K30 – 3,5-4,0 кг/м².

Колеровка и разбавление

Цвет: белый, колеруется по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавляйте воды не более 5% от массы штукатурки и тщательно перемешайте.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в пластиковых ведрах 25 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Не подвергать замораживанию! Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной не вскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	силиконовая
pH	8-9
адгезия	0,9 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
стойкость к воздействию щелочи	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет