



КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов




- **ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ**
- **МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве раствора для кладки материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами: крупноформатные поризованные керамические блоки, поризованные керамические камни. Для наружных и внутренних работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




1 Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



2 Для приготовления раствора засыпьте смесь в емкость с чистой водопроводной водой комнатной температуры из расчета 0,4-0,5 л на 1 кг смеси.



3 Перемешайте механическим способом (400-600 об/мин), до получения однородной массы (около 5 минут). Дайте раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешайте повторно в течение 2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.



Перед укладкой первого ряда стены выровняйте базовую поверхность растворной смесью. С помощью кельмы или шпателя приготовленный раствор нанесите на поверхность блока и разровняйте его. Уложите блок на слой раствора, прижмите его с некоторым усилием к основанию и откорректируйте. Рекомендуемая толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы 12 мм, вертикальных швов 10 мм. Вертикальный шов заполняется раствором в местах углового примыкания блоков. В остальных случаях блоки стыкуются между собой заводским креплением типа «замок». Во время выкладки смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 17,5 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Технические характеристики

Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,5 – 0,54 л
Выход готового раствора из 1 кг смеси	не менее 1,8 л
Прочность при изгибе	не менее 2,0 МПа
Прочность при сжатии	не менее 3,0 МПа
Адгезия к бетону	не менее 0,3 МПа
Средняя плотность	1000 кг/м³
Коэффициент теплопроводности	0,203 Вт/мК
Температура проведения работ	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	-40°C +60°C