

PRINT ELETROSTÁTICO

É uma película de PVC super calandrado MONOMÉRICO disponível nas cores branca e transparente, com acabamento brilho e liner de papel couchê, laminado por eletrostática

INDICAÇÕES: decoração/propaganda de uso geral para fixação em vidros ou superfícies planas/lisa polidas. O produto pode receber impressão serigráfica, offset e offset UV, digital base solvente e cura UV.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Produto	Espessura	Frontal	Liner
PRINT ELETROSTATICO	130 (µm) micra	PVC Super calandrado	145 g/m ²

FORNECIMENTO E DURABILIDADE:

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,00m.

Durabilidade estimada: 2 anos uso em exteriores e interiores.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações). A Alltak não se responsabiliza pela durabilidade da impressão.

ARMAZENAGEM:

Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características eletrostáticas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de um (01) ano a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

RECOMENDAÇÕES:

- O princípio de funcionamento da película eletrostática adere ao substrato por meio de forças de atração eletrostática, decorrentes da diferença de potencial de cargas geradas entre a película e a superfície de aplicação, por este motivo a eficiência da adesão está diretamente relacionada as seguintes condições:
 - 1) Aplicar em superfície lisa, plana e polida previamente limpa evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico;
 - 2) O tipo de substrato: vidro ou outra superfície polida; assim; haverá garantia de energia estática para a adesão;
 - 3) A umidade relativa do ar, deve estar conforme o recomendado no item “armazenagem”;
- Recomendamos que a aplicação seja via úmida, onde com o auxílio de um borrifador será aplicada a quantidade suficiente de umidificação. Salientamos que esta umidificação seja realizada apenas com água, misturas com sabões ou outros produtos podem interferir na adesão do material.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho da adesão.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para garantir um acabamento visualmente uniforme e de alta qualidade, é imprescindível que a superfície a ser revestida/envelopada apresente coloração homogênea, sem contrastes acentuados ou irregulares marcantes.

NOTAS:

- 1) Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- 2) Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- 3) Nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.