BOLETIM TÉCNICO

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

A nova linha **EVOLUTION PRO** é composta por frontal de película de PVC super calandrado POLIMÉRICO com textura brilho especial e fosco, disponível em cores sólidas e metálicas. Liner de PET siliconizado, adesivo solvente e película de proteção. Possui tecnologia com sistema antibolhas que otimiza o tempo de aplicação da película em até 50%, devido micro canais de ar entre o adesivo e a superfície aplicada, garantindo assim uma aplicação isenta de bolhas e imperfeições.

PRODUTO	FRONTAL	ESPESSURA	LINER	ADESIVO	BRILHO
ACID LEMON METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
SUNSET PEARL MATTE ORANGE	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≤15°
SAHARA MATTE COPPER METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≤15°
RUBY GLAZE METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	120 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
DRAGON BLOOD METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
SAKURA PINK METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	120 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
AMETHISTY SILK METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
MYSTIC VIOLET METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
SILVER SKY BLUE METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	120 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
THUNDERSTORM GRAY METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	120 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
NORDIC BLUE	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
SONIC BLUE METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
COBALT BLUE METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
AQUAMARINE GREEN METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
MILITARY KHAKI	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
ARTIC GRAY	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
GALACTIC SILVE METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
ASH GRAY METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
GUNMETAL GRAY METALLIC	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥90°
SAHDOW MATTE BLACK	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≥15°
DIAMOND BLACK	PVC SUPER CALANDRADO	100 µm	PET 140 µm	40 g/m2	≤15°

- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**
- **EFEITO METALIZADO BRILHO INTENSO**
- **DIRECIONAL**
- **LINER PET**
- **VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES**
- **ADESIVO BASE SOLVENTE**
- **LARGURA 152 cm BOBINAS DE 18 m**
- airflow TECHNOLOGY — **TECNOLOGIA ANTIBOLHAS**

INDICAÇÕES: Desenvolvido para Envelopamento total ou parcial, proteção e personalização de veículos, podendo ser utilizado para recorte eletrônico. Resistente a impactos leves.

ALLTAK®

+55 11 **99775-3029**
sac@alltak.com.br

BT 042 - Revisão 01 –21/08/2026

BOLETIM TÉCNICO

ALLTAK® EVOLUTION PRO

IMPORTANTE

Os produtos **MATTE** (fosco) **POSSUEM PELÍCULA DE PROTEÇÃO NA COR BRANCA TRANSLUCIDA**, o que pode causar ao abrir a caixa uma falsa avaliação da cor, o produto **SHADOW MATTE BLACK** possui aparência brilho. Para todos os produtos nesta configuração, ao remover a película, cor e acabamento são conforme os padrões.
A película de proteção do produto **DIAMOND BLACK** é flexível e resistente a moldagem mediante a temperatura; quanto as outras, rígidas tendo apenas a função de proteger o brilho da película recomendável a retirada antes da aplicação.

ARMAZENAMENTO

Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20ºC a 30ºC e umidade relativa entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

FORNECIMENTO E DURABILIDADE

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de **1,52M E 18M** de comprimento.

DURABILIDADE ESPERADA: 5 anos em ambiente externo (Exceto: cores metálicas em geral que é de 3 anos;
IMPORTANTE: Em aplicações horizontais (Capô e Teto), para todos os produtos, esta durabilidade é reduzida em até 30%; também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, conservação e exposição a intempéries (ver item: recomendações).

RECOMENDAÇÕES:

• Aplicar em superfície lisa e seca, previamente limpa; evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
• Certifique-se que o local de instalação esteja adequado para a realização do trabalho; dê preferência a lugares fechados e climatizados o que irá garantir a qualidade da limpeza realizada antes da aplicação e também de todo trabalho.
• Recomendamos que a aplicação seja realizada a seco e, após termino do trabalho, o veículo deve permanecer em repouso longe de calor excessivo e/ou chuva pelo período de 48h.
• O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de cura indicado pelos fornecedores – sempre consulte os rótulos dos produtos e compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
• Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.

ALLTAK®
+55 11 **99775-3029**
sac@alltak.com.br

RECOMENDAÇÕES:

• Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte/remoção do liner. A espatulação, calor e pressão após a aplicação garantem melhor desempenho do adesivo acelerando o processo de cura.
• A lavagem do veículo envelopado deve ser realizada com água e sabão neutro (shampoo automotivo de pH neutro) e usar esponja macia evita possíveis riscos principalmente em áreas com acumulo de poeiras, lama, etc. Não utilize produtos abrasivos, alcalinos ou ácidos pois estes produtos diminuem a durabilidade estimada dos produtos principalmente para os produtos em cores/efeitos metálicos; o enxague deve ser realizado em abundância com água corrente para retirada de quaisquer resquícios de produtos de limpeza e, ao término, efetue a secagem do veículo, pois gotículas podem acumular poeiras ou outras sujeiras imperceptíveis a olho nu e manchar a película. Evitar produtos agressivos e atritos constantes.
• Para evitar a retirada prematura da película da proteção, evite o contato com materiais autocolantes; a retirada da película para o produto Diamond Black é recomendada somente após a conclusão da aplicação, para os demais remover antes.
• Pequenas variações na superfície do filme de proteção são características ao seu processo de fabricação que com o uso do soprador térmico são removidas facilmente não interferindo na qualidade final do produto.
• Para a remoção do material no veículo, deve-se puxar no ângulo de 45º em local livre de raios solares e previamente climatizado. A temperatura recomendada para extração é de 50ºC.

NOTAS:

1) Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos.

2) Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

3) Para obter a máxima eficiência da película, recomendamos que a superfície a ser aplicada apresente uniformização estável em termos de planicidade e tonalidade de sua superfície, para eliminar contraste de porosidade e deltas de transparência ao término da aplicação.

4) Nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

ALLTAK®

+55 11 99775-3029
sac@alltak.com.br