



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: XJ2025B03A01822

委托单位: 泰石节能材料股份有限公司

样品名称: 建筑幕墙用岩棉板

检测类别: 型式检验



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



XJ2025B03A01822



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
 - 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
 - 3、本报告涂改、部分复印无效。
 - 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
 - 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
 - 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。
-

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: XJ2025B03A01822

第 1 页 共 3 页

样品名称	建筑幕墙用岩棉板	检测类别	型式检验
委托单位	泰石节能材料股份有限公司	样品来源	委托抽样
受检单位	泰石节能材料股份有限公司	商 标	岳儒
生产单位	泰石节能材料股份有限公司	样品状态	满足检测要求
抽样单位	中国国检测试控股集团股份有限公司	型号规格	1200mm×600mm×100mm-100kg/m³
生产日期	2025 年 05 月 31 日	抽样基数	1500m²
抽样日期	2025 年 06 月 10 日	抽样数量	6 片
收样日期	2025 年 06 月 13 日	抽 样 人	何晓强、刘德钰
抽样方式	随机抽样	封 样 人	汤军安、毛伟
抽样地点	泰石节能材料股份有限公司仓库	封样状态	封签封样完好
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2025 年 06 月 17 日 -07 月 30 日
判定依据	GB/T 19686-2015 《建筑用岩棉绝热制品》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目	外观、纤维平均直径等共 13 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，抽检样品所检项目的检测结果符合 GB/T 19686-2015 中幕墙用岩棉板的技术要求；燃烧性能检测结果符合 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A（A1）级不燃材料（制品）的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期：2025 年 08 月 01 日 (检测专用章) 检测专用章		
附注：（此处空白）			

批 准: 徐科 审 核: 孙承鑫 编 制: 孙朝

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: XJ2025B03A01822

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 (幕墙用岩棉板)	检测结果	单项结论	检测依据
1	外观		树脂分布均匀, 表面平整, 不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损; 若存在外覆层, 外覆层与基材的粘结应平整牢固	树脂分布均匀, 表面平整, 没有妨碍使用的伤痕、污迹、破损; 无外覆。	符合	GB/T 19686-2015 6.1
2	纤维平均直径		$\leq 6.0\mu\text{m}$	$5.2\mu\text{m}$	符合	GB/T 19686-2015 6.3 GB/T 5480-2017 8
3	渣球含量 (粒径 $>0.25\text{mm}$)		$\leq 7.0\%$	3.7%	符合	GB/T 5480-2017 9
4	酸度系数		≥ 1.6	2.0	符合	GB/T 5480-2017 10
5	导热系数 (平均温度 25°C)		≤ 0.040 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	0.037 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	符合	GB/T 19686-2015 6.6 GB/T 10295-2008
6	燃烧性能 A (A1) 级	炉内平均温升	$\leq 30^{\circ}\text{C}$	4°C	符合	GB/T 5464-2010
		持续燃烧时间	0s	0s	符合	
		质量损失率	$\leq 50\%$	5%	符合	
		总燃烧热值	$\leq 2.0\text{MJ}/\text{kg}$	$0.9\text{MJ}/\text{kg}$	符合	GB/T 14402-2007

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: XJ2025B03A01822

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 (幕墙用岩棉板)	检测结果	单项结论	检测依据
7	质量吸湿率		≤0.5%	0.2%	符合	GB/T 5480-2017 11
8	憎水率		≥98.0%	99.9%	符合	GB/T 10299-2011
9	放射性核素	内照射 指数 I _{Ra}	≤1.0	0.1	符合	GB 6566-2010
		外照射 指数 I _r	≤1.0	0.3	符合	
10	尺寸允许偏差	长度	+10mm -3mm	+2mm +1mm	符合	GB/T 19686-2015 6.2 GB/T 5480-2017 7
		宽度	+5mm -3mm	+1mm 0mm	符合	
		厚度	+3mm -3mm	+1mm 0mm	符合	
11	密度 (100kg/m³)	平均值	/	102kg/m³	符合	
		密度允 许偏差	±10%	+2%, 0%, +4%	符合	
12	短期吸水量		≤0.5kg/m²	0.1kg/m²	符合	GB/T 19686-2015 6.19 GB/T 30805-2024
13	水萃取液 pH 值		7.0~9.5	8.8	符合	GB/T 19686-2015 附录 A.1
备注： 1、检测地点：管庄； 2、燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。						

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>