TM mix	Na_x =	0	1/4	1/3	2/5	3/7	1/2	6/11	4/7	5/8	2/3	7/10	3/4	4/5	5/6	7/8	8/9	1
$Ti_{0.5}Mn_{0.5}$	Ti	4.00	4.00				4.00							4.00			4.00	4.00
	Mn	4.00	3.50	←	←	←	3.00	←	←	←	←	←	←	2.40	←	←	2.22	2.00
$Ti_{0.5}Fe_{0.5}$	Ti	4.00		4.00			4.00				4.00		4.00					4.00
	Fe	4.00	←	3.33	←	←	3.00	←	←	←	2.67	←	2.50	←	←	←	←	2.00
$Ti_{0.5}Co_{0.5}$	Ti	4.00		4.00			4.00								4.00			4.00
	Co	4.00	←	3.33	←	←	3.00	←	←	←	←	←	←	←	2.33	←	←	2.00
$Ti_{0.5}Ni_{0.5}$	Ti	4.00	4.00	4.00			4.00*				4.00*							4.00*
	Ni	4.00	3.50	3.33	←	←	3.00*	←	←	←	2.67*	←	←	←	←	←	←	2.00*
$Mn_{0.5}Fe_{0.5}$	Mn	4.00		4.00			4.00*	←	←	3.75*	←	←	3.50*	←	←	←	←	3.00*
	Fe	4.00	←	3.33	←	←	3.00*			3.00*			3.00*					3.00*
$Mn_{0.5}Co_{0.5}$	Mn	4.00		4.00			4.00	←	←	←	3.67	←	←	←	←	3.25	←	3.00
	Co	4.00	←	3.33	←	←	3.00				3.00					3.00		3.00
$Mn_{0.5}Ni_{0.5}$	Mn	4.00*		4.00*			4.00*				4.00*	4.00*	n/a *			n/a *		4.00*
	Ni	4.00*	←	3.33*	←	←	3.00*	←	←	←	2.67*	2.60*	n/a*	←	←	n/a *	←	2.00*
$Fe_{0.5}Co_{0.5}$	Fe	4.00	n/a	3.33*	←	n/a *	3.00*		n/a *		n/a *							3.00*
	Co	4.00	n/a	4.00*		n/a *	4.00*	←	n/a*	←	n/a*	←	←	←	←	←	←	3.00*
$Fe_{0.5}Ni_{0.5}$	Fe	n/a	n/a	3.33		3.33*	3.00*	n/a *	←	←	3.67*	n/a *	←	←	←	←	←	3.00*
	Ni	n/a	n/a	4.00	←	3.81*	4.00*	n/a*	←	←	3.00*	n/a *	←	←	←	←	←	3.00*
$Co_{0.5}Ni_{0.5}$	Co	4.00	←	←	3.40*	3.38*	n/a*	←	←	←	3.74*	←	n/a *	←	n/a *	←	n/a *	4.00*
	Ni	4.00	←	←	3.80*	3.76*	n/a*	←	←	←	2.93*	←	n/a*	←	n/a*	←	n/a*	2.00*