
Fe
$+Q_2$
elong.
comp.
comp.
$(-Q_3)$
elong.
$(+Q_3)$
0.2
0.4
ρ (Å)
elong.
comp.
$-Q_2$
Oxidation state
Fe^{3+}
Fe^{4+}
Fe^{5+}