
Mn-Fe
Mn
Fe
elong.
comp.
ρ (Å)
0.4
0.2
comp.
(−Q3)
elong
(+Q3)
elong.
comp.
x in NaxTMO2
x = 0
0 < x ≤ 1/3
1/3 < x ≤ 2/3
2/3 < x < 1
x = 1