

Three-Fault Slip Along Rupture, All Lengths

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

Log10(Density)

