Empaquetadura Sintética

LATTYFLON 2790

Empaquetadura alimentaria CE1935/2004

EMPAQUETADURA ALIMENTARIA CE 1935/2004

- APLICACIÓN EN EQUIPOS ROTATIVOS
- PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO «FILCOAT» LATTY



PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
(NO ASOCIADOS)

Presión : 0 a 100 bar
Temperatura : -50 °C a 260°C
Velocidad : < 15 m/s
pH : 1 - 13

COMPOSICIÓN

Empaquetadura compuesta por hilos poliacrílicos técnicos, impregnados hilo a hilo con PTFE por nuestro procedimiento exclusivo «Filcoat» y vueltos a impregnar durante el trenzado con una mezcla de PTFE y lubricante inerte

TIPOS DE INDUSTRIAS

FLUIDOS

Todo tipo de fluidos

DIRECTRICES, NORMAS Y HOMOLOGACIONES (BAJO DEMANDA)

CE

Código	Dimensión	Formato
00101431	□ 6 mm	20 m / 0,99 Kg
00101458*	□ 6,35 mm	20 m / 1,11 Kg
00101430	□ 8 mm	15 m / 1,35 Kg
00101422	□ 9,5 mm	12 m / 1,50 Kg
00101435	□ 10 mm	12 m / 1,73 Kg
00101440	□ 11 mm	11 m / 1,92 Kg
00101423	□ 12 mm	11 m / 2,25 Kg
00101410	□ 12,7 mm	11 m / 2,53 Kg
00101424	□ 14 mm	10 m / 2,80 Kg
00101433	□ 16 mm	10 m / 3,60 Kg
00101442	□ 19 mm	10 m / 4,70 Kg
00101434	□ 20 mm	10 m / 5,20 Kg
00101443	□ 22 mm	10 m / 6,13 Kg
00101444	□ 25,4 mm	10 m / 8,06 Kg

**** Fabricado exclusivamente bajo pedido.***

Los valores máximos dados de temperatura, presión y velocidad no pueden asociarse en ningún caso.