Empaquetadura de Aramida

LATTYFLON 4789

Empaquetadura eficiente de aramida

EMPAQUETADURA DE ARAMIDA, BUENA RESISTENCIA MECÁNICA

- MUY LUBRICADA, EMPAQUETADURA EXENTA DE SILICONA
- BUENA RESISTENCIA EN FLUIDOS ABRASIVOS
- CORTE FÁCIL, POCOS REAPRIETES
- PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO «FILCOAT» LATTY



PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
(NO ASOCIADOS)

Presión : 0 a 100 bar
Temperatura : -200 °C a 275°C
Velocidad : < 20 m/s
pH : 2 - 12

COMPOSICIÓN

Empaquetadura constituida con hilos mixtos de aramida/fibrana, impregnada hilo a hilo con PTFE por nuestro procedimiento exclusivo «Filcoat», y después impregnada durante el trenzado con una mezcla de PFTE y lubricante inerte de calidad alimentaria

TIPOS DE INDUSTRIAS

FLUIDOS

Fluidos cargados

DIRECTRICES, NORMAS Y HOMOLOGACIONES

PMUC WRAS

Código	Dimensión	Formato
00100209*	☐ 3 mm	35 m / 0,84 Kg
00100210	☐ 4 mm	55 m / 0,73 Kg
00100211	☐ 5 mm	25 m / 0,85 Kg
00100212	☐ 6 mm	20 m / 0,97 Kg
00101103*	☐ 6,35 mm	20 m /1,08 Kg
00100213	☐ 8 mm	15 m / 1,22 Kg
00100214	☐ 9,5 mm	12 m / 1,32 Kg
00100215	☐ 10 mm	12 m / 1,54 Kg
00100216	☐ 11 mm	11 m / 1,69 Kg
00100217	☐ 12 mm	11 m / 2,06 Kg
00100218	☐ 12,7 mm	11 m / 2,23 Kg
00100219	☐ 14 mm	10 m / 2,52 Kg
00100220	☐ 15 mm	10 m / 2,86 Kg
00100221	☐ 16 mm	10 m / 3,33 Kg
00100222	☐ 18 mm	10 m / 4,30 Kg
00100223	☐ 19 mm	10 m / 4,80 Kg
00100224	☐ 20 mm	10 m / 5,00 Kg
00100225	☐ 22 mm	10 m / 6,10 Kg
00100227	☐ 25,4 mm	10 m / 8,02 Kg
00101211	☐ 26 mm	10 m / 8,35 Kg
00100229	☐ 30 mm	10 m / 11,3 Kg
00100968	☐ 32 mm	10 m / 12,73 Kg

**** Fabricado exclusivamente bajo pedido.***

Los valores máximos dados de temperatura, presión y velocidad no pueden asociarse en ningún caso.