Empaquetadura de Aramida

LATTYFLON 5790

Estanqueidad dinámica: empaquetadura alimentaria CE1935/2004

BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE

- PROTECCIÓN DE LA CAMISA O EJE GRACIAS A LOS FILAMENTOS SINTÉTICOS DE BAJA FRICCIÓN.
- IMPREGNADA CON LUBRICANTE SIN SILICONA
- EMPAQUETADURA PARA MOVIMIENTOS RÁPIDOS
- PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO «FILCOAT» LATTY



PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
(NO ASOCIADOS)

Presión : 0 a 100 bar
Temperatura : -50 °C a 260°C
Velocidad : < 20 m/s
pH : 2 - 13

COMPOSICIÓN

Excelente resistencia al desgaste en rotación. Muy resistente mecánicamente siendo menos abrasiva. Se incorpora un lubricante sin silicona hasta el centro del hilo gracias al sistema de impregnación patentado FILCOAT. Lubricante específico con excelentes propiedades de deslizamiento. Mejora la resistencia a la abrasión. Débil coeficiente de fricción que permite una reducción de energía.

TIPOS DE INDUSTRIAS

FLUIDOS

Fluidos cargados

DIRECTRICES, NORMAS Y HOMOLOGACIONES (BAJO DEMANDA)

CE

Código	Dimensión	Formato
80361	□ 6 mm	12 m / 0,69 Kg
80362	□ 8 mm	12 m / 1,15 Kg
80363	□ 10 mm	9 m / 1,35 Kg
80364	□ 12 mm	9 m / 1,94 Kg
80365	□ 12,7 mm	9 m / 2,18 Kg
80366	□ 14 mm	6 m / 1,76 Kg
80367	□ 16 mm	6 m / 2,3 Kg
80369	□ 20 mm	6 m / 3,6 Kg
900001145*	□ 18 mm	6 m / 2,6 Kg
900002860*	□ 22 mm	6 m / 3,9 Kg
900002861*	□ 25,4 mm	6 m / 5,2 Kg

**** Fabricado exclusivamente bajo pedido.***

Los valores máximos dados de temperatura, presión y velocidad no pueden asociarse en ningún caso.