Aramida

LATTYGOLD 32

Lámina de fibras sintéticas, con tratamiento antiadherente en las 2 caras, para estanqueidad estática

JUNTA DE FIBRAS SINTÉTICAS CON MEZCLA DE ELASTÓMERO NBR-SBR

- TRATAMIENTO ANTI-ADHERENTE EN LAS DOS CARAS
- JUNTA PARA TODO TIPO DE INDUSTRIA



PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
(NO ASOCIADO)

Presión : 0 a 60 bar
Temperatura : 0 °C a 300°C

COMPOSICIÓN

Junta compuesta por fibras sintéticas ligadas con una mezcla de elastómeros NBR-SBR y comprimidas en láminas

TIPOS DE INDUSTRIAS

FLUIDOS

Aplicación en todo fluido ligeramente agresivo (agua, aceites, carburantes, etc.).

Código	Dimensión	Formato
23488	1 mm	1 m x 1,5 m
46928	1 mm	1,5 m x 2 m
27692	1,5 mm	1,5 m x 2 m
23489	1,5 mm	1 m x 1,5 m
23490	2 mm	1 m x 1,5 m
26492	2 mm	1,5 m x 2 m
23491	3 mm	1 m x 1,5 m
27693	3 mm	1,5 m x 2 m

Los valores máximos dados de temperatura, presión y velocidad no pueden asociarse en ningún caso.