

Date : 20/4/2026

Ref. Serial No. 111 April /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة انترلوك سداسي الشكل من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق

بالمنطقة الترفيهية بالشويكات (ارض المشتل) بمدينة القاهرة الجديدة

أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٨ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/سم ^٢)
١	انترلوك سداسي	٢٠٢٦/٤/١٤	٣٩٢
٢			٣٨٦
٣			٣٨٠

٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٩١
٢	١.٠٠	٠.٨٥
٣	٠.٩٩	٠.٧٧

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 20/4/2026

Ref. Serial No. 111 April /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة انترلوك سداسي الشكل من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل) بمدينة القاهرة الجديدة
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.٣	٢
٢.٥	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي