

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الاكثر

تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه أسفلتية رابطة المورددة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

١- تجربة الاستخلاص:

(أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٢,٥
"٣/٨	٥٧,٨
رقم ٤	٣٨,٥
رقم ٨	٢٨,٩
رقم ٣٠	١٤,٨
رقم ٥٠	٦,٨
رقم ١٠٠	٣,٩
رقم ٢٠٠	٢,١

(ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٠ %

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الكثافة (جم/سم^٣)

٢.٢٩٢

الانسياب ("٠.٠١)

١٣.٣

الثبات (كجم)

١٠٥٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Date : 13/7/2026

Ref. Serial No. 94 July /2026

Page 2/3

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويكات (ارض المشتل) :
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية.

١- تجربة الاستخلاص:

(أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٠,٢
"٣/٨	٥٤,٨
رقم ٤	٣٨,١
رقم ٨	٢٦,٠
رقم ٣٠	١٧,٥
رقم ٥٠	٧,٨
رقم ١٠٠	٤,٢
رقم ٢٠٠	١,٥

(ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٧١ %

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الكثافة (جم/سم^٣)
٢.٢٩٣

الانسياب ("٠.٠١")
١٣.٥

الثبات (كجم)
١٠.٥٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Date : 13/7/2026

Ref. Serial No. 94 July /2026

Page 3/3

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويكات (ارض المشتل)
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية.

١- تجربة الاستخلاص:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٢,٣
"٣/٨	٥٥,٦
رقم ٤	٣٩,١
رقم ٨	٢٨,٦
رقم ٣٠	١٤,٤
رقم ٥٠	٨,٢
رقم ١٠٠	٦,١
رقم ٢٠٠	١,٩

(أ) التدرج:

(ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٥٢ %

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الكثافة (جم/سم^٣)
٢.٢٨٥

الانسياب ("٠.٠١")
١٣.١

الثبات (كجم)
١٠.٦٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Date : 13/7/2026

Ref. Serial No. 100 July /2026

Page 1/1

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة بردورة عجالي متوسطة كبس من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة
أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ عينة كور من البردورة و اجراء اختبار اجهاد الكسر عليها الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	بردورة عجالي	٢٠٢٦/٧/٦	٢٧٥
٢			٢٩٢
٣			٢٨٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 13/7/2026

Ref. Serial No. 77 July /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية طبقة سن من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي

الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا واختبار لوس انجلوس على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٢ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٣,٢
"١/٢	٨٢,٥
"٣/٨	٦٥,٠
رقم ٤	٤٧,٣
رقم ١٠	٣٦,٧
رقم ٤٠	١٧,٥
رقم ١٠٠	٦,٤
رقم ٢٠٠	٤,٢

(ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

- العينة عديمة اللدونه .

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 13/7/2026

Ref. Serial No. 77 July /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية طبقة سن من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي
الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة
أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ٢.٢٨٩ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ٦.٥ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨٦ %

- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

هـ) تجربة اختبار لوس انجلوس:

- نسبة تاكل بلوس انجلوس = ١٥ %

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد مدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي