

Date : 01/06/2026

Ref. Serial No. 79 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية طبقة سن من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي

الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء اختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا واختبار لوس انجلوس على عينة الاتربة المورددة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٧ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٦,٤
"١/٢	٨٧,٣
"٣/٨	٦٥,٧
رقم ٤	٤٦,٩
رقم ١٠	٣٣,٠
رقم ٤٠	١٥,٠
رقم ١٠٠	٨,٥
رقم ٢٠٠	٥,٠

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

- العينة عديمة اللدونه .

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية طبقة سن من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي
الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة
أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ٢.٢٨٣ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ٧.٤ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨٨ %

- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

هـ) تجربة اختبار لوس انجلوس:

- نسبة تاكل بلوس انجلوس = ١٩ %

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد مدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي