

Date : 17/6/2026

Ref. Serial No. 244 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة انترلوك سداسي الشكل من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويكات (ارض المشتل) بمدينة القاهرة الجديدة
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط المورد لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/سم ^٢)
١	انترلوك سداسي رمادي ٨ سم	٢٠٢٦/٦/١١	٣٨٨
٢			٣٧٩
٣			٣٩١

٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٤	٠.٨٩
٢	٠.٩٩	٠.٩٠
٣	٠.٩٧	٠.٨٥

المشرف علي المعمل

مدير الوحدة

م/ مصطفى محمود حلمي

د/ محمد ممدوح حسين

د/ أحمد عاطف سليمان

Date : 17/6/2026

Ref. Serial No. 244 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة انترلوك سداسي الشكل من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويكات (ارض المشتل) بمدينة القاهرة الجديدة
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

رقم العينة	النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)
١	٢.٢
٢	٢.٠
٣	٢.١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي