第 07140 章 塗液防水處理

- 1. 通則
- 1.1 本章概要

說明浴廁及特別註明者之防水系統之材料、施工及檢驗相關規定,包含保護防水材的外部覆蓋。

1.2 工作範圍

凡契約或設計圖說註明需要做防水材防水處理,包括工具、施工及所有相關之 材料等。

- 1.3 相關章節
- 1.3.1 第 01330 章--資料送審
- 1.3.2 第 01450 章--品質管理
- 1.3.3 第 03350 章--混凝土表面修飾
- 1.4 相關準則
- 1.4.1 中國國家標準(CNS)
 - (1) CNS 6986 A2091 建築防水用聚胺酯
 - (2) CNS 6988 A3120 建築填縫、防水及室內地板舗設用聚胺酯檢驗 法檢驗之。
- 1.5 品質保證
- 1.5.1 證明文件:由責任施工防水材承造人製造廠商提出文件,證明其產品符合本規範的要求。
- 1.5.2 保固:承作防水系統之施工承造人須向業主保證,該防水依循製造廠商之規定施作完成,自竣工驗收日起算,承造人須無償負責修護保固期間的滲漏(保固期詳契約)。
- 1.6 資料送審
- 1.6.1 品質管制計畫書
- 1.6.2 施工計畫
- 1.6.3 防水層產品的規格說明、測試數據、施作順序及保養說明。
- 1.6.4 樣品:30 cm正方的防水材料各4片及各款配件、每類各4件。
- 1.7 運送、儲存及處理
- 1.7.1 儲存:材料在儲存時,須為原裝且未開封的,在貯存時須將其用棧板墊高且加蓋以防潮。
- 1.7.2 材料的擺置:勿將材料集中放置於樓板以避免超過結構設計載重。

- 1.8 現場環境
- 1.8.1 天氣情況:不得在不利施工的天氣下或氣溫之變化超出製造廠商推荐的範圍時 不得施工。僅可在天氣良好時始得進行施工。
- 2. 產品
- 2.1 材料
- 2.1.1 水性複合材料須符合 CNS 6986 A2091 之規定,材料規格有下列二種產品,承包商得選用其中一種材質提送工程司核可後,方得使用。
 - (1) 壓克力樹脂+無機礦素骨材之水泥。
 - (1) 高分子防水膠。
 - (2) 須符合下列各項要求:

	試驗項目	規格值	試驗方法		
1	抗拉強度	$\geq 20 \text{kgf/cm}^2$	CNS6988 A3120		
2	撕裂強度	$\geq 6 \text{kgf/cm}^2$	CNS6988 A3120		
3	伸長率	≥300%	CNS6988 A3120		
上述三項之老化試驗亦須達到 CNS 6986 A2091 之標準規格值					

- 3. 施工
- 3.1 準備工作
- 3.1.1 施工面處理:防水施工前施工面應使之乾燥,清除油污、塵屑、碎石、木屑及 影響施工等雜物。
- 3.1.2 施作防水前,防水責任施工廠商應審慎對施工面之實際狀況調查及有所了解, 如有任何妨礙正常施工者,應通知承造人及監造單位作適當處理,經 監造單位認可後方可施工。
- 3.2 塗佈(浴廁防水及窗框四週)
- 3.2.1 施工步驟:承包商依選用之材料,按下列塗佈之方式及規定辦理。
- 3.2.2 壓克力樹脂 + 無機礦素骨材之水泥及變性壓克力樹脂
 - (1)施工面處理
 - A. 基層:基層要求平整、表面無鬆動、起砂、裂紋,基層若太乾燥需先澆水,使基層濕潤,防水施工範圍全部打磨除泥。
 - (2) 塗布底塗
 - A. 以壓克力樹脂加 3 倍水混合攪拌塗佈之。
 - B. 每m²用量約為 0.2 kg。
 - (3) 塗佈中塗
 - A. 底塗乾燥後,以毛刷、滾筒或噴塗施工之。
 - B. 每m²用量約為 0.6 kg。
 - (4) 塗佈上塗
 - A. 以毛刷、滾筒或噴塗施工之。
 - B. 每m²用量約為 0.6 kg。
 - (5) 塗佈面塗
 - A. 上塗乾燥後,以毛刷、滾筒或噴塗施工之。
 - B. 每m²用量約為 0.6 kg。
- 3.2.3 高分子防水膠防水處理

層	別	工法	用	量	
第一層		將高分子防水膠以 5:1 混合水泥均匀塗抹; 如此可有效改善防水層與施做面的接著強 度。		1kg/m²	
第二層		以高分子防水膠均勻塗抹。		1kg/m²	
第三	三層	再以高分子防水膠以 5:1 混合水泥均匀塗 抹。	1kg	g/m²	

- 3.2.4 浴室:牆面為自地坪至180公分高範圍內。但有使用搗擺或隔簾所圍之浴室得 自搗擺往外10公分或自隔簾處往外50公分位置內,施做180公分高之防水。 其他地方依各空間性質規定辦理。
- 3.2.5 廁所:凡公廁、男廁、女廁、值班室廁所等之牆面為自地坪至120公分高範圍內。
- 3.2.6 清潔間、茶水間等圖說註明噴塗防水膜之空間,牆面為自地坪至 120 公分高範圍內。
- 3.3 現場品質管制與注意事項
- 3.4.1 在惡劣或潮濕的天氣中,除非得到監造單位的批准,否則不可施工。
- 3.4.2 施築防水膜現場應有良好之通風,並應隨時保持清潔,作業人員均應備有保護 肌膚之手套等衣物及口罩。
- 4. 計量與計價
- 4.1 計量
- 4.1.1 本章工作視為附屬工作項目,如檢驗其他材料等之計量,應列為相關工作之成 本估價。
- 4.2 計價

本章工作依契約工程詳細價目表所示項目之單價計價付款。

〈本章結束〉