

CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU BÊ TÔNG VÁCH HÀM

MỤC 3.2: BÊ TÔNG CỐT THÉP VÁCH TẦNG HÀM B1, B2, B3 (TRANG 48)

Tiêu chuẩn viện dẫn: TCVN 5574:2018, TCVN 3118:1993, TCVN 4453:1995

YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỐT LỖI:

Cường độ nén (Mác thiết kế):	B35 (tương đương Mác 450 daN/cm ²), mẫu lập phương 150x150mm.
Cấp độ chống thấm nước:	W10 (theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993, thí nghiệm áp lực thủy tĩnh).
Độ sụt tại hiện trường:	16 ± 2 cm (bơm bê tông thương phẩm), duy trì không phân tầng.
Phụ gia bắt buộc:	Phụ gia giảm nước kéo dài thời gian ninh kết + Phụ gia bù co ngót trương nở nhẹ.
Lớp bê tông bảo vệ cốt thép:	C _{min} = 40 mm (tiếp xúc trực tiếp môi trường đất ẩm theo TCVN 5574:2018).
Tỷ lệ đúc mẫu thí nghiệm:	01 tổ mẫu (3 viên) cho mỗi 50 m ³ bê tông vách, nén thử R7 và R28 ngày.

HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐẦU VÀO BẮT BUỘC:

- Chứng chỉ xuất xưởng trạm trộn bê tông thương phẩm cho từng chuyến xe bồn.
- Kết quả thí nghiệm nén mẫu tuổi 7 ngày và 28 ngày đạt cường độ tối thiểu 100% R28.
- Phiếu thử nghiệm độ chống thấm W10 do phòng Las-XD hợp chuẩn cấp phép.
- Biên bản nghiệm thu lắp dựng cốt thép và nghiệm thu cốt pha kín khít trước khi đổ bê tông.