

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHỈ DẪN KỸ THUẬT BẢO VỆ CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
HỆ SƠN PHÒNG NỔ CHỐNG CHÁY CHO HỆ KHUNG THÉP CHỊU LỰC

(Tập 04 — Kèm theo Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ Thi công — Trang 56)

MỤC 3: YÊU CẦU GIỚI HẠN CHỊU LỬA ĐỐI VỚI HỆ KẾT CẤU THÉP

Điều 3.1: Giới hạn chịu lửa của hệ cột, dầm thép sảnh chính và vì kèo mái (Trang 56)

1. Tiêu chuẩn và Căn cứ pháp lý áp dụng:

- Căn cứ Bảng 4 của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023/BXD đối với nhà có bậc chịu lửa Bậc I:
Toàn bộ các cấu kiện thép chịu lực chính của công trình (bao gồm hệ cột thép sảnh đón tầng 1, **dầm thép chuyển sảnh thông tầng và hệ vì kèo thép đỡ mái kính**) **BẮT BUỘC PHẢI ĐƯỢC BẢO VỆ CHỐNG CHÁY ĐẠT GIỚI HẠN CHỊU LỬA TỐI THIỂU R 120 (chịu lực trong 120 phút dưới tác động nhiệt)**.
- Các cấu kiện xà gồ phụ và giằng mái thép phải đạt giới hạn chịu lửa tối thiểu R 60 hoặc R 45.

2. Giải pháp kỹ thuật bảo vệ chống cháy:

- Nhà thầu được phép sử dụng giải pháp: Sơn chống cháy hệ phòng nổ (Intumescent coating) gốc nước hoặc gốc dung môi chuyên dụng đã được kiểm định thử nghiệm đốt mẫu thành công.
- Chiều dày màng sơn khô (DFT - Dry Film Thickness) phải tuân thủ nghiêm ngặt theo kết quả đốt mẫu **thực tế của phòng thí nghiệm chuyên ngành, thông thường dao động từ 3.2 mm đến 3.8 mm để đạt R 120**.
- Bề mặt thép phải được làm sạch bằng phương pháp phun cát đạt tiêu chuẩn Sa 2.5 trước khi sơn lót.

3. Hồ sơ nghiệm thu và Thủ tục kiểm định bắt buộc:

- BẮT BUỘC PHẢI CÓ Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC do Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cấp.**
- BẮT BUỘC PHẢI CÓ Báo cáo kết quả thử nghiệm chịu lửa mẫu đốt đạt chuẩn R 120 (TCVN 9383 / ISO 834).**
- Đo kiểm tra chiều dày màng sơn tại hiện trường bằng máy đo độ dày siêu âm có hiệu chuẩn định kỳ.
- Mọi đề xuất giảm chiều dày màng sơn hoặc hạ cấp chịu lửa xuống R 60 đều bị TỪ CHỐI NGHIỆM THU.**