

Guía de Selección de Materiales

1. Nitrilo (Buna / NBR):

- a. Rango de temperatura: -40°C a $+108^{\circ}\text{C}$ (o hasta $+120^{\circ}\text{C}$ intermitente).
- b. Fluidos recomendados: Aceites a base de petróleo, agua, fluidos de silicona.
- c. Fluidos NO recomendados: Cetonas (acetona), líquido de frenos, fluidos hidráulicos a base de fosfato.
- d. Presión típica: depende del claro.

2. Vitón (FKM / Fluorocarbono):

- a. Rango de temperatura: -26°C a $+205^{\circ}\text{C}$ (o hasta $+230^{\circ}\text{C}$ intermitente).
- b. Fluidos recomendados: Aceites de alta temperatura, combustibles, solventes químicos fuertes.
- c. Fluidos NO recomendados: Vapor de agua caliente, amoníaco.