Órgãos de Máquinas - Tribologia Aula Laboratorial nº6a Ensaio de Desgaste

C. Fernandes, D. Gonçalves, R. Martins

1 Introdução

Este trabalho tem como principais objetivos: determinar as características de desgaste dos materiais em contacto, taxa de desgaste e coeficiente de desgaste normalizado e analisar o principal modo de desgaste presente.

1.1 Execução da Experiência

A operação do equipamento será efetuada apenas pelo Docente responsável pela aula laboratorial.

1.2 Sequência de Medições

A experiência consiste nos seguintes procedimentos:

- 1. Limpeza cuidada dos provetes (utilizar solvente para garantir que estão secos): pino e disco;
- 2. Pesagem dos provetes para registo das suas massas;
- 3. Fixação dos provetes na máquina;
- 4. Definição da posição do pino no disco: raio da pista [mm];
- 5. Colocação dos pesos para impor a carga normal;
- 6. Arranque do teste e aguardar o seu término.

1.3 Resultados

O desgaste sofrido pelo pino e pelo disco será obtido pela pesagem, no final do ensaio, de cada provete.

1.4 Análise de resultados

- 1. converta a perda de massa em volume de desgaste para cada disco;
- 2. estime a taxa de desgaste e o coeficiente de desgaste normalizado;
- 3. indique e justifique qual o mecanismo de desgaste preponderante;
- 4. o desgaste observado poderá ser considerado desgaste normal?

1.5 Formulário

Massa volúmica do alumínio: 2,7 $\frac{g}{cm^3}$ Massa volúmica do aço: 7,85 $\frac{g}{cm^3}$

De acordo com a lei de Archard, a taxa de desgaste é calculada pela equação (1).

$$w = \frac{V}{L} \tag{1}$$

A taxa de desgaste w é expressa em $\frac{\text{mm}^3}{\text{m}}$, o volume de desgaste V em mm³ e a distância de deslizamento L em m.

O coeficiente de desgaste normalizado k é calculado através da equação (2).

$$k = \frac{w}{W} \tag{2}$$

O coeficiente de desgaste normalizado k é então expresso em $\frac{\text{mm}^3}{\text{Nm}}$ sendo W a carga W em N.

Coeficiente de desgaste normalizado alumínio/aço (abrasão):

$$k = 2.6 \cdot 10^{-4} \, \frac{\text{mm}^3}{\text{Nm}}$$

Coeficiente de desgaste normalizado alumínio/aço (adesão):

$$k = 2.6 \cdot 10^{-6} \, \frac{\text{mm}^3}{\text{Nm}}$$

L.EM027 – Órgãos de Máquinas

Nome:				
Número:				

Medição de desgaste pino/disco

Tabela 1: Registo dos ensaios pino/disco.

Parâmetro	Teste 1	Teste 2			
Lubrificação Diâmetro / mm Massa (poyo) / g					
Massa (novo) / g Massa (usado) / g Carga normal / N					
Velocidade de rotação / rpm					
Raio da pista / mm Velocidade de escorregamento / $\frac{m}{s}$ Tempo de ensaio / s					

Respostas:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.