


Las correcciones de borde de spinpy en hueso trabecular real

Dos VOIs porcinos y tres equinos de micro-CT: cuánto se equivocaba la app, cuánto corrigen la V2.1.0 y la V2.1.1, y qué límites aparecen.



La V2.1.0 de spinpy añadió dos correcciones al ensayo de compresión: el plato rígido en el techo (F1) y la medida de la rigidez y de la tensión en el núcleo del VOI (F2). Se validaron frente a un espinodoide sintético rodeado de su propio hueso. Este informe repite la validación con **hueso real** y usa la aplicación como lo haría un usuario sobre cinco VOIs de micro-CT.

Al hacerlo aparecieron dos defectos de la V2.1.0, que se corrigen en la **V2.1.1**, y un límite práctico de resolución y memoria que conviene conocer antes de publicar resultados.

PREGUNTAS QUE RESPONDE

1. ¿Funcionan las correcciones en hueso real, y cuánto?
2. ¿Qué cambia en los números que ve el usuario?
3. ¿Qué falló al usar la V2.1.0 con estos VOIs?
4. ¿Con qué resolución hay que trabajar?

Versión

spinpy V2.1.1
NGSolve 6.2.2607

Fecha

6 de octubre de 2026

Datos y código

comparativa_motores/vois_reales/
estudio.py, figuras_vois.py, resultados/

Resumen

En los cinco VOIs, la rigidez que publicaba la app estaba entre un 11 y un 35 % por debajo de la del mismo hueso sin bordes artificiales. Con el plato rígido el error baja al -3 a -10 %, y con plato y núcleo, donde el núcleo cabe, al +0,4 a -4,7 %. La tensión citada pasa de sobrestimarse un 17 a 54 % a quedar entre -5 y +9 %.

-25 %
error medio del E aparente publicado hasta la V2.0.2 en los cinco VOIs reales (-11 a -35 %).

-6 %
error medio con plato rígido (F1), la corrección disponible en todos los VOIs.

-2 %
error medio con plato y núcleo en los tres VOIs equinos (+0,4; -1,8; -4,7 %).

1,3 a 2,8
elementos por espesor trabecular con la resolución por omisión (40³); se recomiendan 4.

CÓDIGO	HALLAZGO	AFECTA A	MEDIDO	ESTADO
R1	Las correcciones funcionan en hueso real	E aparente, p99	E: -25 % → -6 % (plato) y -2 % (plato y núcleo)	● Confirmado
R2	Sin E corregido cuando el núcleo no cabe (VOI < 2,25 mm)	E corregido	VOIs porcinos de 2 mm sin valor	● Corregido V2.1.1
R3	El motor de la app marcaba el ensayo como fallido	GUI y CLI	ok = False con un fallo falso	● Corregido V2.1.1
R4	Resolución por omisión por debajo de 4 elementos por trabécula	E y tensiones	Tb.Th/h de 1,3 a 2,8 a 40³	● Recomendación
R5	Malla suave a 48³ fuera del alcance de 15 GB	Malla suave	7,8 a 10 GB previstos; un intento agotó la memoria	● Límite
R6	El p99 de referencia depende de la carga en los VOIs equinos proximales	p99	+22 y +28 % al cambiar la carga del bloque	● Reserva
R7	La carga de fallo de Pistoia sube con el plato	σ_fallo	+7 a +24 %, sin referencia para validarlo	● Sin validar
R8	La malla suave no se generó en dos VOIs	Malla suave	astilla invertida (corregido) y superficie no reparable (pendiente)	● 1 de 2 corregido
P	Uso práctico de la aplicación con los VOIs completos	E y p99 publicados	E corregido -12 a +67 %; malla suave frente a ladrillos de -13 a -46 % → -3 a -27 %	● Funciona

LO ESENCIAL

Usar el **E corregido** y el **p99 corregido** que la app calcula desde la V2.1.0, con la V2.1.1 o posterior, que arregla los dos defectos encontrados aquí. Trabajar a una resolución con al menos 4 vóxeles por espesor trabecular ($Tb.Th/h \geq 4$), que la app ya mide, aunque haya que subir de los 40³ por omisión. Y tratar con reserva la carga de fallo de Pistoia con plato, que cambia de forma apreciable y no ha podido validarse.


1 Qué se comprueba y cómo se construye la referencia

Un VOI recortado de una imagen de micro-CT tiene dos bordes que el hueso no tiene: un techo donde se aplica la carga sobre trabéculas cortadas y cuatro caras laterales que dejan trabéculas sin apoyo. La V2.1.0 los corrige, pero se validó en un espinodoide sintético, cuya arquitectura es más regular que la del hueso. Para juzgar las correcciones en hueso real hace falta un valor sin esos bordes: la rigidez y la tensión que tendría la misma región si estuviera rodeada de hueso. Es la **configuración embebida**, que atenúa la influencia de las condiciones de contorno sobre la región que se mide¹.

En el espinodoide, la referencia se obtuvo *hacia fuera*: el mismo campo de ondas se evaluó en una rejilla mayor y produjo 1,25 mm de hueso adicional alrededor del VOI. En una imagen de micro-CT eso no es posible, porque fuera del VOI no hay datos. La construcción se invierte y se hace *hacia dentro*, en tres pasos (Figura 1):

1. **Bloque.** El VOI completo se remuestrea a $N = 96$ vóxeles por lado (ecuación 8). Ese volumen hace de hueso circundante.
2. **Cubo de ensayo.** Su cubo central de $n_C = 64$ vóxeles (dos tercios del lado) se extrae y se ensaya como lo haría la aplicación, aislado, con tracción (lo publicado hasta la V2.0.2) y con las correcciones (ecuación 9). Queda un margen de $m_B = 16$ vóxeles de hueso a cada lado.
3. **Referencia.** El bloque se ensaya con plato y su campo se mide solo en la región del cubo, o de su núcleo, con las mismas fórmulas que la aplicación. El error de cada método es su cociente con ese valor (ecuación 10).

CONSTRUCCIÓN, HACIA DENTRO



COMPARACIÓN




Figura 1. Construcción de la referencia en un VOI real. Arriba: el VOI completo, remuestreado a 96^3 , es el bloque, y su cubo central de 64^3 es el VOI que se ensaya; a diferencia del espinodoide, no puede añadirse hueso por fuera. Abajo: el cubo de ensayo aislado (techo cargado y caras cortadas) y el mismo cubo dentro del bloque contienen exactamente los mismos vóxeles; solo cambia lo que los rodea. Los números entre paréntesis remiten a las ecuaciones de la Sección 2.

(a) Bloque: VOI completo a 96^3 (b) Cubo de ensayo aislado (64^3)

(c) Núcleo a 0,625 mm y extensómetro




Figura 2. Los tres objetos del ensayo sobre el VOI proximal cúbico (equino), en 3D. (a) Bloque de 96^3 con un cuarto retirado para ver el cubo de ensayo (azul) dentro del hueso circundante (gris). (b) El cubo de ensayo aislado, como lo ensaya la aplicación: en naranja, las secciones de trabéculas cortadas por las caras laterales, que quedan sin apoyo; en granate, las secciones del techo, donde se aplica la carga (plato y flechas). (c) El núcleo a 0,625 mm de las caras (en azul, con un cuarto retirado) y las dos franjas del extensómetro virtual (verde) en las que se mide la deformación.




Figura 3. Corte vertical del mismo VOI, con las dimensiones reales: bloque (negro), cubo de ensayo (naranja) y núcleo a 0,625 mm de las caras (azul), con las franjas del extensómetro sombreadas. La carga es vertical.

POR QUÉ ESTA REFERENCIA ES EXIGENTE

El cubo de ensayo y la región de referencia contienen exactamente los mismos vóxeles (ecuación 9). La única diferencia es que en la referencia el hueso continúa más allá de los bordes. Cualquier diferencia de rigidez o de tensión entre ambos se debe, por tanto, a los bordes artificiales, que es lo que las correcciones pretenden eliminar.

MARGEN DE LA REFERENCIA

El margen embebido es de 16 vóxeles: 0,50 mm en los VOIs porcinos (3 mm de lado) y 0,83 mm en los equinos (5 mm), menos que los 1,25 mm del espinodoide. Para comprobar que basta, el bloque se ensayó con plato y con tracción (ecuación 10). La rigidez de la región cambió entre un 0,2 y un 2,4 %, de modo que la referencia de E es estable; la del p99 lo es menos (ficha R6).

2 Formulación

Todas las magnitudes se calculan con el código de la aplicación (`spinpy/fem.py`), con material elástico lineal isótropo ($E_s = 20$ GPa, $\nu = 0,3$) y carga en z.

Ensayo de la aplicación hasta la V2.0.2: tracción uniforme

Se aplica sobre el hueso del techo una presión uniforme equivalente a la tensión aparente σ_{app} sobre la sección bruta A_b , con la base deslizante. La rigidez se calcula con el desplazamiento medio del techo, ponderado por el área de sus caras:

$$E_{app}^{trac} = \frac{\sigma_{app}}{|\bar{u}_z^{techo}|/H}, \quad \bar{u}_z^{techo} = \frac{\sum_f A_f \bar{u}_{z,f}}{\sum_f A_f}, \quad \sigma_{app} = \frac{F}{A_b} \quad (1)$$

H: altura del VOI; A_f , $\bar{u}_{z,f}$: área y desplazamiento vertical medio de cada cara cargada del techo; F: fuerza de reacción.

F1: plato rígido

Todos los nodos del techo bajan lo mismo, sin fricción, y la rigidez sale de la fuerza que hace el plato:

$$u_z|_{techo} = -\varepsilon_p H, \quad E_{app}^{plato} = \frac{F_{plato}}{A_b \varepsilon_p} \quad (2)$$

Al ser lineal, los campos se escalan a la tensión del protocolo multiplicándolos por $\sigma_{app} A_b / F_{plato}$, de modo que el p99 y la carga de Pistoia se expresan con la misma carga que en (1).

F2: medida en el núcleo

El núcleo Ω_n es la caja interior a $m = 0,625$ mm de las seis caras, ajustada a la rejilla de vóxeles:

$$\Omega_n = \prod_{i=1}^3 [o_i + k_i h_i, o_i + (n_i - k_i) h_i], \quad k_i = \text{round}\left(\frac{m}{h_i}\right) \quad (3)$$

h_i , n_i : tamaño de vóxel y número de vóxeles por eje; o_i : origen de la malla (0 con hexaedros, $-h_i/2$ con tetraedros).

La tensión media del núcleo es la del volumen de la caja, poros incluidos. Cada elemento cuenta con la fracción φ_e de su volumen que cae dentro: 0 o 1 con hexaedros alineados, y el volumen exacto del tetraedro recortado por la caja con tetraedros:

$$\bar{\sigma}_n = -\frac{1}{V_n} \sum_e \sigma_{zz,e} V_e \varphi_e, \quad \varphi_e = \frac{|T_e \cap \Omega_n|}{|T_e|} \quad (4)$$

La deformación se mide con un extensómetro virtual: dos franjas de espesor $s = 0,25$ mm, arriba y abajo del núcleo, cuyo desplazamiento medio se toma en el centroide de cada elemento, ponderado por volumen:

$$\bar{\varepsilon}_n = \frac{|\bar{u}^{\text{sup}} - \bar{u}^{\text{inf}}|}{|\bar{z}^{\text{sup}} - \bar{z}^{\text{inf}}|}, \quad \bar{u}^F = \frac{\sum_{e \in F} V_e u_z(\mathbf{x}_e)}{\sum_{e \in F} V_e}, \quad E_n = \frac{\bar{\sigma}_n}{\bar{\varepsilon}_n} \quad (5)$$

Con tetraedros cuadráticos, el desplazamiento en el centroide es $u_z(\mathbf{x}_e) = -\frac{1}{8} \sum_{\text{esquinas}} u_z + \frac{1}{4} \sum_{\text{aristas}} u_z$. El núcleo existe si el lado del VOI cumple $L \geq 2m + 4s = 2,25 \text{ mm}$.

Tensión citada y carga de fallo

El p99 es el percentil 99 de von Mises en la capa superficial, ponderado por volumen. Con los valores ordenados v_i , sus pesos w_i y su suma acumulada S_i , cada elemento se sitúa en el centro de su tramo y se interpola:

$$c_i = \frac{S_i - w_i/2}{W}, \quad p_{99} = v(c = 0,99), \quad p_{99}^n = p_{99} \frac{\sigma_{\text{app}}}{\bar{\sigma}_n} \quad (6)$$

En el núcleo, el p99 se expresa a la tensión del protocolo aplicada al núcleo (p_{99}^n), la normalización con la que se validó.

La carga de fallo sigue el criterio de Pistoia²: el factor k que lleva el percentil 98 en volumen de la deformación efectiva a la deformación crítica:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{2U}{E_s}}, \quad U = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \mathbb{S} : \boldsymbol{\sigma}, \quad k = \frac{\varepsilon_{\text{crit}}}{\varepsilon_{\text{eff},98}}, \quad \sigma_{\text{fallo}} = k \sigma_{\text{app}} \quad (7)$$

$\varepsilon_{\text{crit}} = 0,7 \%$; $\mathbb{S}$: flexibilidad isótropa del tejido.

Construcción de la referencia embebida

El remuestreo de la aplicación (`elastic.remuestrear_bw`) toma el vóxel más próximo, de modo que la máscara sigue siendo binaria y no se crea hueso que no estuviera en la imagen:

$$B_{ijk} = \text{BW}_{r(i) r(j) r(k)}, \quad r(i) = \text{round}\left(i \frac{n_0 - 1}{N - 1}\right), \quad h = h_0 \frac{n_0}{N}, \quad N = 96 \quad (8)$$

n_0 , h_0 : vóxeles por lado y tamaño de vóxel de la imagen (188 y 16,0 μm en los porcinos; 97 y 51,5 μm en los equinos), lo que da $h = 31,3$ y 52,0 μm .

El cubo de ensayo C es la submatriz central del bloque, con los mismos vóxeles; Ω_B , Ω_C y Ω_C^n son las regiones que ocupan el bloque, el cubo y el núcleo del cubo:

$$C_{ijk} = B_{i+m_B, j+m_B, k+m_B}, \quad 0 \leq i, j, k < n_C, \quad m_B = \frac{N - n_C}{2} = 16 \\ \Omega_C = [m_B h, (m_B + n_C) h]^3, \quad \Omega_C^n = [(m_B + k) h, (m_B + n_C - k) h]^3 \quad (9)$$

$n_C = 64$; k como en (3). El núcleo existe si $n_C h \geq 2m + 4s$, es decir, si $h \geq 35,2 \mu\text{m}$: no cabe en los cubos porcinos (2,0 mm de lado) y en los equinos mide 2,08 mm ($k = 12$).

El error de cada método y la sensibilidad de la referencia a la carga del bloque son:

$$e_X = \frac{X_{\text{método}}(C)}{X(B, \text{plato}; R)} - 1, \quad \Delta_{\text{ref}} = \frac{X(B, \text{tracción}; R)}{X(B, \text{plato}; R)} - 1, \quad R = \begin{cases} \Omega_C & \text{B0, F1} \\ \Omega_C^n & \text{F2, F1+F2} \end{cases} \quad (10)$$

$X(B, \cdot; R)$: la magnitud X (E aparente o p99) medida con las ecuaciones (4) a (6) sobre la región R del campo del bloque. Con $R = \Omega_C$, el extensómetro y la tensión media se toman en las caras del cubo, dentro del bloque.

Perfiles de tensión

Para ver dónde actúan los artefactos, el campo de cada elemento se lleva a la rejilla del cubo (los poros valen 0) y se promedia en capas. Lateralmente, por la distancia d a la cara lateral más próxima; verticalmente, por altura, y en este caso solo en el hueso:

$$\frac{\bar{\sigma}_{zz}(d)}{\bar{\sigma}} = \frac{1}{\bar{\sigma} |S_d|} \sum_{v \in S_d} (-\sigma_{zz,v}), \quad d_v = h \min\left(i + \frac{1}{2}, n_C - i - \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2}, n_C - j - \frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{\bar{\sigma}_{vM}(z_k)}{\bar{\sigma}} = \frac{1}{\bar{\sigma} |H_k|} \sum_{v \in H_k} \sigma_{vM,v}, \quad \bar{\sigma} = \frac{1}{n_C^3} \sum_{v \in C} (-\sigma_{zz,v}) \quad (11)$$

S_d : vóxeles del cubo (hueso y poro) en una capa de $2h$ de espesor a distancia d ; H_k : vóxeles de hueso de la capa horizontal k ; $\bar{\sigma}$: tensión vertical media de todo el cubo, poros incluidos (valen 0). En el cubo aislado, $\bar{\sigma}$ es la tensión aparente aplicada; en el bloque, la que soporta la región del cubo. Los perfiles reflejan dos cosas: la arquitectura de cada capa, que es la misma en los tres ensayos porque los vóxeles son los mismos, y el efecto de los bordes. Por eso se presentan divididos por los de la referencia: el cociente vale 1 donde el cubo aislado reparte la carga como dentro del bloque.

Criterio de resolución

$$\frac{Tb.Th}{h} \geq 4 \quad (12)$$

Es el criterio de la convergencia de modelos de alta resolución de hueso trabecular³ (ficha R4).

SECCIÓN 3

3 Datos y ensayos

VOI	ESPECIE	VÓXELES	H (MM)	LADO (MM)	BV/TV	TB.TH (MM)	TB.SP (MM)	DA
C1	porcino	188 ³	16,0	3,0	0,365	0,121	0,211	1,30
C2	porcino	188 ³	16,0	3,0	0,388	0,132	0,208	1,23
Proximal cúbico	equino	97 ³	51,5	5,0	0,280	0,169	0,435	1,51
Proximal PCA	equino	97 ³	51,5	5,0	0,282	0,160	0,407	1,41
Medio PCA	equino	97 ³	51,5	5,0	0,546	0,347	0,289	1,28

Tabla 1. Los cinco VOIs, con la morfometría de la aplicación (`morphometry.morfometria`), modelo de placas para Tb.Th; DA del tensor MIL). «PCA»: VOI alineado con los ejes principales del hueso.




Figura 4. Los cinco VOIs, dibujados a la misma escala (superficie del hueso, remuestreada a 80^3 solo para el dibujo). Los porcinos miden 3 mm de lado y los equinos, 5 mm. La carga se aplica en el eje vertical de cada imagen.

Los VOIs no son homogéneos en altura, y eso importa al leer los resultados. En los porcinos, el BV/TV de cada capa horizontal oscila entre 0,29 y 0,47 sin una tendencia común. En los dos equinos proximales baja de 0,5 en la base a 0,16 o 0,17 hacia el 80 % de la altura y vuelve a 0,32 en el techo; sus perfiles son casi idénticos, lo que es coherente con que se trate de la misma región con dos alineaciones distintas. El equino medio termina en una **capa compacta**: sus 10 capas superiores (0,51 mm) tienen un BV/TV de 0,98 o más, y la transición desde el hueso trabecular (0,32 a mitad de altura) ocupa casi un tercio del VOI (Figura 5). Su cubo de ensayo, que deja fuera 0,83 mm por cada lado, tiene un BV/TV de 0,45, frente a 0,55 del VOI completo.




Figura 5. BV/TV de cada capa horizontal frente a la altura relativa, en la imagen nativa. Banda gris: la altura que ocupa el cubo de ensayo dentro del bloque. El equino medio termina en una capa de hueso compacto de 0,5 mm.

Dos estudios

VALIDACIÓN EMBEBIDA Y CAMPOS

Cada VOI se remuestrea a 96^3 ($h = 31 \mu\text{m}$ en los porcinos y $52 \mu\text{m}$ en los equinos). Bloque de 1,1 a 1,8 millones de grados de libertad (GDL) con plato y con tracción; cubo central de 64^3 (2,0 y 3,3 mm de lado, 0,31 a 0,48 millones de GDL) ensayado con la app. Diez bloques en total, de 2,5 a 6 min cada uno. Para los campos, el bloque con plato y el cubo con tracción y con plato se repitieron guardando la tensión de cada vóxel (ecuación 11).

USO PRÁCTICO

Cada VOI completo por fem.analizar, el camino de la interfaz, con los análisis «lineal» y «lineal con plato», NGSolve y procesos aislados. Ladrillos y malla suave a 40^3 : la resolución de ladrillos por omisión. La malla suave a 48^3 (su valor por omisión) no cupo en memoria (ficha R5).

4 Panorama de la validación

La Figura 8 resume el resultado principal. En los cinco VOIs, el E que publicaba la aplicación queda muy por debajo del hueso embebido, con errores de -25 a -26 % en los porcinos, -29 y -35 % en los equinos proximales y -11 % en el equino medio, el más denso. Todas las correcciones acercan el valor a la referencia; el plato rígido lo hace en todos los VOIs y la combinación con el núcleo, en los tres en que el núcleo cabe.




Figura 8. Error del E aparente frente al mismo hueso embebido. Banda gris: $\pm 5\%$. En los VOIs porcinos, el cubo de ensayo (2 mm) no admite el núcleo de 0,625 mm de la aplicación; el círculo hueco es un núcleo exploratorio de 0,25 mm, que no forma parte de la aplicación.



Figura 9. Error del p99 de von Mises frente a la referencia: el publicado hasta la V2.0.2 (tracción) y el p99 corregido (plato rígido sobre el VOI completo).

CÓMO LEER LAS FIGURAS

Cada fila es un VOI y cada punto, un método. Un punto en 0 reproduce el hueso embebido. A la izquierda, el método subestima; a la derecha, sobrestima. Los puntos naranjas son lo que la aplicación publicaba antes de las correcciones.

Las correcciones funcionan en hueso real

E aparente

p99

QUÉ ES

La comprobación de que las correcciones aceptadas en el espinodoide, el plato rígido (F1) y el núcleo (F2), reducen el error también en hueso trabecular de micro-CT, con arquitecturas más irregulares, anisotropía real y densidades de 0,26 a 0,45 en el cubo de ensayo.

QUÉ MEDIMOS

El error del E publicado hasta la V2.0.2 fue de -25,8 y -25,3 % (porcinos), -34,7 y -28,6 % (equinos proximales) y -10,6 % (equino medio). Con plato rígido bajó a -6,8; -5,4; -9,6; -5,0 y -3,4 %. Con plato y núcleo, en los equinos, a +0,4; -1,8 y -4,7 %. El núcleo solo con tracción dio -5,0; -10,4 y -3,1 %.

El artefacto es mayor cuanto menos denso es el hueso: el VOI medio (BV/TV del cubo 0,45) perdió un 11 % de rigidez, y los proximales (0,26), un 29 a 35 %. Es la tendencia descrita en especímenes reales para el artefacto lateral, que crece al disminuir la fracción de volumen y aumentar la separación trabecular⁴.

Con el p99, el valor publicado sobrestimaba la referencia entre un 17 y un 54 %. Con plato, el error quedó entre -4,7 y +9,4 %.

LO QUE NO MEJORÓ

En el VOI medio, el núcleo con plato (-4,7 %) no superó al plato solo (-3,4 %), y el núcleo exploratorio de 0,25 mm empeoró los VOIs equinos (-3,6 a -8,7 %). El margen de 0,625 mm sigue siendo el adecuado para VOIs de 5 mm. En hueso denso, la ganancia del núcleo es pequeña porque el artefacto de partida también lo es.

ERROR DE E POR VOI

C1: antes / plato	-25,8 / -6,8 %
C2	-25,3 / -5,4 %
Prox. cúbico: antes / plato / plato+núcleo	-34,7 / -9,6 / +0,4 %
Prox. PCA	-28,6 / -5,0 / -1,8 %
Medio PCA	-10,6 / -3,4 / -4,7 %

ESTABILIDAD DE LA REFERENCIA

E del bloque, tracción frente a plato	-2,4 a +0,4 %
---------------------------------------	---------------

Dos fallos que solo aparecieron con datos reales

● Corregidos en V2.1.1

R2 Sin E corregido cuando el núcleo no cabe

Qué es. El núcleo necesita un VOI de al menos 2,25 mm de lado, según el límite de la ecuación (5). En los VOIs porcinos, el cubo de ensayo mide 2,0 mm y el núcleo no existe. La V2.1.0 tenía previsto que, sin núcleo con plato, se usara el núcleo con tracción, pero no qué hacer si tampoco ese existía. El registro `corregido` se quedaba entonces sin E, aunque el plato sobre el VOI completo estaba calculado.

Cómo se corrigió. La V2.1.1 añade un tercer escalón: si no cabe ningún núcleo, el E corregido es el del plato sobre el VOI completo (`plato_voi`), la corrección F1 ya aceptada en el espinodoide. En los dos VOIs porcinos, ese valor tiene un error de -6,8 y -5,4 %, frente a -25,8 y -25,3 % sin corregir. El informe de publicación declara el método usado.

ORDEN DE LOS VALORES CORREGIDOS

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. núcleo con plato | <code>plato_nucleo</code> |
| 2. núcleo con tracción | <code>traccion_nucleo</code> |
| 3. plato, VOI completo (nuevo) | <code>plato_voi</code> |

R3 El motor de la app marcaba el ensayo como fallido

Qué es. `fem.analizar`, el camino que usan la interfaz y la línea de órdenes, filtraba los análisis pidiendo al motor capacidades no lineales para todo lo que no se llamara exactamente «lineal». Con el motor propio de la aplicación, que no resuelve el plato ni el no lineal, el nuevo «lineal con plato» se descartaba y se anotaba como fallo. El registro quedaba con `ok = False`, aunque el lineal y el E corregido con el núcleo se habían calculado bien. En la interfaz, el ensayo aparecía con fallos.

Por qué no se vio antes. Las pruebas de la V2.1.0 llamaban a `fem.ensayo` directamente, que sí trata bien el caso. El fallo estaba en la capa de encima.

Cómo se corrigió. El filtro trata «lineal con plato» como lineal, y `fem.ensayo` lo declara no disponible sin contarlo como fallo. El bloque 30 de la suite tiene dos pruebas nuevas: una pasa por `fem.analizar` con el motor de la app y con NGSolve, y falla con la V2.1.0 (comprobado); la otra cubre el escalón `plato_voi` de R2.

Con qué resolución trabajar

● Recomendación

QUÉ ES

La aplicación remuestrea el VOI a 40^3 para la malla de ladrillos y a 48^3 para la malla suave, por omisión. Con trabéculas de 0,12 a 0,35 mm, eso deja de 1,3 a 2,8 vóxeles por espesor trabecular (Figura 10). En modelos de alta resolución de hueso trabecular, las propiedades aparentes se mantuvieron a menos del 10 % de las de la malla más fina cuando el espesor medio superaba cuatro elementos³.

QUÉ MEDIMOS

La validación embebida se hizo a 96^3 , con 3,1 a 6,7 elementos por espesor. Los errores de las correcciones medidos aquí valen para esa resolución. A 40^3 , el error de discretización se suma al de los bordes; las correcciones atacan el segundo, no el primero.

La malla suave a 48^3 de estos VOIs necesitaría, según la estimación de la propia aplicación (`fem.tamano_previsto`), entre 7,8 y 10 GB con el resolutor directo. En un equipo de 15 GB, el primer intento (C1, con BDDC) agotó la memoria y el proceso terminó con el código 137. Por eso el uso práctico usó la malla suave a 40^3 .

Tb.Th / H

Porcinos, 40^3 / 96^3	1,6 a 1,8 / 3,9 a 4,2
Equinos proximales	1,3 a 1,4 / 3,1 a 3,3
Equino medio	2,8 / 6,7

MALLA SUAVE A 48^3 (PREVISTO)

GDL	0,96 a 1,21 millones
Memoria (directo)	7,8 a 10,1 GB




Figura 10. Elementos por espesor trabecular (Tb.Th/h) con la resolución de ladrillos por omisión (40^3) y con la de la validación embebida (96^3). Línea discontinua: 4 elementos por espesor.

CÓMO RESOLVERLO

- Elegir la resolución por Tb.Th, no por un número fijo de vóxeles.** La aplicación ya mide Tb.Th; podría proponer la n que da $Tb.Th/h \geq 4$, sin superar la resolución nativa de la imagen, y avisar cuando no se alcance.

Esfuerzo bajo · afecta a E y tensiones

- 2 **Comprobar la memoria antes de lanzar la malla suave.** `tamano_previsto` ya estima la memoria; la interfaz puede bloquear o avisar si supera la del equipo.

Esfuerzo bajo · evita cierres por memoria

Lo que ve el usuario: los VOIs completos en la aplicación

● Funciona

E corregido

p99 corregido

mallla suave

Cada VOI completo se ensayó por `fem.analizar`, el camino de la interfaz, con NGSolve, «lineal» y «lineal con plato», y ladrillos y malla suave a 40³. Aquí no hay referencia: se ve cuánto cambian los números publicados.

RIGIDEZ

Con ladrillos, el E corregido fue mayor que el publicado en cuatro VOIs: +8 y +10 % en los porcinos y +67 y +57 % en los equinos proximales. En el equino medio fue un 12 % menor (4114 frente a 4660 MPa). En ese VOI denso, el plato sobre el VOI completo sí aumentó el E (+6 %), pero el núcleo, un cubo de 3,75 mm en el centro de un VOI de 5 mm, es menos rígido que el conjunto. El valor corregido de un VOI heterogéneo describe su núcleo, no el VOI completo, y eso debe declararse al citarlo.

TENSIÓN CITADA

El p99 corregido fue entre un 2 y un 24 % menor que el publicado con ladrillos, y entre un 12 y un 39 % menor con la malla suave. Es el sentido que predijo la validación (Figura 9).

LADRILLOS FRENTE A MALLA SUAVE

Hasta la V2.0.2, la malla suave daba un E entre un 13 y un 46 % menor que la de ladrillos. Con las correcciones, la diferencia bajó al -3 % en los porcinos y al -10 % en el equino medio, pero siguió en -27 % en el equino proximal cúbico. Ese VOI tiene trabéculas de 1,4 vóxeles de espesor a 40³, que el suavizado adelgaza (ficha R4); la corrección de borde no compensa una resolución insuficiente.

E CON LADRILLOS, 40³ (MPa)

C1: publicado / corregido	3476 / 3759
C2	3508 / 3864
Prox. cúbico	982 / 1641
Prox. PCA	1159 / 1823
Medio PCA	4660 / 4114

MALLA SUAVE / LADRILLOS

C1: antes / corregido	-20 / -3 %
C2	-13 / -3 %
Prox. cúbico	-46 / -27 %
Medio PCA	-20 / -10 %

COSTE (AMBOS ANÁLISIS)

Ladrillos, 40 ³	15 a 44 s
Malla suave, 40 ³	76 a 210 s




Figura 11. E aparente de los VOIs completos con la aplicación: el publicado hasta la V2.0.2 (tracción, VOI completo) y el E corregido (plato y núcleo), con ladrillos (a) y malla suave (b) a 40³. «Sin malla»: tetgen no generó la malla suave (ficha R8).




Figura 12. E de la malla suave frente al de ladrillos en el mismo VOI y a la misma resolución, antes y después de las correcciones. Línea discontinua: -10 %.

La malla suave falló en dos de los cinco VOIs

QUÉ ES

Dos de las cinco mallas suaves a 40^3 no llegaron a resolverse porque el mallado se detuvo. Son fallos del mallador de la aplicación, previos a las correcciones de borde y ajenos a ellas.

EQUINO MEDIO: UNA ASTILLA INVERTIDA (CORREGIDO EN LA V2.1.1)

Tras el suavizado, la aplicación devuelve a su plano exacto los nodos que quedan a menos de 10^{-3} vóxeles de una cara del cubo. Las «astillas planas», tetraedros con sus cuatro esquinas en una cara, quedan con volumen cero y ya se eliminaban. En el VOI medio apareció otro caso: un tetraedro con tres esquinas en la base y la cuarta a 0,001 vóxeles, de volumen $1,7 \cdot 10^{-10}$ veces la mediana, que al ajustar los nodos se invirtió en lugar de aplanarse. La aplicación rechazaba entonces toda la malla. La V2.1.1 quita estas astillas invertidas si son degeneradas (menos de 10^{-6} veces la mediana) y lo declara en el informe de malla. Un tetraedro invertido de tamaño normal sigue rechazando la malla. Con el arreglo, la malla del VOI medio se generó quitando una astilla invertida y 65 planas, con una pérdida de volumen del 0,04 %.

EQUINO PROXIMAL PCA: SUPERFICIE NO REPARABLE (PENDIENTE)

tetgen no pudo tetraedralizar la superficie: «Failed to tetrahedralize. You may need to repair surface by making it manifold». La superficie suavizada y reparada contiene una zona que no es una variedad, y no se ha investigado su origen. La aplicación lo comunica como un fallo del ensayo, sin resultado erróneo.

CÓMO RESOLVERLO

- 1 **Astillas invertidas degeneradas.** Hecho en `fem.preparar_tet10`, con prueba en el bloque 30.
Hecho · V2.1.1
- 2 **Superficie no reparable.** Localizar la arista o el vértice que no es variedad tras el aplanado de las tapas y repararlo antes de tetgen, o reintentar con otro decimado o suavizado.
Esfuerzo medio · `solido.malla_tet10`

ESTADO DE LAS MALLAS SUAVES A 40^3

C1, C2, Prox. cúbico	correctas
Medio PCA	correcta en V2.1.1
Prox. PCA	falla (tetgen)

Lo que este estudio no permite afirmar

● Reservas

R6 El p99 de referencia en los VOIs equinos proximales

La rigidez de la referencia apenas depende de cómo se cargue el bloque, pero el p99 sí en dos VOIs: en los equinos proximales, cambiar el plato por tracción en el bloque elevó el p99 de la región de referencia un 21,6 y un 28,3 %, frente a un 1,4 a 3,6 % en los demás. El margen embebido (0,83 mm) no aísla del todo la tensión local de la región en estos VOIs, los más porosos (Tb.Sp de 0,41 a 0,43 mm), aunque sí su rigidez. Por eso los errores de p99 de estos dos VOIs (+4,9 y -4,7 % con plato) tienen una incertidumbre del orden de su propio valor, y el p99 corregido debe citarse con reserva en hueso muy poroso.

R7 La carga de fallo de Pistoia con plato

Con plato, la tensión de fallo del criterio de Pistoia (ecuación 7) fue mayor que con tracción en los cinco cubos de ensayo: +17,9 y +23,6 % en los porcinos, +17,6 y +22,6 % en los equinos proximales y +7,2 % en el medio. Es coherente con que el techo, menos deformado con el plato, deje de concentrar la deformación que dispara el criterio. Sin embargo, la referencia embebida no se usó para la carga de fallo y el criterio se calibró con ensayos en los que la carga se aplicaba de otra forma², de modo que este cambio no está validado. La aplicación muestra la carga de fallo con plato solo como dato del análisis, no como valor corregido.

Σ_{FALLO} (MPa): TRACCIÓN / PLATO

C1	15,2 / 17,9
C2	15,5 / 19,1
Prox. cúbico	8,1 / 9,5
Prox. PCA	8,4 / 10,3
Medio PCA	16,7 / 17,9

6 Síntesis

ROBUSTO

- El sesgo de la rigidez publicada hasta la V2.0.2 (−11 a −35 %) y su dependencia de la densidad.
- La reducción con plato rígido (−3 a −10 %) en los cinco VOIs.
- La combinación de plato y núcleo en VOIs de 5 mm (+0,4 a −4,7 %).
- La estabilidad de la referencia de E (±2,4 %).

CON RESERVAS

- El p99 corregido en hueso muy poroso (R6).
- La carga de fallo con plato (R7).
- Cualquier valor a 40³ en estos VOIs, por la resolución (R4), y la malla suave del VOI proximal cúbico, que sigue un 27 % por debajo de los ladrillos.
- El E corregido de un VOI heterogéneo describe su núcleo, no el VOI completo (ficha P).
- Generalizar a otras especies o localizaciones con solo cinco VOIs.

7 Hoja de ruta

#	ACCIÓN	CORRIGE	DÓNDE	ESFUERZO
1	Publicar la V2.1.1 con los arreglos de R2, R3 y la astilla invertida de R8	R2, R3, R8	fem._corregido , fem.analizar , fem.preparar_tet10	Hecho
2	Resolución propuesta según Tb.Th/h ≥ 4	R4	visor.py , fem.analizar	Bajo
3	Aviso o bloqueo por memoria antes de la malla suave	R5	fem.tamano_previsto , diálogo FEM	Bajo
4	Reparar la superficie no variedad antes de tetgen	R8	solido.malla_tet10	Medio
4b	Validar la carga de fallo con plato frente a la referencia embebida	R7	vois_reales/estudio.py	Bajo
5	Referencia embebida con más margen para el p99 en hueso poroso (VOIs mayores)	R6	protocolo de imagen	Medio
6	Repetir en más VOIs y localizaciones (vértebra, fémur)	generalidad	datos	Medio

8 Limitaciones

- Cinco VOIs de dos especies. Los resultados describen estos especímenes y no permiten estimar la variabilidad de una población.
- La referencia embebida es el mismo VOI más grande, con márgenes de 0,50 y 0,83 mm. La rigidez resultó estable, pero el p99 no lo fue en dos VOIs (R6).
- El remuestreo por vecino más próximo a 96³ altera la geometría respecto de la imagen nativa, sobre todo en los porcinos (de 188³ a 96³). Es igual para la referencia y para los métodos, así que no sesga la

comparación, pero los valores absolutos no son los de la resolución nativa.

- Solo compresión en z y régimen lineal; los VOIs alineados por PCA se ensayaron según el eje z de su archivo.
- No hubo validación experimental: la referencia es numérica.

Glosario

VOI	Volumen de interés recortado de la imagen de micro-CT.
Configuración embebida	La región que se mide, rodeada de su propio hueso; aquí, el cubo central dentro del VOI completo.
Cubo de ensayo	El cubo central de 64^3 vóxeles que se ensaya como si fuera un VOI.
Núcleo	Caja interior a 0,625 mm de las caras, ecuación (3).
F1, F2	Plato rígido en el techo; medida en el núcleo.
E corregido	E con plato y núcleo, o el siguiente escalón disponible (ficha R2).
p99 corregido	p99 de von Mises con plato sobre el VOI completo.
Tb.Th, Tb.Sp	Espesor y separación trabecular medios.
GDL	Grados de libertad del sistema (tres por nodo).
BDDC	Precondicionador por subestructuración que usa NGSolve con la malla suave.

Reproducir

Los VOIs no viajan con el repositorio; su huella SHA-256 queda en `resultados/validacion.json`. Desde `comparativa_motores/vois_reales/`, con los cinco archivos en una carpeta:

```
python estudio.py CARPETA morfometria validacion (unos 45 min; bloques de hasta 1,8 millones de GDL)
```

```
python estudio.py CARPETA practico (procesos aislados; malla suave a  $40^3$ )
```

```
python figuras_vois.py CARPETA
```

```
python -m pytest tests/test_30_correcciones.py
```

Referencias

1. Wili P, Maquer G, Panyasantisuk J, Zysset PK. Estimation of the effective yield properties of human trabecular bone using nonlinear micro-finite element analyses. Biomech Model Mechanobiol. 2017;16(6):1925-36. doi:10.1007/s10237-017-0928-0
2. Pistoia W, van Rietbergen B, Lochmüller EM, Lill CA, Eckstein F, Rügsegger P. Estimation of distal radius failure load with micro-finite element analysis models based on three-dimensional peripheral quantitative computed tomography images. Bone. 2002;30(6):842-8. doi:10.1016/s8756-3282(02)00736-6
3. Niebur GL, Yuen JC, Hsia AC, Keaveny TM. Convergence behavior of high-resolution finite element models of trabecular bone. J Biomech Eng. 1999;121(6):629-35. doi:10.1115/1.2800865
4. Un K, Bevill G, Keaveny TM. The effects of side-artifacts on the elastic modulus of trabecular bone. J Biomech. 2006;39(11):1955-63. doi:10.1016/j.jbiomech.2006.05.012
5. Erdemir A, Guess TM, Halloran J, Tadepalli SC, Morrison TM. Considerations for reporting finite element analysis studies in biomechanics. J Biomech. 2012;45(4):625-33. doi:10.1016/j.jbiomech.2011.11.038

Referencias verificadas en PubMed. Documentos internos:
comparativa_motores/correcciones/INFORME_CORRECCIONES.pdf (validación en el espinodoide) y
comparativa_motores/INFORME_ARTEFACTOS.pdf (diagnóstico).

Lista de chequeo de reporte

Diseño del trabajo. Estudio computacional de verificación y aplicación de un modelo de elementos finitos sobre cinco especímenes de micro-CT, con referencia numérica embebida; sin sujetos ni datos clínicos, de modo que PRISMA, CONSORT y STROBE no son aplicables. Se usa la guía de Erdemir et al. (2012) para estudios de elementos finitos en biomecánica⁵; no consta una versión posterior que la sustituya.

ÍTEM	CONTENIDO	ESTADO	MODIFICACIÓN NECESARIA
Identificación del modelo			
1	Propósito y magnitudes de interés	Cumple	Portada y sección 1.
2	Versión del software	Cumple	Portada.
Estructura del modelo			
3	Geometría: origen de las imágenes, segmentación	Parcial	VOIs ya segmentados por el usuario; faltan escáner, voltaje, umbral y localización anatómica exacta.
4	Malla: tipo, tamaño, número de elementos	Cumple	Secciones 3 y 5.
5	Propiedades del material	Parcial	$E_s = 20 \text{ GPa}$, $\nu = 0,3$ (protocolo de la app), homogéneo; falta justificarlo para cada especie.
6	Condiciones de contorno y cargas	Cumple	Sección 2, ecuaciones (1) y (2).
7	Contacto	No aplica	Sin contacto.
Estructura de la simulación			
8	Resolvedor y tolerancias	Cumple	Secciones 3 y 5.
9	Postproceso	Cumple	Sección 2, ecuaciones (3) a (11).
Verificación			
10	Verificación del código	Cumple	Bloque 30 (11 pruebas) e informes anteriores.
11	Convergencia de malla	No cumple ▲	No se estudió la convergencia en estos VOIs; la ficha R4 muestra que 40^3 queda por debajo del criterio. Para publicar, repetir a varias resoluciones.
12	Sensibilidad	Cumple	Carga del bloque de referencia (R6).
Validación			
13	Comparación con datos experimentales	No cumple ▲	Referencia numérica; declarado en Limitaciones.
Disponibilidad			
14	Modelo, datos y código	Parcial	Código y resultados en el repositorio; los VOIs no se publican (huella SHA-256 registrada).