

野採土泥漿釉研製實驗手冊

Experimental Manual for the Development of Wild Clay Slip Glazes



SPECIMEN NO. 01 / FIELD WORK

[SINTERING TEMPERATURE: 1230°C]

製作單位

土手製陶 - 太巴塢部落採土製陶計畫

04 - 06 . 2026

泥漿釉製作 操作流程介紹

01



採土

從自然環境中野採原始陶土。

02



練土

將採集到的土曬乾、粉碎並過篩，去除雜質。

03



準備添加物

敲碎天然岩石或掏洗草木灰，研磨至試驗所需細度。

04



配比

依據實驗設計比例精確秤重，記錄各成員的獨家配方原料。

05



使用

調配成合適濃度的泥漿釉，以筆塗刷，或噴槍噴塗，施釉於陶器作品上。

泥漿釉表現效果



蘇陳思雅作品



黃昱鈞作品



黃思齊作品

成員一 蘇陳思雅

野採土泥漿釉試片與配方



試片編號	A6	A7
原料名稱 (Material)	比例 (Wt%)	比例 (Wt%)
馬太鞍堰塞湖淤泥採集	60 %	70 %
天然植物灰 (Wood Ash)	40 %	30 %
TOTAL	100 %	100 %

試片編號	A8	A9
原料名稱 (Material)	比例 (Wt%)	比例 (Wt%)
馬太鞍堰塞湖淤泥採集	80 %	90 %
天然植物灰 (Wood Ash)	20 %	10 %
TOTAL	100 %	100 %

燒成溫度 1230
氧化燒

成員二 黃昱鈞

野採土泥漿釉試片與配方

燒成溫度 1230
氧化燒

REC_DATA // 黃昱鈞



馬太鞍淤泥泥漿50% 鈷藍釉 太巴塢採土泥漿50% 鈷藍釉50%

鈷藍釉配方：

日化長石 30%、石灰石 17%、高嶺土 17%
矽酸 18%、滑石 18%、氧化鈷 1%、磷酸鈣 4%



馬太鞍淤泥泥漿50% 鐵紅釉 太巴塢採土泥漿50% 鐵紅釉50%

鐵紅：

釜父長石 50%、石灰石 7%
高嶺土 10%、矽酸 12%、滑石 10%
氧化鐵 12%、磷酸鈣 10%

土壤釉藥的調配方法為：先將土粉和水約1:1混合，再將釉粉和水約1:1混合，最後泥水和釉藥分別以50%、75%、87.5 %及100%調配，以試片觀察泥土釉藥效果。

成員三 黃思齊

野採土泥漿釉試片與配方

燒成溫度 1230
氧化燒

REC_DATA // 黃思齊



試片編號	TS03
原料名稱 (Material)	比例 (Wt%)
太巴塢採集土	70 %
蛇紋岩石粉末	30 %
TOTAL	100 %

試片編號	FS03
原料名稱 (Material)	比例 (Wt%)
馬太鞍堰塞湖淤泥	70 %
蛇紋岩石粉末	30 %
TOTAL	100 %

試片編號	FS11
原料名稱 (Material)	比例 (Wt%)
馬太鞍堰塞湖淤泥	100 %
底部上白釉， 疊加FS11泥漿釉效果	