

混凝土抗压强度检测报告

报告编号：DA-2026-A01-001

委托单位	中建三局项目管理部	工程名称	综合研发楼建设项目
样品名称	混凝土立方体试件	强度等级	C30
送样日期	2026-01-06	检测日期	2026-01-09
检测依据	GB/T 50081-2019	样品状态	表面完整、标识清晰

一、检测结果

试件编号	尺寸 (mm)	龄期 (d)	破坏荷载 (kN)	抗压强度 (MPa)
A-01-01	150 × 150 × 150	28	798	35.5
A-01-02	150 × 150 × 150	28	821	36.5
A-01-03	150 × 150 × 150	28	806	35.8
代表值	—	—	—	35.9

二、检测结论

所检混凝土立方体试件的抗压强度代表值为 35.9 MPa。依据本演示报告设定的判定条件，结果符合 C30 强度等级要求。

测试数据：本报告仅用于数字档案室前端功能与 PDF 展示效果测试，不具备检验检测证明效力。

检测过程记录

报告编号: DA-2026-A01-001 / 附页

三、设备与环境

设备名称	设备编号	量程	检定有效期
电液伺服压力试验机	JX-YL-012	0~2000 kN	2026-12-18
游标卡尺	JX-CL-036	0~300 mm	2026-11-06

四、过程说明

试件按编号核验后测量承压面尺寸, 置于试验机下压板中心位置, 以连续、均匀速度加载至破坏。系统自动采集峰值荷载, 并按试件承压面积计算抗压强度。

检测人员	陈志豪 (测试)	复核人员	李一凡 (测试)
批准人员	王明远 (测试)	签发日期	2026-01-10

测试数据: 签名、日期、编号及检测结果均为虚构, 仅用于界面演示。