Шаньдун Хэнчи Микрокристаллических Новых Материалов Ко., Лтд.

Ставка на технологии и качество как основа существования

Адрес компании:

Юго-восточный угол пересечения Промышленного шоссе (Chuàngyè Dàdào) и улицы Янцзы (Chángjiāng Lù), район Чжаньдянь, город Цзыбо, провинция Шаньдун

КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ

Шаньдун Хэнчи Микрокристаллических Новых Материалов Ко., Лтд. — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве серии псевдобёмита (высушенного гозеита гидроксида алюминия) и носителей оксида алюминия с различной фазовой структурой по технологии карбонизационного метода непрерывного разложения. Компания сертифицирована по системе менеджмента качества ISO9001.

Продукция, произведённая на собственном оборудовании непрерывного разложения карбонизационным методом, отличается стабильным качеством, высокой удельной поверхностью и активностью. Основные области применения: катализаторы для нефтехимии, каталитические системы в угольной промышленности, передовая керамика, полупроводниковая электроника, новая энергетика. Компания располагает современной лабораторией контроля качества и НИОКР-командой. Продукция одобрена исследовательскими институтами материалов и признана ключевыми потребителями, включая Sinopec и дочернюю компанию Sinopec Catalyst.

Руководствуясь принципом «Потребности клиента — наш приоритет», мы углубляем сотрудничество с исследовательскими институтами и университетами для непрерывного совершенствования. Компания разрабатывает и производит высокотехнологичные каталитические носители с заданными химическими составами, физико-химическими свойствами и конфигурациями. Открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Основополагающие принципы:
Технологии — основа развития, Качество — гарантия существования

Имидж бренда:
Наука и технологии | Качество продукции | Социальная ответственность

Корпоративная культура:
Строгость | Кооперация | Инновации

Ключевые ценности:
Честность | Клиентоориентированность | Инновационное превосходство | Ответственная экспертиза

КОНТАКТЫ

Директор по продажам: менеджер Лю
Тел.: +86 15698053326 (и WeChat)
E-Mail: sdhcwj@126.com

ОБЫЧНЫЙ МАКРОПОРИСТЫЙ ПСЕВДОБЁМИТ

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Псевдобёмит (синонимы: желатиновый оксид алюминия, аморфный гидроксид алюминия).
Содержание примесей (% мас.): $SiO_2 \leq 0.005$, $Na_2O \leq 0.005$, $Fe_2O_3 \geq 0.005$.
Характеристики: нетоксичен, без вкуса и запаха, порошкообразная форма.

II. ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Находит применение в гидрирующих катализаторах для нефтяных фракций, катализаторах крекинга и каталитических системах нефтеперерабатывающей промышленности.

ПОКАЗАТЕЛИ СЕРИИ ОБЫЧНЫХ (CP) ПСЕВДОБЁМИТОВ

Наименование продукции	Марка	CaO ≤(%)	SiO_2 ≤(%)	Fe_2O_3 ≤(%)	Na_2O ≤(%)	Удельная поверхность ≥ ($м^2$/г)	Объём пор ≥ (мл/г)	Сухая основа (% ±2)	Индекс пептизации (%)
Макропористый кремнезёмсодержащий псевдобёмит	CP-1	0.02	0.02	0.01	0.05	300	1.2	70	20-30
Макропористый кремнезёмсодержащий псевдобёмит	CP-2	0.02	0.02	0.01	0.05	300	1.1	70	5-20

Наименование продукции	Марка	CaO ≤(%)	SiO_2 ≤(%)	Fe_2O_3 ≤(%)	Na_2O ≤(%)	Удельная поверхность ≥ ($м^2$/г)	Объём пор ≥ (мл/г)	Сухая основа (% ±2)	Индекс пептизации (%)
Макропористый кремнезёмсодержащий псевдобёмит	CP-3	0.02	0.02	0.01	0.05	300	1.1	70	20-30
Макропористый кремнезёмсодержащий псевдобёмит	CP-4	0.02	0.02	0.01	0.05	300	1.1	70	30-40
Макропористый бескремнезёмный псевдобёмит	CP-S-1	0.02	0-2	0.01	0.05	360	1.2	70	-
Макропористый бескремнезёмный псевдобёмит	CP-S-2	0.02	2-4	0.01	0.05	380	1.2	70	-

ПРИМЕЧАНИЕ:
Показатели могут корректироваться согласно требованиям пользователя.

ВЫСОКОЧИСТЫЙ МАКРОПОРИСТЫЙ ПСЕВДОБЁМИТ

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Высокочистый псевдобёмит получают путём дополнительной очистки на базе обычного псевдобёмита. Содержание примесей:
SiO_2, Na_2O, Fe_2O_3, CaO ≤ 0.005% (50 ppm).
Производится по технологии непрерывного разложения карбонизационным методом, не содержит сульфат-ионов. Обладает характеристиками высокой пористости и большой удельной поверхности.

II. ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт преимущественно используется как носитель для катализаторов в нефтяной, химической и экологической отраслях. Также применяется в:

- адсорбции и сепарации
- высокотехнологичной керамике
- электронной промышленности
- полировочных материалах
- целлюлозно-бумажной и лакокрасочной промышленности
- новых источниках энергии и аккумуляторах.

СЕРИЯ ВЫСОКОЧИСТЫХ МАКРОПОРИСТЫХ ПСЕВДОБЁМИТОВ (HP)

Наименование продукции	**Марка**	**CaO (ppm) ≤**	**SiO_2 (ppm) ≤**	**Fe_2O_3 (ppm) ≤**	**Na_2O (ppm) ≤**	**Уд. поверхность ($м^2$/г) ≥**	**Объём пор (мл/г) ≥**	**Сухая основа (% ±2)**	**Индекс пептизации (%)**
Высокочистый макропористый псевдобёмит	HP-1	50	50	50	50	300	1.1	70	20-30
Высокочистый макропористый псевдобёмит	HP-2	50	50	50	50	300	1.1	70	30-40
Высокочистый макропористый псевдобёмит	HP-3	50	50	50	50	300	1.1	70	30-40

Наименование продукции	**Марка**	**CaO (ppm) ≤**	**SiO_2 (ppm) ≤**	**Fe_2O_3 (ppm) ≤**	**Na_2O (ppm) ≤**	**Уд. поверхность ($м^2$/г) ≥**	**Объём пор (мл/г) ≥**	**Сухая основа (% ±2)**	**Индекс пептизации (%)**
Бескремнезёмный высокочистый макропористый псевдобёмит	HP-S-1	50	0-2%	50	50	360	1.1	70	40-55
Бескремнезёмный высокочистый макропористый псевдобёмит	HP-S-2	50	2-4%	50	50	380	1.2	70	40-55

ПРИМЕЧАНИЕ:
Показатели могут корректироваться согласно требованиям пользователя.

β-ГИДРООКИСЬ АЛЮМИНИЯ [β-$Al(OH)_3$]

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

β-$Al(OH)_3$ — алюмосодержащий материал с уникальной гексагональной слоистой структурой. Образуется посредством соединения листов алюмокислородных октаэдров (Al-O-Al) водородными связями в двумерную слоистую структуру. Содержание кристаллической фазы ≥95%. Ионы Na^+/K^+ в межслоевом пространстве обеспечивают применимость для адсорбции тяжёлых металлов и использования в качестве каталитического носителя. Продукт термостабилен, пригоден для высокотемпературных каталитических реакций.

II. ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Катализаторы гидроочистки | Удаление тяжёлых металлов | Покрытия сепараторов литий-ионных батарей | Структурная керамика | Биокерамика

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ β-$Al(OH)_3$

Наименование	Марка	SiO_2 %	CaO ppm	Fe_2O_3 %	Na_2O %	Уд. поверхность $м^2/г$	Насыпная плотность	D50 (мкм)
β-Гидроокись алюминия	BL-01	0.15	≤1500	0.06	0.3	≥350	0.88	20-30
β-Гидроокись алюминия	BL-02	-	-	-	-	≥460	0.67	-

LB ПОРОШОК (ЗАМЕНИТЕЛЬ SB ПОРОШКА)

I. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

LB порошок разработан и производится компанией как альтернатива импортному SB порошку. Обладает высокой связующей способностью, быстрым кислотным растворением с прозрачным раствором. Протестирован и оценён несколькими производителями катализаторов.

II. ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Катализаторы гидроочистки, экологические катализаторы, покрытия разделительных мембран литий-ионных батарей, диэлектрические слои MLCC, структурная керамика, биокерамика, CVD-покрытия, фотоэлектрические серебряные пасты.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК LB ПОРОШКА

Наименование	Марка	CaO (ppm) ≤	SiO_2 (ppm) ≤	Fe_2O_3 (ppm) ≤	Na_2O (ppm) ≤	Уд. поверхность ($м^2/г$)	Объём пор (мл/г)	Ёмкость желатинизации (%) ≥
LB порошок	LB-01	50	50	50	50	250–280	0.5–0.55	99

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ

I. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Производимый компанией α-фазный микрокристаллический оксид алюминия обладает гексагональной кристаллической структурой и уникальными свойствами: малый размер кристаллов, высокая чистота, контролируемая удельная поверхность, стабильные физико-химические характеристики, термостойкость, коррозионная стойкость, износостойкость, превосходные электроизоляционные свойства для экстремальных условий.

II. ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Материал керамических подложек для CED и IGBT-модулей силовых чипов
- Производство высоковольтных изоляторов, керамических конденсаторов, СВЧ-компонентов для 5G
- Покрытия разделительных мембран литий-ионных батарей; модификация катодных материалов
- Специальная керамика: подшипники, уплотнительные кольца, режущие инструменты
- Абразивы для металла/стекла/камня; биомедицинская керамика (искусственные суставы)
- Применение в аэрокосмической отрасли

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК α-МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Наименование	Марка	SiO_2 (ppm) ≤	Fe_2O_3 (ppm) ≤	Na_2O (ppm) ≤	CaO (ppm) ≤	MgO (ppm)	Темп. кальцинации (°C)	Содерж. α-фазы (%) ≥	Размер частиц (мкм)
Микрокристал. Al_2O_3	**MC-01**	**45**	**50**	**150**	**200**	**12**	**1230**	**96**	**0.5**

СФЕРИЧЕСКИЙ НОСИТЕЛЬ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

I. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Носитель катализатора: повышает дисперсность, стабильность и активность катализаторов. Широко используется в нефтепереработке, очистке отходящих газов, органическом синтезе.

Термопроводящий наполнитель: применяется в термоинтерфейсных материалах, термопроводящих инженерных пластиках и алюминиевых платах с медным покрытием для повышения теплопроводности.

II. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА (возможно изготовление по требованиям заказчика)

Внешний вид	**Сферический**					
Марка	**AS-01, AS-02, AS-03**					
Наименование показателя	**Ед. изм.**	**Технические требования**				
Размер гранул	мм	**Ф1~2**	**Ф2~3**	**Ф3~4**	**Ф4~6**	**Ф15~25**
Потеря массы при прокаливании	%	≤6.0				
Удельная поверхность	м²/г	150–350				
Объём пор	см³/г	0.5–0.9				
Насыпная плотность	г/см³	0.4–0.75				
Прочность на сжатие	Н/гранулу	≥25	≥40	≥60	≥100	≥300
Водопоглощение	%	60–150				

Внешний вид	**Сферический**				
Марка	**AS-04, AS-05**				
Наименование показателя	**Ед. изм.**	**Технические требования**			
Размер гранул	мм	**Ф1~2**	**Ф2~3**	**Ф3~4**	**Ф4~6**
Потеря массы при прокаливании	%	0.5–5			
Удельная поверхность	м²/г	150–350			
Объём пор	см³/г	0.3–0.5			
Насыпная плотность	г/см³	0.4–0.75			
Прочность на сжатие	Н/гранулу	≥25	≥40	≥60	≥100
Водопоглощение	%	60–150			

СФЕРИЧЕСКИЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Внешний вид: белые или светло-красные пескообразные гранулы. Продукт нетоксичен, без запаха, нерастворим в воде и органических растворителях, растворяется в сильных кислотах и щелочах. Серия AM производится по эксклюзивной технологии компании с характеристиками: высокая пористость (крупные поры), большая удельная поверхность, низкая абразивность, узкое распределение частиц по размерам.

II. ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сферический оксид алюминия как инновационный носитель катализатора обладает преимуществами: мелкие гранулы с высокой скоростью реакции, легкое пропитывание каталитическими металлами (редкоземельными элементами), повышенная активность. Основные сферы использования:

- Катализаторы для кипящего слоя в нефтехимии
- Катализаторы для фармацевтической промышленности
- Катализаторы химической очистки и осушающие агенты.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(Возможна корректировка по требованию заказчика)

Марка	SiO_2 % ≤	Fe_2O_3 % ≤	Na_2O % ≤	Поровый объем мл/г	Уд. поверхность м²/г	Насыпная плотность г/см³	Потеря при прокаливании % ≤	азмер частиц мм	Абразивный износ % ≤	Диаметр пор нм
AM-01-C	0.30	≤0.05	≤0.05	0.7–0.9	100–350	0.4–0.6	6.0	0.1–1.0	0.3	6–15
AM-01-X	0.30	≤0.05	≤0.05	0.5–0.7	100–350	0.4–0.6	6.0	0.1–1.0	0.3	–
AM-02-C	≥1	≤0.05	≤0.05	0.7–0.9	100–350	0.5–0.9	6.0	0.1–1.0	0.3	–

Марка	SiO_2 % ≤	Fe_2O_3 % ≤	Na_2O % ≤	Поровый объем мл/г	Уд. поверхность м²/г	Насыпная плотность г/см³	Потеря при прокаливании % ≤	азмер частиц мм	Абразивный износ % ≤	Диаметр пор нм
AM-02-X	≥1	≤0.05	≤0.05	0.5–0.7	100–350	0.5–0.9	6.0	0.1–1.0	0.3	–
AM-03-C	0.30	–	–	0.35–0.45	100–300	0.5–0.9	≤5.0	0.1–0.5	0.2	–
AD-01	0.30	–	–	0.35–0.45	100–300	0.5–0.9	≤5.0	0.04–0.1	0.5	–

Примечание:

Продукт AD-01 производится методом распылительной сушки. Основное применение: катализаторы для установок кипящего слоя, осушающие и адсорбирующие агенты в различных отраслях, а также носители катализаторов для производства меламина и очистки автомобильных выхлопов.