

【论文标题：在原题基础上点出方法或亮点（例如“基于一维轴对称传热传质模型的……”）】

摘 要

【写作提示】【本章评分点】国奖论文摘要的共同规律是：阅卷人只看这一页就能找到“模型名 + 方法名 + 每问的结果数字”。请严格按下面五段写，总长不超过一页。

第 1 段（总括，2~3 句）：现实背景 1 句 → “本文针对……问题，建立/运用……模型，基于……方法进行求解，解决了……问题” → 一句话点出全文主线索（例如“由守恒方程建模、用两种数值方法互相验证”）。这一段必须出现模型名与方法名。

第 2~4 段（每问一段，每段 4~6 句）：以“针对问题 X，”开头，段内固定按“四步”推进：（1）本问要求什么、与上一问的关系（继承或新增）；（2）建模思路：先建什么量/什么方程，再用什么条件闭合（要出现关键量名，如特征长度、传质毕渥数、全场最大含水率、材料坐标）；（3）关键处理或创新点，并给它起一个名字（例：“最大值判据”“材料坐标变换”“双方法互验”）；（4）段末必须写“部分求解结果：某量 = 数值单位；某量 = 数值单位，其余结果见附录/表 X”——这是国奖论文最显著的特征，缺了就丢分。

第 5 段（收尾，2~3 句）：验证与鲁棒性各一句（必须带百分比或误差量级，例如“两种方法偏差小于 0.4%”“参数扰动 20% 时干燥时长变化不超过 X%”），最后一句写模型价值或可推广方向。

关键词 4~6 个，按“模型名 + 算法名 + 关键策略/物理量”排列，不要写“数学建模”这类空词。

【手册索引：1.8、1.9、8.7 现成段落模板】写摘要时如果语言卡壳，可以先看手册 1.8（建模段落模板）、1.9（“模型建立”开头段）、8.7（“模型验证”段落范例），学它们的句式和信 息密度，但数字与结论必须换成你自己的。

【可用素材】你已完成、可直接引用的数字（自己决定怎么表述，务必与正文表格一致）：问题一：1800 s 中心温度 33.53 °C、表面 36.76 °C；表面含水率降至 1.51 kg/kg，中心仍为 2.55；问题二：3 h 时径向温差仅约 0.07 °C，含水率中心 1.77、表面 1.01；问题三：干燥时长 57.15 h（约 2.38 天）；问题四：考虑收缩时干燥时长 52.43 h；若忽略收缩，72 h 中心含水率仍有 0.22（无法达标）；验证：问题一、三两种方法偏差 0.07%~0.38%；积分守恒律检验残差 < 0.5%；网格加密一倍误差减半。

【容易失分】（1）全篇没有具体数字——国奖论文每一问都以“某量 = 数值单位”收尾，缺数字等于放弃亮点；（2）只写“首先其次最后”的过程流水账，却不写算出了什么；（3）出现“结果很好、模型合理、效果显著”等无数据支撑的空话；（4）出现学校、姓名、赛区信息，或写了英文摘要、超过一页。

关键词：【4~6 个，按“对象 + 方法 + 关键技术”排列，例如：传热传质耦合、一维轴对称、有限体积法、尺寸收缩、仿真验证、灵敏度分析】

一、 问题重述

1.1 问题背景

【写作提示】用 5~8 行自己的语言概括：（1）中药材干燥在产业中的地位与“能耗/品质”矛盾；（2）热风干燥的两个阶段（预热平衡、恒温干燥）；（3）影响干燥的关键因素（风温、湿度、风速、时长）；（4）为什么需要机理建模与数值仿真（试验成本高、周期长）；（5）本文针对本题要解决什么。

【写作提示】若引用文献，此处保留 1~3 篇高质量文献，并在正文标注引用编号；一句话说明文献与本文的关系（例如“已有研究给出了干燥动力学经验式，本文在此基础上建立可验证的传热传质模型”）。不要为凑数量引用无关文献。

1.2 问题重述

【写作提示】把题目翻译成建模语言，每个子问题压缩成 1 段或 1 行表格，统一采用“已知条件 → 决策/待求量 → 模型任务 → 输出要求”。绝对不要大段照抄题面。可以按下面的表格骨架填写（表中内容为提示，请自行替换为你的表述）：

表 1 四个子问题的任务与输出要求

问题	已知条件（题目给出什么）	模型任务	输出要求
1	【几何、初始条件、附件 1 环境数据、附录 2 物性】	【建立什么模型】	【表 1、表 2；result1.xlsx（1 s × 0.1 cm）】
2	【附录 3 变物性、环境数据需外推】	【建立什么模型】	【表 3、表 4；result2.xlsx】
3	【同问题 2 + 达标要求】	【求什么】	【表 5 + 干燥时长；result3.xlsx（60 s × 0.1 cm）】
4	【附录 4 物性 + 附件 2 半径变化】	【求什么】	【表 6（末列药材表面）；result4.xlsx】

【容易失分】照抄题面超过半页；只写“问题 1 要求我们求温度”而不说清输入输出；忘记写清楚结果的保存形式（result*.xlsx、时间间隔、距离间隔、四位小数）。

二、 问题分析

【写作提示】本章只回答三件事：题目给了什么？真正的难点是什么？准备怎样把它数学化？每个问题 4~10 行，不提前公布结果，详细公式留给第五章。四问的写法建议如下。

2.1 总体分析思路

【写作提示】【本章评分点】问题分析这一章决定评阅人对“你是否真读懂题”的第一印象。国奖论文的写法有两个共同点：（1）每一问都用同一套句式推进：“本问题是……（问题性质）。为求解它，首先需要确定……（关键中间量），可利用……（理论/方法）。由于……（难点或复杂度），因此在求解时采用……（处理手段）。”（2）分析里只出现“思路与依据”，不出现计算结果，也不展开具体公式。

本章先写一段总体思路：说明四问的共同本质与差异（例如：四问都由同一套守恒规律支配，差别只在物性公式、几何是否变化、输出目标不同），再给出技术路线：物理机理 → 守恒方程 → 定解条件 → 离散求解 → 两种方法互验 → 灵敏度检验。

【手册索引：阅读地图（手册开头）+ 9.1 各问写作要点】手册最前面有一张“阅读地图”，用一条主线串起四问；9.1 给出四问的写作要点对照表（模型 / 关键公式 / 关键结论 / 对应结果文件）。写本章前先看这两处，可以保证你的“问题分析”与后面的“模型搭建、模型求解”口径一致。

图 1 技术路线图（占位）——建议画一条从左到右的主链：题目条件/附件数据 → 几何简化与假设 → 控制方程与边界条件 → 数值离散（有限体积/有限元）→ 结果表格与图表 → 仿真验证与鲁棒性；下方用虚线引出“问题 1/2/3/4 的差异点在链条上的位置”。

2.2 问题一的分析

【写作提示】针对问题一，按“给了什么 → 难点在哪 → 怎样数学化”三步写：（1）给了什么：规则圆柱几何、均匀初始场、附件 1 的离散环境数据、附录 2 的常数物性与扩散系数经验式；（2）难点：离散数据必须转成连续边界函数，否则模型不闭合；扩散系数依赖未知的含水率（方程非线性）；圆柱坐标在轴心存在 $1/r$ 形式奇点；结果要在指定时刻与指定径向位置可核对；（3）怎样数学化：先做量级判断（热扩散与水分扩散的特征长度与圆柱半长比较），据此把问题化归为一维轴对称抛物型初边值问题：内部导热 + 内部扩散，表面为对流（第三类）边界条件，轴心为对称条件；求解上用守恒型离散。强调一句：“本问是后三问的基础模型，其方程与离散框架将被继承”。**【句式模板】**“本问题要求在给定环境条件下求解温度场与水分浓度场。为求解它，首先需要把附件 1 的离散环境数据转化为连续边界函数，并把离散位置的含水率转化为连续场变量；可利用

守恒定律建立控制方程。由于扩散系数随含水率变化、轴心存在坐标奇点，因此在离散时采用守恒型有限体积格式处理。”

【容易失分】把“问题一就是求温度和水分”当分析；一上来就贴公式（分析章只需要说清思路与依据）；不说明为什么可以简化成一维。

2.3 问题二的分析

【写作提示】针对问题二，重点写“继承 + 新增”：模型继承关系可写成一个箭头式表达（ $M_1 \rightarrow M_1 + \text{新增因素} \rightarrow M_2$ ），并回答三个问题：（1）新增因素进入哪条方程/哪个系数？（物性 ρ, c_p, k 与扩散系数 D 变成含水率（和温度）的函数）（2）这带来什么本质变化？（温度与水分由“互不影响”变成双向耦合：温度影响 D ，水分影响物性与温度）（3）算法上为什么要调整？（系数非线性，需要在每个时间步内迭代更新物性）另外必须交代：干燥时长由 30 min 延长到数小时，附件 1 只覆盖 4 h，需要明确外推规则（恒温干燥阶段取末值）。**【句式模板】**“本问题与问题一的差异只在物性：密度、比热容、导热系数与扩散系数不再是常数，而是自身状态的函数。为求解它，需要把物性写成耦合形式；由于温度与含水率互相影响，因此在每个时间步内都要重新计算物性并迭代，求解框架仍沿用问题一。”

【容易失分】只写“问题二在问题一基础上增加了变物性”就结束——要写清“增加的量改变了哪条方程、为什么必须改算法”；忘记说明环境数据外推规则。

2.4 问题三的分析

【写作提示】针对问题三，核心是把“场”变成“判据”：题目要求“各处含水率低于 0.15”，这是一个关于整个场的条件。建议写三步：（1）把要求数学化：定义全场最大值函数 $M(t)$ ，达标条件写成 $M(t) < 0.15$ ，干燥时长定义为该条件首次成立的时刻；（2）说明为什么可以只看中心：表面持续排湿、轴心为零通量面，含水率沿半径单调不减，故最大值在中心取得；再从“若内部出现局部极小则不会继续下降”的角度补一句极值原理的论证；（3）说明怎么求： $C(0, t)$ 对时间单调，等价于求一个单调函数的零点，可用逐时步扫描或二分法。强调：“本问的输出不是更多数据，而是一个时间数字”，因此判据的严谨性比场的精度更关键。**【句式模板】**“本问题要求判断药材各部分是否达到质量要求，本质是一个关于整个场的条件，而不是新的一组数据。为求解它，需要把‘各处低于某值’转化为关于场最大值的条件；由于表面排湿、轴心绝湿，含水率沿半径单调下降，因此最大值只能出现在中心，判据可简化为中心值判据，问题化为求单调函数零点。”

【容易失分】直接说“取中心含水率达到 0.15 就是干燥时间”而不给任何论证；不做单调性说明，导致判据看起来像假设。

2.5 问题四的分析

【写作提示】针对问题四，本问的“新东西”是几何在变，分析要围绕这一点展开：（1）指出附件 2 给出的半径从 2.0 cm 单调减到 1.198 cm，意味着计算域本身在移动；（2）说明不能照搬问题三：控制方程、边界条件、网格都必须随几何变化修正（边界通量中的半径要用当前半径）；（3）给出解决思路：把物理坐标换成跟随材料收缩的材料坐标，使计算域重新固定；代价是方程中出现与 $R(t)$ 有关的缩放因子，物理上表现为“扩散路程变短、单位干物质表面积增大”，两者都使干燥加快；（4）预告对照设计：再做一次“忽略收缩”的计算，用定量对比说明尺寸变化的必要性（这是本问最容易被评阅人认可的亮点）。【句式模板】“本问题与前三问的本质差别在于几何本身在变化。为求解它，需要把物理坐标换成随材料一起收缩的坐标，使计算域重新固定；由于坐标变换会在方程中引入与当前半径有关的缩放因子，因此在离散时每个时间步都要更新几何系数与表面通量中的半径，并额外计算一个不收缩的对照模型以量化尺寸变化的影响。”

【容易失分】只说“半径变小所以干得更快”而不说明如何处理动边界；不写“距离列到底指初始位置还是当前位置”这个坐标约定，导致表 6 被误解。

三、 模型假设

根据题干和附录，本题的建模假设及其理由与影响列于表 2。

序号	假设	理由
H1	药材内部各向同性、连续介质，局部热平衡	药材尺寸小且导热快，热扩散时间 $\tau_T \sim R^2/\alpha \approx 39 \text{ min}$ ，热平衡时间远小于烘干时间。
H2	水分迁移服从 Fick 扩散定律，扩散系数 D 按照题干的经验公式	题干中 D 的经验公式已经指定用宏观 Fick 扩散描述水分迁移，无需考虑其他复杂驱动。
H3	热量传递由导热控制，表面对流按牛顿冷却定律	附录 2 中给出了 h ，正文中使用第三类边界条件。由于毕渥数 $Bi \approx 1.39$ ，应使用内部导热结合表面对流的第三类边界条件。
H4	模型按一维轴对称搭建	端面占比约为 7.4%，在模型假设的范围之内。
H5	问题 1~3 药材几何尺寸不变	题干中只有问题 4 给出半径变化数据，因此问题 1~3 按固定尺寸处理。

续下页

续表		
序号	假设	理由
H6	水分仅通过药材外表 面与烘房空气对流传 质交换，轴心 $r = 0$ 处 为对称面且无水分通 量	圆柱轴对称且 $Bi_m \approx 3.24$ ，表面与内部传质阻力 相当，需用对流传质边界。
H7	物性只依赖当前含水 率（和温度），与历史 无关	题干经验公式规定了“当前状态决定物性”。
H8	问题 4 中收缩为均匀 收缩，即材料点到轴心 的相对位置不变	便于数值求解、便于与文献中的干燥收缩模型对 照，且与一维变形域平滑方程的解一致。

表 3 模型假设及其理由

关键假设影响分析:

1. 针对假设 H3，由于问题给定了对流换热系数 h ，且完全没有提供辐射换热与蒸发潜热的相关参数，因此忽略辐射换热与蒸发潜热、只考虑导热和对流是合理的简化。若放宽此假设将辐射换热和蒸发潜热考虑在内，通过近似参数推测，会对结果产生 10% 20% 的影响。
2. 针对假设 H4，若放宽一维轴对称假设，考虑二维或三维模型，将会大大增加计算复杂度，但由于端面占比仅为 7.4%，对结果的影响量级预计在 5% 以内。

四、 符号说明

【写作提示】只列正文反复使用的核心符号；单位必须写清楚；同一符号全文不得一符多义。建议分成四组列：空间与时间、场变量、物性与系数、数值与判据。临时求和指标不必列入。

【手册索引：0.2 符号表】手册 0.2 是本题的完整符号表（含 X 、 R_t 、 $M(t)$ 、 t_{dry} 、 V_i 等本题特有符号）。可对比取舍，但要保证符号表与正文实际出现的符号一致：正文没用到的不列，用到的一定要在表里。

表 4 主要符号说明（骨架，请填写）

符号	含义	单位
【 r 】	【到药材中心轴线的径向距离】	【m】
【 t 】	【时间】	【s】
【 T 、 C 】	【药材温度、干基含水率】	【°C、kg/kg】
【 T_a 、 C_a 】	【烘房温度、烘房含水率（附件 1）】	【°C、kg/kg】
【 R_0 、 $R(t)$ 】	【初始半径、问题四中随时间变化的半径】	【m】
【 ρ 、 c_p 、 k 】	【密度、比热容、导热系数（附录公式）】	【kg/m ³ 、 J/(kg·K)、 W/(m·K)】
【 D 】	【水分扩散系数（附录公式）】	【m ² /s】
【 h 、 h_m 】	【对流换热系数、对流传质系数】	【W/(m ² ·K)、 m/s】
【 $M(t)$ 、 t_{dry} 】	【全场最大含水率、干燥时长】	【kg/kg、h】
【 N 、 Δr 、 Δt 】	【控制体数目、网格步长、时间步长】	【—、m、s】
【其他】		

【容易失分】符号表里塞很多只有一个公式用到的中间量；符号与正文不一致（例如表里叫 C_m 、正文写 C_{air} ）；忘记写单位。

五、模型的建立与求解

【写作提示】【本章评分点】这是全文最重要的一章，评阅人看三件事：（1）模型是否闭合（变量、方程、初边值条件是否齐全，能不能解）；（2）每一步是否有出处（来自物理规律还是题目条件）；（3）四问之间是否有清晰的继承关系（而不是四套互不相关的模型）。

只做一件事：把题目条件一步步变成封闭的数学定解问题。建议按“几何简化 → 守恒方程 → 边界与初始条件 → 物性闭合 → 完整定解问题”的顺序组织；公共部分只写一次（5.2 节），四问的差别分别写在 5.3~5.6 节。

【可选亮点】给关键处理手段起名字，并在正文中始终用这个名字（例如“最大值判据”“材料坐标变换”“等效扩散放大因子”）。国奖论文普遍这么写（如“无效点判断策略”“分区域同心圆规划策略”），评阅人能据此迅速记住你的工作。

【写作提示】【本章结构】依据国奖论文惯例，“模型的建立”与“模型的求解”合为一章，并按问题组织闭环：5.1 问题一（建立 + 求解 + 结果 + 验证）→ 5.2 问题二 → 5.3 问题三 → 5.4 问题四 → 5.5 四问汇总。每一问内部都是“先建立模型、再给出求解与结果”，不要把所有问题都建完模再统一求解。

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 一维轴对称传热传质模型的建立

将药材近似为半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 、长度 $L = 0.25 \text{ m}$ 的均匀圆柱体，其长径比为

$$\frac{L}{2R} = 6.25. \quad (1)$$

题目要求给出到药材中心距离 $0 \sim 2 \text{ cm}$ 处的结果，因此将这些位置解释为圆柱中截面上到中心轴线的径向距离。

药材的热扩散率为

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (2)$$

当 $t = 1800 \text{ s}$ 时，热扩散特征长度为

$$\ell_T = \sqrt{\alpha t} \approx 1.743 \text{ cm}. \quad (3)$$

水分扩散系数随水分浓度变化。由于

$$\frac{dD}{dC} = D(C) \frac{0.89}{C^2} > 0, \quad (4)$$

故问题一阶段的最大水分扩散系数出现在初始水分浓度 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 处，即

$$D_{\max} = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (5)$$

当 $t = 1800 \text{ s}$ 时，水分扩散特征长度为

$$\ell_C = \sqrt{D_{\max} t} \approx 0.298 \text{ cm}. \quad (6)$$

由于 ℓ_T 和 ℓ_C 均远小于圆柱半长 $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ ，两个端面对圆柱中截面的影响可以忽略。因此，本文忽略轴向和周向梯度，将有限长圆柱中截面的传热传质过程简化为

$$0 \leq r \leq R \quad (7)$$

上的一维轴对称径向问题。

设 $T(r, t)$ 为药材内部温度， $C(r, t)$ 为药材干基水分浓度， $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ 分别为烘房温度和烘房水分浓度。

5.1.2 烘房时变边界函数

附件 1 给出了离散时刻的烘房温度和水分浓度，而连续数学模型需要任意时刻的环境边界值。为此，本文采用分段线性插值构造 $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ 。对于 $t_i \leq t \leq t_{i+1}$ ，有

$$T_a(t) = T_{a,i} + \frac{T_{a,i+1} - T_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad (8)$$

$$C_a(t) = C_{a,i} + \frac{C_{a,i+1} - C_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i). \quad (9)$$

分段线性插值不会在相邻观测点之间产生额外极值，能够避免高阶插值可能导致的非物理过冲。后续数学模型求解和 COMSOL 验证均使用相同的边界函数，以保证比较条件一致。

5.1.3 温度场控制方程

根据能量守恒定律，药材内部单位体积的能量积累等于净导热流入。由 Fourier 热传导定律

$$q_T = -k \frac{\partial T}{\partial r}, \quad (10)$$

可得一维圆柱坐标下的非稳态热传导方程

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (11)$$

由于问题一中的 ρ 、 c_p 和 k 均为常数，式 (11) 也可以写为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (12)$$

由于题目未给出汽化潜热、干物质密度和蒸发区域等参数，为避免引入不可辨识参数，问题一不显式考虑水分蒸发对温度场的潜热反馈。

5.1.4 水分浓度场控制方程

根据 Fick 扩散定律，药材内部径向水分通量为

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (13)$$

结合质量守恒关系，可得一维轴对称非线性水分扩散方程

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right]}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (14)$$

水分扩散系数采用题目给出的经验公式

$$\boxed{D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right)}. \quad (15)$$

由于 D 随未知量 C 变化，式(14)为变系数非线性抛物型偏微分方程。随着水分浓度降低， $D(C)$ 逐渐减小，药材内部水分迁移阻力随之增大。

5.1.5 初始条件与边界条件

烘干开始时, 药材内部温度和水分浓度均匀分布, 因此初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (16)$$

在圆柱中心轴线 $r = 0$ 处, 由轴对称性可得零通量条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (17)$$

在药材侧表面 $r = R$ 处, 采用第三类边界条件。温度场满足

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h_T [T(R, t) - T_a(t)], \quad (18)$$

水分浓度场满足

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_C [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (19)$$

式(18)和式(19)分别表示药材内部传导通量、扩散通量与表面对流交换通量相平衡。

在问题一给定的参数体系中, 温度控制方程不含水分浓度, 水分控制方程也不含温度, 因此两个子模型不存在显式耦合, 可以分别进行数值求解。

5.1.6 基于有限体积法的模型离散

为了求解上述连续偏微分方程, 本文采用一维轴对称有限体积法进行空间离散, 并采用全隐式格式推进时间。

需要强调的是, 题目要求的 0.1 cm 是结果输出间隔, 并不等同于内部计算网格。由于传质 Biot 数较大, 药材表面附近可能形成较陡的水分梯度, 因此内部采用向 $r = R$ 加密的非均匀网格, 计算完成后再将结果抽取到题目指定位置。

设径向节点为

$$0 = r_0 < r_1 < \cdots < r_N = R, \quad (20)$$

节点 r_i 所对应控制体的内、外表面分别为 $r_{i-\frac{1}{2}}$ 和 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。忽略公共因子后, 第 i 个控制体的几何权重为

$$V_i = \frac{1}{2} (r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2). \quad (21)$$

采用全隐式时间格式, 温度方程离散为

$$\begin{aligned} \rho c_p V_i \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = & k r_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} \\ & - k r_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_i^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned} \quad (22)$$

水分浓度方程离散为

$$V_i \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = r_{i+\frac{1}{2}} D_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_{i+1}^{n+1} - C_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} D_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \quad (23)$$

相邻控制体界面的扩散系数采用调和平均：

$$D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}. \quad (24)$$

该处理能够保持相邻控制体之间的水分通量连续。

在中心轴线 $r = 0$ 处，控制体内侧表面积为零，因此内侧通量自然消失，无需直接计算连续方程中的 $1/r$ ，也无需设置虚拟节点。

在最外层控制体中，温度和水分的面面对流通量分别写为

$$Rh_T [T_a(t^{n+1}) - T_N^{n+1}] \quad (25)$$

和

$$Rh_C [C_a(t^{n+1}) - C_N^{n+1}]. \quad (26)$$

5.1.7 非线性迭代与方程组求解

温度方程为常系数线性方程，每个时间步只需组装并求解一次三对角线性方程组。

水分浓度方程中， $D = D(C)$ 与新时刻的未知水分浓度有关。因此，在每一个时间步内采用 Picard 迭代处理非线性。以旧时刻水分浓度作为初始迭代值：

$$C_i^{n+1,(0)} = C_i^n. \quad (27)$$

第 m 次迭代先计算

$$D_i^{(m)} = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C_i^{n+1,(m)}} \right), \quad (28)$$

再组装式(23)并求得 $C_i^{n+1,(m+1)}$ 。

当满足

$$\max_{0 \leq i \leq N} |C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m)}| < \varepsilon \quad (29)$$

时，认为当前时间步的非线性迭代收敛。

有限体积离散后，温度场和水分场均形成三对角线性方程组，因此采用 Thomas 追赶法求解。该算法的时间复杂度为

$$O(N), \quad (30)$$

适合在大量时间步上重复计算。

5.1.8 输出与数值精度控制

内部计算时间步记为 Δt_{in} ，题目要求的结果输出步长记为 $\Delta t_{\text{out}} = 1 \text{ s}$ 。二者相互独立，即

$$\Delta t_{\text{in}} \neq \Delta t_{\text{out}}. \quad (31)$$

程序采用较小的内部时间步进行推进，仅在整数秒保存结果。

同理，内部采用表面加密的非均匀径向网格，模型计算完成后，将数值解抽取到

$$r = 0, 0.001, \dots, 0.020 \text{ m} \quad (32)$$

的题目指定位置。

为控制离散误差，分别增加内部径向节点数并减小时间步，比较中心、内部和表面位置的温度及水分浓度。当网格与时间步进一步加密后，题目要求输出位置上的结果基本不再变化时，认为数值解达到网格和时间步收敛。

5.1.9 数学模型求解结果

根据上述有限体积模型和数值算法，计算 $0 \leq t \leq 1800 \text{ s}$ 、 $0 \leq r \leq 0.02 \text{ m}$ 范围内的温度场和水分浓度场。

表 5 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
300	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
600	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
900	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1200	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1500	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1800	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

表 6 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
300	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
600	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
900	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1200	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1500	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1800	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

5.1.10 基于 COMSOL 有限元仿真的模型验证

为验证上述数学模型及自主数值程序的可靠性, 进一步在 COMSOL 中建立相同的一维轴对称径向模型。COMSOL 验证模型与自主程序采用完全一致的计算域、材料参数、初始条件、边界条件和附件插值函数, 但采用有限元法进行空间离散。

COMSOL 的结果输出时刻和径向位置与自主程序保持一致。设自主数学模型的计算结果为 y_i , COMSOL 有限元仿真结果为 $\hat{y}_i$, 采用平均绝对误差、均方根误差和最大绝对误差评价两种求解结果的一致性:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|, \quad (33)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (34)$$

$$E_{\max} = \max_i |y_i - \hat{y}_i|. \quad (35)$$

表 7 数学模型与 COMSOL 仿真结果的误差

变量	MAE	RMSE	最大绝对误差
温度	【待填】	【待填】	【待填】
水分浓度	【待填】	【待填】	【待填】

若 COMSOL 有限元结果与自主有限体积结果在各时刻和各径向位置上高度一致, 并且两种方法均通过网格收敛性与物理合理性检验, 则说明所建立的一维轴对称数学模型及其计算结果具有可靠性。

5.2 问题二模型的建立与求解

【写作提示】针对问题二：写出附录 3 的四条经验公式（密度、比热容、导热系数、扩散系数），特别说明扩散系数指数项中的温度必须是开尔文。然后说明耦合结构：含水率下降 → 物性改变 → 温度分布改变 → 扩散系数改变 → 反过来影响含水率。除物性外，方程与边界条件与问题一完全相同，这就是“模型继承”的具体含义。

【手册索引：3.1 / 3.2 问题二的物性与两阶段刻画】手册 3.1 列出附录 3 的四条经验式并强调温度取开尔文；3.2 说明“预热平衡 + 恒温干燥”两个阶段如何仅由环境函数体现。读完后你要能写出：（1）四条物性公式；（2）耦合链条（含水率 → 物性 → 温度 → 扩散系数 → 含水率）；（3）为什么不必人为给两个阶段划分界线。

5.2.1 模型的求解

【写作提示】针对问题二：求解框架与问题一相同，本节只需写与问题一不同的那一处——物性在每个时间步内用最新解更新，因此时间推进前多一层“更新物性（必要时迭代）”的步骤。不要重复 5.1 节已经写过的离散格式。

【手册索引：3.1 / 3.2 物性与耦合 + 6.4 非线性处理】手册 3.1 给出四条物性式，3.2 说明两个干燥阶段如何由环境函数体现，6.4 说明“用上一时间步物性”的滞后线性化为什么合理、误差阶是多少。

5.2.2 结果与分析

【写作提示】与 6.6 节同样的结构：一句引语 + 表格 + 结果分析，仍按“现象 → 原因 → 结论”写。分析重点放在三点：（1）温度 3 h 内趋于均匀（给出径向温差从多少降到多少）；（2）含水率剖面呈“外干内湿”，并解释这是扩散系数随含水率下降而急剧减小造成的（可给一句趋势判断，如“扩散系数在前 3 h 内下降了一个量级”）；（3）与问题一同一时刻的结果不同，原因只是物性公式不同，不是模型不同——这句话能体现你对“模型继承关系”的把握。

【手册索引：3.3 问题二的结果与解读】手册 3.3 给了问题二的温度/含水率结论与三条解读（温度趋于均匀、外干内湿、与问题一差异只来自物性公式）。用你自己的数据重写，不要照抄数字；重点学它的解释方式：每条现象后面都跟一个机理原因。

表 8 3 小时内药材的温度（单位：℃）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
3.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

表 9 3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
3.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

图 4 中心与表面含水率随时间变化曲线（占位）——建议叠加温度曲线，用双纵轴或两张子图。

5.3 问题三模型的建立与求解

【写作提示】针对问题三：不必重复写方程，只写“新增的判据”：（1）定义全场最大含水率 $M(t)$ 与干燥时长 t_{dry} （“首次满足 $M(t) < 0.15$ 的时刻”）；（2）说明判据可简化为中心判据的理由（表面排湿、轴心零通量、沿半径单调不减；并说明内部局部极小不会先达标）；（3）说明求解方式：单调函数的零点问题（逐时步扫描或二分法），并写出所选方法的停机准则。

【手册索引：4.1 / 4.2 判据的数学化与“只看中心”的论证】手册 4.1 给出最大值判据的定义式，4.2 给出“为什么可以只看中心”的两步论证（沿半径单调不减 + 局部极小不会先达标）。这两段是问题三最容易被追问的地方，建议按手册的论证层次自己重写一遍，不要只写结论。

5.3.1 模型的求解

【写作提示】针对问题三：本问的场求解与问题二完全一致，本节重点写如何从时间推进结果中提取达标时刻：说明用的是逐时步扫描还是二分法、时间步多长、由此带来的时间误差是多少。

【手册索引：4.3 求 t_{dry} 的算法】手册 4.3 给出两种算法的精度估计与停机准则，并说明为什么这个零点唯一（单调性）。

5.3.2 结果与分析

【写作提示】先用一两句话说明如何从时间推进结果中提取达标时刻（判据 + 精度），再给出表 5，最后写结果分析。分析要点：（1）干燥时长的量级与题目“2~3 天”的先验是否一致（这一句是本题最容易被认可的“结果可信”证据）；（2）达标时刻是否“各处都满足”（用最大值判据说明，并给出该时刻中心与表面的值）；（3）后期曲线形态：前期快、后期慢，并指出原因是扩散系数随含水率下降而减小（可加一句“干燥由表层控制转为整体控制”）。【可选亮点】可补一张“干燥速率（ $-dC/dt$ ）随含水率变化”的曲线，指出恒速段与降速段的转折，与题目“预热平衡 + 恒温干燥”两阶段呼应，这是本题最容易做出的机理亮点。

【手册索引：4.3 / 4.4 求干燥时长的算法与交叉验证】手册 4.3 给出两种求 t_{dry} 的算法（时步扫描的精度估计、二分法的迭代公式与停机准则）；4.4 给出三种来源的干燥时长对比与一致性的判据。读完后你要能写出：（1）你用了哪种算法、误差有多大；（2）为什么这个零点唯一（单调性）。

表 10 药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
12	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
18	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
24	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
30	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
36	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
42	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
48	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
54	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
干燥结束时间： $t_{dry} =$ 【待填】 h					

5.4 问题四模型的建立与求解

【写作提示】针对问题四：本问差异全部集中在“几何在动”，建议按五步写：（1）**收缩数据处理**：附件 2 给出半径随时间变化，用同样的分段线性插值构造半径函数，并给出首末值；（2）**收缩运动学假设**：写出均匀收缩的坐标映射（材料点初始位置与当前半径的关系），并说明它与“变形域 + 边界位移”的位移场一致；（3）**方程变换**：把 r 换成跟随材料的坐标，重新做一次守恒分析，得到带缩放因子的水分与温度方程（提示：面积因子与梯度变换中的比例因子正好抵消，这是选材料坐标的关键好处，值得写一句）；（4）**边界条件变换**：说明表面通量中的半径要换成当前半径，并给出变换后的表达式；（5）**对照模型**：说明还要计算“忽略收缩”的模型，用于第六章定量比较。提示：材料坐标下的表达式与等价形式在《A 题 _ 数学模型与算法手册》第 5 章已推导完整。另外务必声明表 6 中“到药材中心的距离”指材料坐标（初始位置）还是当前几何位置。

【手册索引：5.1~5.3、5.6 问题四的收缩建模（本文最难的算法段）】手册 5.1 讲半径数据的处理；5.2 列出三条可选路线（忽略收缩 / 材料坐标 / 归一化坐标）并说明为什么选材料坐标；5.3 用五步给出完整推导（运动学假设 → 守恒分析 → 方程变换 → 边界条件变换 → 等价形式）；5.6 给出它与 COMSOL “变形几何”操作的对应关系。读完后你必须能自己写出这五步，否则这一段会成为全文最薄弱的环节。建议按“手册 5.3.1 → 5.3.2 → 5.3.3”逐段读、每读完一段就合上手册复述一遍。

5.4.1 模型的求解

【写作提示】针对问题四：本节写清与问题三相比多做了哪三件事：（1）每个时间步先由半径函数更新缩放因子；（2）表面通量系数改用当前半径；（3）额外计算一组“忽略收缩”的对照结果。

【手册索引：5.4 / 5.5 问题四的求解与验证】手册 5.4 说明收缩模型在有限体积格式里怎样实现，5.5 给出与 COMSOL 的逐时对比表以及“差异主要出现在前中期”的解释。

5.4.2 结果与分析

【写作提示】本问要给出两个表：表 6（收缩模型结果）与对照表（收缩 / 不收缩对比）。表 6 的最后一列是药材表面（当前位置处的含水率），并要用一句话说明“到药材中心的距离”是材料坐标还是当前几何位置。

对照表的写法建议照搬国奖论文的“对照实验”套路：（1）先说明两次计算只差一个条件（是否考虑收缩），其他全部相同；（2）给出两组的干燥时长、达标时刻的中心/表面值；（3）得出结论：收缩不仅改变数值，而是决定能否达标；（4）给出机理：扩散路程变短、单位干物质表面积增大，两者共同加速干燥。这四句话写清楚，本问就从“算了一道题”变成“回答了一个科学问题”。

【手册索引：5.4 / 5.5 问题四的求解与验证】手册 5.4 说明收缩模型怎么在有限体积格式里实现（每步更新缩放因子与边界系数）；5.5 给出收缩模型与 COMSOL 的逐时对比

表和“差异主要出现在前中期”的解释。读完后你要能写出：（1）收缩模型比问题三多改了哪几处；（2）两种模型差异的分布特征与原因。

表 11 考虑尺寸收缩时药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				药材表面
	0	0.5	1.0	1.5	
6	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
12	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
18	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
24	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
30	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
36	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
42	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
48	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
54	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
干燥结束时间： $t_{dry} = \text{【待填】 h}$					

表 12 收缩与不收缩两种模型的对比（骨架，请填写）

模型	长时间后中心含水率	干燥时长	是否达标
【忽略收缩（固定半径）】	【待填】	【待填】	【待填】
【考虑收缩（附件 2 半径）】	【待填】	【待填】	【待填】

图 5 问题四中心含水率随时间变化（占位）——建议同时画问题三曲线，直观展示收缩带来的加速。

【容易失分】表格只有数字没有分析；表格单位写错或与题目模板不一致；小数位不统一；问题四不说明坐标约定；只给结论不给机理。

5.5 四个模型的对比与汇总

【写作提示】用一张表把四问并列起来（几何、物性来源、是否耦合、关键修正、核心公式编号），让评阅人一眼看出四问的继承关系与差异。

表 13 四个子问题的数学模型汇总（骨架，请填写）

问题	控制方程	物性来源	关键修正	核心公式编号
1	【式 ()】	【附录 2】	【无耦合】	【式 ()】
2	【式 ()】	【附录 3】	【变物性双向耦合、环境外推】	【式 ()】
3	【同问题 2】	【附录 3】	【达标判据】	【式 ()】
4	【式 ()】	【附录 4】	【材料坐标 + 动边界】	【式 ()】

【容易失分】方程推导没有任何出处（既没物理规律也没微元图）；只列公式不写边界条件导致模型不封闭；四问分别重写一遍同样的方程，篇幅浪费且看不出继承关系；漏写问题四的坐标约定。

六、 仿真实证

【写作提示】【本章评分点】“结果是否可信”是拉开档次的一章。国奖论文通常做到三层检验，建议本章按这三层安排：第一层**内部一致性**：网格加密、时间步减小、迭代次数增加时结果是否稳定（对应 7.3 节）；第二层**独立方法对照**：用另一种数值方法（有限元 vs 有限体积）或另一套程序复算同一模型（对应 7.2 节）；第三层**与物理规律/极限情形对照**：守恒律检验、初值与边界极限、单调性与极值原理（对应 7.4、7.5 节）。

写作要领：每一种证据先说“做法”，再说“判定标准”，最后必须给数字结论（偏差百分比、残差量级、误差阶数），不要只写“结果吻合良好”。

【可选亮点】如果能把扩散系数取为常数时的解析级数解（或短时间渐近解）与数值解对照，是非常有力的验证，可放在 7.2 节末尾。

【手册索引：8.1 总框架：四类相互独立的证据】手册 8.1 用一张表列出四类验证证据（独立复算、网格/时间步收敛、积分守恒律、定性检验）各自的作用与判定标准。本章的四节就按这四类组织，读完 8.1 你就能写出本章的“总纲段”。

6.1 验证框架

【写作提示】用一段话说明为什么需要多角度验证（单一程序自检无法发现系统性错误），并用一张表列出四种证据、做法、作用与判定标准。

表 14 模型与结果的验证证据（骨架，请填写）

证据	做法	作用	判定标准
【独立复算】	【用另一种数值方法重算并对比】	【排除建模/编程错误】	【相对偏差 < 【阈值】】
【网格与时间步收敛】	【加密网格、减小时间步】	【排除离散误差过大】	【加密一倍误差减半】
【守恒性检验】	【用数据检验积分守恒律】	【排除边界条件/权重写错】	【残差 < 【阈值】】
【定性检验】	【单调性、极值原理、量级】	【排除非物理结果】	【全部满足】

6.2 独立复算（双方法互验）

【写作提示】说明 COMSOL 模型与自主程序在计算域、物性、初始条件、边界条件、附件插值上完全一致，只有空间离散方法不同（有限元 vs 有限体积）。给出误差指标定义（平均绝对误差、均方根误差、最大绝对误差），再用表格给出关键量的对比与相对偏差。注意：若某个量偏差明显偏大（例如问题四的干燥时长），必须如实说明并解释来源，不要只挑好看的数字。

【手册索引：8.2 独立复算 + 7.1 / 7.3 差异来源】手册 8.2 给出两种方法的逐项对比数据与相对偏差；7.1 说明为什么两种离散方法应该收敛到同一结果；7.3 给出差异来源清单（离散误差、时间步、问题四的收缩运动学）。读完后你要能写出：（1）为什么“换一种方法复算”才算独立验证；（2）偏差大时如何归因。

表 15 两种方法的结果对比（骨架，请填写）

检验量	自主模型	仿真结果	相对偏差
【问题一：1800 s 中心温度】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题一：1800 s 表面含水率】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题三：干燥时长】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题四：干燥时长】	【待填】	【待填】	【待填】
【其他】			

6.3 网格与时间步收敛性

【写作提示】给出收敛性实验设计（网格数取值、时间步取值、观测指标），用表格列出结果，并做两点分析：（1）时间步的影响是否可忽略（说明隐式格式的稳定性）；（2）网格加密时误差如何变化（若呈一阶收敛，可进一步做 Richardson 外推，说明外推极限与仿真值的差距，从而判断“两种方法的差异主要来自离散还是来自模型本身”）。

【手册索引：8.3 网格与时间步收敛性（含 Richardson 外推）】手册 8.3 给出真实收敛数据（网格 100/200/400、时间步 20/10/5 s）、误差减半的规律，以及 Richardson 外推把烘干时间推到 57.19 h、与仿真值只差 0.07% 的完整推理链。读完后你要能自己完成“加密一倍误差减半 → 外推 → 判断差异来源”这三步推理。

表 16 网格与时间步收敛性（骨架，请填写）

网格 / 时间步	【观测指标 1】	【观测指标 2】	【外推极限】
【 $N = 100$ 】	【待填】	【待填】	
【 $N = 200$ 】	【待填】	【待填】	
【 $N = 400$ 】	【待填】	【待填】	【待填】

6.4 守恒性检验

【写作提示】本节的亮点是“用导出数据本身检验一个与数值方法无关的积分守恒律”：把水分方程两边乘半径后沿径向积分，利用表面边界条件得到一个“总水量变化率 = 表

面通量”的恒等式。写作要点：先把恒等式推出来并解释它检验的是什么错误（柱坐标权重漏写、边界通量半径用错等），再说明如何用离散数据计算左右两端（数值积分 + 中心差分），最后给出残差表并说明残差“正负交替、无系统偏向”意味着误差主要来自差分与插值。

【手册索引：8.4 全局守恒恒等式检验（本文特色）】手册 8.4 给出恒等式的完整推导、用导出数据计算的 4 步算法，以及实测残差表（0.14% ~ 0.50%、正负交替）。这一段是本文相对其他论文的差异点，**建议你把手册里的推导自己再推一遍**，然后在正文里用“能抓住哪类错误”的角度介绍它（漏乘半径权重、边界通量半径写错都会让残差跳到几十个百分点）。

表 17 守恒恒等式检验残差（骨架，请填写）

算例	时刻	左端（数据算出）	右端（边界通量）	相对残差
【问题一】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题三】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题三】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

6.5 定性检验与误差分析

【写作提示】用一张清单表列出所有定性检验项（初值、单调性、剖面方向、极值原理、量级估计、与题目先验的一致性、问题之间的合理关系等），逐项写明“期望”和“结果”。再用一张表汇总误差来源（数值误差 / 模型误差）与量级，并在最后用一段话给出验证结论。

【手册索引：8.5 定性检验清单 + 8.6 误差来源汇总】手册 8.5 列了 9 条定性检验项（初值、单调性、剖面方向、极值原理、量级估计、题目先验、问题间合理性…）；8.6 按“数值 / 模型”两类汇总误差来源与量级（空间离散 0.2% ~ 0.4%、时间离散 < 0.01%、端面 8%、收缩运动学约 3%）。这两张表可以直接作为本章两节的骨架，但你自己的程序跑出来的数字要替换进去。

表 18 定性检验清单（骨架，请填写）

检验项	期望	结果
【初始条件】	【 $t \rightarrow 0$ 时趋于题目初值】	【待填】
【单调性】	【温度不降、含水率不增】	【待填】
【剖面方向】	【温度外高内低、含水率内高外低】	【待填】
【极值原理】	【含水率不低于环境值】	【待填】
【量级估计】	【干燥时长与特征时间同量级】	【待填】
【题目先验】	【与“2~3 天”一致】	【待填】

表 19 误差来源汇总（骨架，请填写）

来源	类型	量级与说明
【空间离散】	【数值】	【待填】
【时间离散】	【数值】	【待填】
【非线性迭代】	【数值】	【待填】
【一维简化（忽略端面）】	【模型】	【待填】
【收缩运动学假设】	【模型】	【待填】
【经验公式适用范围】	【模型】	【待填】

【容易失分】只写“结果与仿真吻合”而不给指标；把两种方法的差异含糊带过（差异大时要解释）；只做数值验证，缺少物理/定性层面的检验。

七、鲁棒性检验与灵敏度分析

【写作提示】本章回答“结论是否依赖被精确测量的参数”。写作要领：先给出**灵敏度系数**的定义（输出相对变化与参数相对变化之比），再说明扰动方案（哪些参数、扰多大、看什么指标），然后给结果表与图，最后给出结论句：“哪些参数敏感、哪些不敏感，在给定扰动范围内结论是否翻转”。

7.1 检验设计

【写作提示】【本章评分点】灵敏度分析是国奖论文的“标配动作”，写法高度程式化，照下面四步写就能拿分：（1）**说明为什么扰这个参数**（现实含义：送风速度波动、经验公式不确定度、初始测量误差……）；（2）**给出扰动范围与步长**（例如“在 $[20, 30]$ 内以 2 为步长变化”“ $\pm 20\%$ ”“以 5 为步长”），范围要有现实依据；（3）**给出结果曲线 + 数值幅度**（例如“干燥时长的改变量在 $-8.1\% \sim +9.3\%$ 之间”），并画“参数-指标”曲线；（4）**给出敏感度排序与结论**（“由大到小依次为……；当扰动小于 $X\%$ 时结论不翻转”）。

请按下列参数设置扰动方案（也可替换为你认为更合理的参数），观测指标建议取“干燥时长”和“指定时刻的表面含水率”。

【手册索引：8.3（收敛性做法）+ 9.3（脚本清单）】手册没有单独的“灵敏度分析”章节，但灵敏度分析在实现上就是把参数改一改重算：手册 9.3 列出可用的脚本（`ref_q3.py` 问题三、`ref_p4.py` 问题四），改动其中的物性系数即可批量完成 8 次扰动计算；8.3 的收敛性表可直接作为“数值鲁棒性”一节的数据。如果你愿意，这一步也可以交给我算，你只需要把表格填进论文。

表 20 灵敏度分析的扰动方案（骨架，请填写）

参数	扰动幅度	观测指标	说明（为什么扰这个参数）
【 h 】	【 $\pm 20\%$ 】	【干燥时长等】	【送风条件波动】
【 h_m 】	【 $\pm 20\%$ 】	【干燥时长等】	【风速/湍流波动】
【扩散系数前置系数】	【 $\pm 20\%$ 】	【干燥时长】	【经验公式不确定度】
【初始含水率】	【 $\pm 5\%$ 】	【干燥时长】	【初始测量误差】
【其他】			

7.2 灵敏度计算结果

【写作提示】给出结果表（各参数在上下扰动下的输出值、灵敏度系数、结论），并配一张“参数-干燥时长”的折线图或柱状图。结论句要写成可核验的形式（例如“在 $\pm 20\%$ ”

扰动下，干燥时长的变化不超过 $X\%$ ”)。

建议再补一张“敏感度排序表”（把各参数按 $|S_p|$ 从大到小排列，并注明现实中的控制精度要求），这张表在评阅人眼里等价于一句“我们知道自己结论的边界在哪”。

表 21 灵敏度计算结果（骨架，请填写）

参数	下扰输出	基准输出	上扰输出	灵敏度 S_p	结论
【 h 】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	
【 h_m 】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	
【扩散系数前置系数】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	
【初始含水率】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	

7.3 数值鲁棒性与假设放宽

【写作提示】一是写数值层面的鲁棒性（网格加密、时间步减小、迭代次数增加时结果是否稳定），可引用第七章的收敛性数据；二是写“放宽关键假设会怎样”，例如计入端面交换、非均匀收缩、考虑蒸发潜热、改用二维模型，逐条说明影响机理与预期后果。

【手册索引：6.2（隐式稳定性）+ 8.6（误差量级）】写“数值鲁棒性”时，手册 6.2 关于隐式格式无条件稳定的结论、8.6 关于误差量级的汇总可以直接引用；写“假设放宽”时，注意与第三章假设条目、第八章误差分析保持一致的表述。

表 22 放宽关键假设的影响（骨架，请填写）

放宽的假设	影响机理	预期后果
【计入端面交换】	【表面交换面积增大】	【干燥略快】
【非均匀收缩】	【收缩率沿半径不同】	【待填】
【考虑蒸发潜热】	【表面耗热】	【前期升温变慢】
【二维轴对称】	【计入轴向梯度】	【更精确但更耗时】

【容易失分】只写“模型很稳定”没有数据；扰动量级过大（失去局部灵敏度意义）或过小（看不出趋势）；不说明敏感参数对实际工艺的含义。

八、模型的评价与推广

8.1 模型的优点

【写作提示】**【本章评分点】**国奖论文的评价部分写法很固定：优点 3 条、缺点 2 条、推广 2~3 条，每条都要有具体的做法或数据支撑，不能出现“模型科学合理”“效果良好”这类空话。

优点建议写 3~5 条，例如（每条按“做法 + 效果”写）：（1）机理清晰：由守恒定律直接导出方程，四问共用同一框架，继承关系明确；（2）离散稳健：守恒型有限体积格式，轴心奇点自然消解，界面系数取调和平均保证通量连续；（3）验证完整：独立方法互验 + 网格收敛 + 积分守恒律 + 定性检验，每项给出偏差或残差数值；（4）数据适配：附件数据用分段线性插值、超范围取常数外推，规则明确；（5）给出收缩必要性的定量对照证据（这一条是本队相对其他论文的差异点）。

8.2 模型的缺点与局限

【写作提示】写 2~4 条，务必与第三章假设、第七章误差分析一一呼应，并且**每条都给出影响量级或评估方式**：（1）一维简化（忽略端面与轴向梯度）：端面面积占比 $R/L = 8\%$ ，会使实际干燥略快；（2）未计入蒸发潜热与热湿交叉效应：题目未给汽化潜热等参数，属参数不可辨识导致的结构性简化；（3）问题四的均匀收缩假设：与仿真的位移场解存在约 3% 的差异，已在误差分析中说明；（4）经验物性公式的适用范围限制：可通过第八章的参数扰动量化其影响。写完缺点后建议补一句“这些局限在本文中如何被量化”，体现你对自己的模型有掌控。

【手册索引：7.3 两种方法的差异来源】手册 7.3 把差异拆成三类并给了量级（离散 0.2% ~ 0.4%、时间步 < 0.1%、问题四收缩运动学约 3%）。写“模型缺点”时引用它，能让“缺点”变成“已量化的不确定度”，而不是自我否定。

8.3 模型的推广

【写作提示】写 3~5 个方向，每个方向都要说明“改哪一步就能推广”（国奖论文的推广部分几乎都是这个句式）：（1）几何推广：把径向守恒格式换成球坐标或二维轴对称，即可处理球形、片状、不规则切片药材；（2）干燥方式推广：把表面对流条件换成微波体积热源、真空低压平衡或辐射边界，即可建模其他干燥方式；（3）多物理场推广：加入应力-应变方程研究干燥开裂，加入品质降解动力学研究“品质-时间”关系；（4）优化与控制推广：以干燥时长、能耗、品质为目标，以烘房温湿度曲线为决策变量，把本文正问题模型作为优化或闭环控制的内核；（5）参数反演推广：把收缩系数、临界含水率作为待辨识参数，用实测含水率曲线做最小二乘反演，提高对不同药材品种的适应性。

【手册索引：5.2 三条可选路线 + 9.1 各问写作要点】写“模型的推广”时可以借手册 5.2 的“三条路线对比”思路：把某一条假设换成更一般的情形（例如把均匀收缩换成

一般收缩、把一维换成二维)，就形成一个推广方向。手册 9.1 还给了四问的写作要点对照表，定稿前可用它自查。

【容易失分】优点空泛（“模型科学合理”）；缺点与前文不对应；推广写成“还可以用于很多领域”而没有具体改动点。

九、 参考文献

【写作提示】列出实际查阅并真正引用过的文献，正文中必须出现对应标注。建议覆盖四类：干燥理论与 Fick 扩散、中药材干燥工艺、多孔介质传热传质数值方法、COMSOL 或有限体积法参考资料。格式统一即可（本文模板用 thebibliography 环境，可直接添加 \bibitem）。

参考文献

[1] **【文献 1（请补全）】**

[2] **【文献 2（请补全）】**

[3] **【文献 3（请补全）】**

AI 工具使用声明

【写作提示】2026 年规定：使用 AI 的作品，须在参考文献之后设置本声明，并根据实际情况二选一，同时提交 AI 工具使用详情.pdf。正文中只保留其中一种表述。

(A) 未使用 AI 工具：

【本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。】

(B) 使用 AI 工具：

**【本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于……（填写实际用途）；
详细使用情况见支撑材料。】**

【容易失分】既不写声明，或两种方案都保留；声明内容与实际不符（隐瞒使用或夸大使用范围）。

A 支撑材料列表

【写作提示】按“文件名 + 作用”逐条列出，且要与实际提交的文件完全一致；程序必须完整可运行、运行结果与论文一致。如果没有支撑材料，必须写“本论文没有支撑材料”。

- (1) **【问题一程序文件】：【作用】**
- (2) **【问题二 ~ 四程序文件】：【作用】**
- (3) **【结果文件 result1~4.xlsx】**
- (4) **【验证与灵敏度分析数据】**
- (5) **【AI 工具使用详情.pdf（若使用 AI）】**

B AI 工具使用详情说明

【写作提示】仅当使用 AI 时制作本节对应的独立 PDF。至少说明四件事：（1）工具名称、版本/型号；（2）具体使用目的和环节；（3）主要提示方式与使用过程（保留关键提示词）；（4）AI 输出的采纳、修改与核验情况（哪些采纳、哪些修改、哪些舍弃、公式与代码如何验证）。

C 源程序

【写作提示】附录必须包含全部完整、可运行的源程序，不得出现“略去”“省略”字样。建议按“问题一 → 问题四 → 验证脚本”的顺序编排，每段前用一句话说明作用与运行方式；程序中的关键参数应与正文一致。

【手册索引：9.3 常用文件与脚本】手册 9.3 列出了可用的脚本清单与运行命令（问题三参考解 ref_q3.py、问题四三种模型对比 ref_p4.py、交叉验证_cross_check.py、守恒性与收敛性检验_verify_extra.py、表格抽取_tables.py、结果检查 verify_results.py）。附录里的源程序建议按“主程序 + 验证脚本”两类编排，并保证每条命令都能原样跑通。

源程序 1 程序清单占位（请替换为完整代码）

```
1 # =====
2 # 程序 1：问题一~问题四的一维轴对称传热传质求解
3 # 运行方式：python problem1_main.py
4 # 输出：result1.xlsx ~ result4.xlsx
5 # =====
```

```
6 # 提示：此处粘贴完整代码（含数据读取、网格生成、时间推进、
7 # 物性更新、三对角求解、结果输出与验证部分）
```