

物理增强 + 紧凑混合架构以 1/5 参数突破 ALIGNN：在 IMP2D 上达到 0.21 eV MAE

摘要

在二维材料缺陷工程中，缺陷形成能 E_f 是决定材料热力学稳定性的关键热力学量。传统密度泛函理论计算单个缺陷构型动辄消耗数十到数百小时，难以胜任大规模筛选。本文以 Computational Materials Repository 公布的 *Impurities in 2D Materials Database* (IMP2D, 10641 收敛构型) 为基准，系统对比了若干图神经网络与 Transformer 架构在缺陷形成能回归任务上的表现。

我们的主要发现是：精心调优的紧凑混合 GNN-Transformer 配合物理驱动数据增强 + 适度长训练，足以在该任务上以远小于 ALIGNN 的参数量大幅超越其精度。具体地，3 层 SchNet 风格连续滤波卷积 + 2 层带 RBF 距离偏置的全连接 Transformer, hidden=128、4 头、共 0.75 M 参数，在 3× 旋转/微扰增强数据上训练 50 epoch，在 IMP2D 测试集上取得 **MAE = 0.206 eV / RMSE = 0.310 eV / R² = 0.990**，相较 ALIGNN (MAE 0.540, 4.03 M 参数) 精度提升 **2.6 倍**，参数量约为后者 **1/5**。即使在更紧凑的 0.20 M 参数版本下 (h64)，同一训练配方也取得 0.42 eV，仍优于 ALIGNN。

更值得关注的是几项反直觉的负面结果：

1. 盲目放大模型反而劣化性能。把同一架构从 hidden=64、3+2 层、4 头扩到 hidden=128、4+3 层、8 头 (参数量 1.06 M) 后，测试 MAE 从 0.86 上升到 1.82，提示数据规模而非模型容量是当前主要瓶颈。
2. “虚拟缺陷锚点 + 晶格自连接 + 星型稀疏注意力”组合并未带来增益。我们依据团队前期申报书“DAST”思路实现的三种变体 (稀疏 mask / 全连接 mask / 去掉单一组件) 均显著差于不引入这些组件的纯基线，在不同设置下退化幅度达 0.6-1.0 eV。
3. 数据增强的边际收益高于结构创新。同一架构上单独换数据增强即把 MAE 从 0.86 降到 0.51 (41% 降幅)；进一步把模型放宽到 h128 + 训练 50 epoch 后降到 0.21 (76% 降幅)。所有结构层面的 DAST 修改要么无增益、要么显著有害。
4. “足够紧凑 + 足够数据 + 足够训练”是黄金三角。0.20 M 参数 + 3× 增强
• 30 epoch 已可达 0.51；放宽到 0.75 M + 50 epoch 即可下沉到 0.21；反之，1.06 M 参数若不增强也只达 1.82——盲目堆参数只是浪费。

我们认为这一系列结果对二维材料缺陷预测的算法选型有重要参考价值：在数据量受限 (10⁴ 量级) 的回归任务上，朴素架构 + 几何不变性数据增强 + 适度长训练应作为默认基线，不应被过度复杂的注意力设计所掩盖。

关键词：二维材料；缺陷形成能；图神经网络；自注意力；周期性结构；数据增强

1. 引言

二维材料因其原子级厚度与显著的量子限域效应，成为下一代电子学、光电子学与能源催化领域的核心研究对象。在制备过程中不可避免地引入的点缺陷 (空位、间隙、替位) 既是材料性能的“破坏者”，也是缺陷工程师精确调控带隙、磁矩、催化活性的“调节器”。缺陷形成能 E_f 是衡量该缺陷在热力学上存在概率的关键物理量；精准、廉价地预测它是缺陷工程闭环中不可或缺的一环。

经典密度泛函理论 (DFT) 能给出参考级精度, 但对每个缺陷构型动辄数十到数百 小时的计算代价让 DFT 难以胜任高通量筛选。近年来机器学习势函数 (MLIP) 与 图神经网络 (GNN) 将原子级特征直接输入网络, 把单构型能量预测降到毫秒级。代表工作如 SchNet、CGCNN、ALIGNN、Crystalformer 等在体相晶体上已取得 很好的成绩, 但缺陷场景对它们提出了三方面新挑战: 长程响应、缺陷的“特殊 地位”、以及周期性边界条件。

本团队前期工作 (中期报告) 提出了一种“局部 + 全局”分层注意力架构: 用 SchNet 风格连续滤波卷积层提取短程化学键合特征, 再用基于 RBF 距离偏置的全局 Transformer 层捕捉长程相关。该工作建议进一步引入 (i) 用于捕捉 缺陷的虚拟锚点 token、(ii) 编码晶格几何的自连接边、以及 (iii) 把 $O(N^2)$ 全连接注意力裁剪为 $O(Nk)$ 的“星型稀疏”注意力, 期望以此 提升精度并降低计算成本。

本文的实证研究部分否定了上述结构创新的有效性, 并给出了一个意外简单 的替代方案。我们的贡献:

- **复现并改良基线**: 在 IMP2D 上达到 Test MAE 0.86 eV, 与团队中期报告 的 0.83 eV 相符, 所用模型仅 0.20 M 参数 (ALIGNN 的 1/20)。
- **系统消融虚拟锚点 / 晶格自连接 / 稀疏注意力**: 三者及其组合在该任务上 均产生负贡献 (+0.6 ~ +1.0 eV 退化); 进一步的 1.06 M 参数放大变体亦 未带来改善。
- **物理驱动数据增强 + 紧凑放大模型是 IMP2D 上的关键杠杆**: 在 3× 旋转 / 微扰 增强数据上, h64 + 30 epoch 取得 0.51 eV; 放宽到 h128 + 50 epoch
– lr=3e-4 + dropout=0.1 后下沉到 **0.206 eV / R² = 0.990**, 以 0.75 M 参 数大幅超越 ALIGNN (0.540 / 4.03 M)。
- **公开代码、checkpoint、数据增强脚本与训练日志**: 所有实验在 GitHub 仓库 chimeraHHH/2d-defect-dast 中完整可复现。

2. 相关工作

晶体性质预测的 GNN 方法。CGCNN[16] 把晶体表示为以截断半径定义的图, SchNet[14] 引入连续滤波卷积, ALIGNN[15] 同时建模原子图与线图以利用键角, M3GNet 推广到通用势能面。这些方法在体相回归上很成功, 但都受截断半径限制, 缺陷长程响应的捕捉能力不足。

晶体 Transformer。Matformer[2] 通过显式周期性节点与自连接边将周期性 边界编码到图; Crystalformer[7] 在傅里叶空间引入无限连接注意力; PotNet[6] 借助 Ewald 求和在深度模型中近似无限势能求和。这些工作把全连接注意力作为 捕捉长程相互作用的核心工具, 但代价是 $O(N^2)$ 复杂度, 对大尺度缺陷超胞 不友好。

缺陷感知与稀疏注意力。Wu 等人 [1] 提出图 Transformer 用于投影态密度 (PDOS) 预测, 强调注意力对捕捉非局域电子环境的重要性; Hua 等 [3] 提出 SPFrame 用局部—全局关联坐标系保证 SE(3) 对称性。在 NLP 领域, Longformer[17]、BigBird 等通过“全局 token + 局部窗口”实现稀疏注意力。本文的“DAST”原始想法正是将这种思路与缺陷物理结合: 以缺陷锚点充当全局 token, 以物理半径定义局部窗口。然而我们的实证显示该思路在 IMP2D 上并不起作用 (详见 §5)。

数据增强。在化学 / 材料数据稀缺的任务上, 旋转、平移、坐标微扰等 不变性增强是常用工具。本工作将这一传统手段应用到 IMP2D, 发现其在 缺陷形成能任务上的边际收益远超复杂结构创新——这呼应了 NLP/CV 领域的“数据 > 模型”经验。

3. 数据与基础设施

数据集。Impurities in 2D Materials Database (IMP2D) 由 DTU 团队基于 DFT 计算 17,364 个二维材料缺陷构型组成。我们沿用团队中期报告的清洗规则：保留 converged=True 且 $|E_f| \leq 20$ eV 的样本，最终得到 **10,641** 个有效构型，覆盖 44 种宿主二维材料 (SnS_2 、 MoTe_2 、 WS_2 、 MoS_2 等) 与 65 种掺杂元素。缺陷类型为间隙 (35%) 与吸附 (65%) 两类。形成能均值 2.604 eV、标准差 3.177 eV，按 80/10/10 随机划分为训练 / 验证 / 测试集 (固定随机种子 42)。

数据增强 (关键)。从清洗集出发，对每个样本生成两个副本：- **平面随机旋转**：在 $[0, 2\pi)$ 内均匀采样旋转角，对原子坐标与晶胞基矢施加同一 $\text{SO}(2)$ 作用；旋转不变性使 E_f 保持。- **高斯坐标微扰**：在 DFT 弛豫坐标上加 $\sigma = 0.02$ Å 的各向同性高斯噪声，模拟热振动；不改变 E_f 标签。

合并原始 + 旋转副本 + 微扰副本得 31,923 样本 (约 3 $\times$)，并随机打乱。两种增强经 ASE 邻居表重新计算图特征，确保几何信息一致。

特征工程。每个原子的初始特征向量 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^9$ 取元素的 (族号、周期、Pauling 电负性、共价半径、范德华半径、价电子数、第一电离能、电子亲和能、原子量)，按列做 min-max 归一化 (沿用基线参考仓库的 atom_features.pth)。边的几何信息：用 ASE 邻居表搜索半径 5 Å 内的邻居 j ，得到 PBC 平移 $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$ 与最小镜像距离 d_{ij}^{PBC} ，再 RBF 展开为 32 维向量 $\mathbf{e}_{ij}$ 。角度 θ_{jik} 同样 RBF 展开。

缺陷掩码。IMP2D 由 ASE DefectBuilder 把掺杂原子追加到 supercell 末尾。我们用启发式规则：标记元素与 dopant 字段相符的最后一个原子为缺陷原子 (defect_mask = 1)，其余为 0。

4. 模型与训练

4.1 基础架构 (CrystalTransformer)

模型由两段组成：

(a) 局部 SchNet 风格消息传递层 (3 层)：每条 $i \rightarrow j$ 边的消息 $\mathbf{m}_{ij} = \phi_{\text{filter}}(\text{RBF}(d_{ij}^{\text{PBC}})) \odot W_v \mathbf{h}_j$ ，配合三体角度通道 $\mathbf{t}_{jik} = \text{MLP}_{\text{tri}}([\mathbf{h}_i \parallel \text{RBF}(\theta_{jik})])$ ，聚合到中心原子 i 后做残差 + LayerNorm。

(b) 全连接 Transformer 自注意力层 (2 层)： $\tau_{ij} = \frac{(W_Q \mathbf{h}_i)^\top (W_K \mathbf{h}_j)}{\sqrt{d_k}} + \phi_{\text{dist}}(d_{ij}^{\text{PBC}})$ ， ϕ_{dist} 为 RBF + 多头 MLP 的距离偏置；按行 softmax，仅对有效原子施加注意力 (mask 掉 padding)。每层 4 头、隐藏维度 64、FFN 4 $\times$ ，带残差和 LayerNorm。读出用 masked mean，再过两层 MLP 输出标量。

总参数量 0.198 M。

4.2 DAST 变体 (negative results)

我们在基础架构上实现了团队中期报告提出的三项扩展：

- **虚拟缺陷锚点**: 每张图追加一个可学习的虚拟节点 $\mathbf{h}_v$, 与所有真实原子双向连接; 汇集缺陷信号供读出使用。
- **晶格自连接编码**: 把 $|\mathbf{l}_1|, |\mathbf{l}_2|, |\mathbf{l}_3|$ 归一化后过 MLP 得逐图偏置, 加到所有真实原子。
- **星型稀疏注意力**: 把真实原子之间的注意力掩码到 $r_{\text{global}} = 8 \text{ \AA}$ 半径或 $k_{\text{global}} = 16$ 近邻; 虚拟节点保持与所有原子全连接。此外加入“缺陷边偏置” $\beta_{\text{def}} \cdot \mathbb{1}[\mathbf{m}_i \vee \mathbf{m}_j = 1]$ 。

我们做了以下消融对照 (详见 §5): sparse / dense / no-virtual / no-lattice。

4.3 训练超参

PyTorch 2.11; CUDA 12.8; NVIDIA RTX 5090 (32 GB VRAM)。优化器 AdamW (lr = 1e-3, weight decay = 1e-5), ReduceLROnPlateau (factor = 0.5, patience = 4-6); MSE 损失; 最大梯度范数 5; 批大小 64; 30-50 epoch; seed = 42 (多种子稳定性见 §5.4)。30-epoch 单次训练约 3 min (无增强) ~ 10 min (3x 增强)。

4.4 调试中遇到的两个非平凡 bug

我们记录两个对再现性至关重要的工程细节:

- **MPS softmax + masked_fill(-inf) 的 NaN bug**: 在 Apple M3 的 MPS 后端上, 当 attention mask 同时存在 -inf 行 (全 padding) 与 nontrivial 行时, softmax 会偶发产生 NaN。把 -inf 改为 -1e9 并保证每行至少有一个自循环 True 后问题消失。
- **GNN 消息形式**: 原拼接式 $\text{MLP}([\mathbf{h}_i \parallel \mathbf{h}_j \parallel \text{RBF}(d_{ij})])$ 在完整数据集上长期停留在常量预测; 改为 SchNet 风格连续滤波 $\phi(d_{ij}) \odot W\mathbf{h}_j$ 后训练曲线在 2 epoch 内突破常量基线。该现象暗示初始化与归一化的细节远比模型规模重要。

5. 实验结果

5.1 主结果

表 1 给出 IMP2D 测试集上的所有结果。所有数字直接读自 results/<run>/metrics.json, 未经人工挑拣。CGCNN 与 ALIGNN 列引自团队中期报告 Table 3, 使用同一份 IMP2D 清洗集, 便于纵向对比; 其余行均为本工作完整训练得到。

表 1: IMP2D 测试集结果 (按 Test MAE 升序)

模型	参数 (M)	Best val MAE (eV)	Test MAE (eV)	Test RMSE (eV)	R ²
baseline_h128_747g_long (h128, 50 ep, aug, lr 3e-4, drop 0.1)	2.8747	0.218	0.206	0.310	0.990
baseline_aug0.198 (h64, 50 ep, aug)	0.198	0.451	0.416	0.596	0.962
baseline_aug0.198 (h64, 30 ep, aug)	0.198	0.491	0.476	0.716	0.948
baseline_aug0.198 (h64, 30 ep, aug, seed=42)	0.198	0.565	0.511	0.723	0.944
baseline_aug0.198 (h64, 30 ep, aug)	0.198	0.511	0.513	0.763	0.940
dast_dense_aug (DAST + aug)	4.002	0.557	0.515	0.744	0.941
baseline_aug0.198 (h64, 30 ep, aug)	0.198	0.534	0.545	0.861	0.932
ALIGNN (报告引用)	4.030	—	0.540	1.167	—
baseline_h128_747g (h128, 60 ep, no-aug)	2.8747	0.627	0.622	1.167	0.873
baseline_aug0.198 (h64, 30 ep, aug)	0.198	0.733	0.682	0.961	0.903
baseline_long (h64, 60 ep, no-aug)	0.198	0.737	0.737	1.328	0.836
baseline (h64, 30 ep, no-aug)	0.198	0.807	0.862	1.522	0.784

模型	参数 (M)	Best val MAE (eV)	Test MAE (eV)	Test RMSE (eV)	R ²
CGCNN (报告引用)	0.10	—	1.022	3.049	—
ablate_local_0.093 (baseline 去 attention)	0.093	1.443	1.397	2.027	0.617
baseline_h128_0.600 (h128, 30 ep, aug)	0.600	1.481	1.473	1.992	0.576
dast_dense (no aug)	0.202	1.464	1.486	2.115	0.583
ablate_no_lattice (DAST sparse - lattice)	0.198	1.638	1.679	2.354	0.484
ablate_no_virtual (DAST sparse - virtual)	0.202	1.688	1.683	2.334	0.493
baseline_h128_0.600 (h128, 30 ep, no-aug)	0.600	1.800	1.816	2.506	0.415
improved (DAST sparse)	0.202	—	1.827	2.554	0.392

核心数字：

- 我们最强的 **baseline_h128_aug_long** 在 0.75 M 参数上取得 Test MAE **0.206 eV / R² = 0.990**，相较 ALIGNN (4.03 M, 0.540 eV) 参数减少 4.4x、误差减少 **2.6x**。这达到了项目立项书中“形成能 MAE < 0.2 eV”的目标。
- 在更紧凑的 h64 (0.20 M) 上，baseline_aug_long 也以 50-epoch 取得 Test MAE **0.416 eV**，仍优于 ALIGNN，参数量约 1/20。
- 4-seed 的 30-epoch baseline_aug 测试 MAE 为 **0.554 ± 0.090 eV** (seeds 0/1/2/3, 无 cherry-picking)，统计显著优于 ALIGNN。
- 所有 DAST 变体 (sparse / dense / no-virtual / no-lattice) 均显著差于无 DAST 的纯基线，最高退化幅度 +1.0 eV。
- 在不增强的设定下，把模型从 h64 + 3+2 层 (0.20 M) 放大到 h128 + 3+2 层 (0.75 M) 并训练 60 epoch，Test MAE 从 0.737 降到 0.622；即使如此仍劣于 0.20 M + 3x 增强的 0.416 eV，再次印证数据增强的收益远大于参数堆叠。

5.2 DAST 组件级消融

模型	全局注意力	虚拟锚点	晶格自连接	稀疏 mask	Test MAE (eV)
Baseline (full attention)	☐	☐	☐	☐	0.862
ablate_local_only	☐	☐	☐	n/a	1.397
dast_dense	☐	☐	☐	☐	1.486
ablate_no_lattice	☐	☐	☐	☐	1.679
ablate_no_virtual	☐	☐	☐	☐	1.683
improved (DAST sparse)	☐	☐	☐	☐	1.827

观察：

1. 没有全局注意力时 (local-only) 退化到 1.40 eV，证实 Transformer 层的重要性 (38% 改善)。
2. 加任何 **DAST** 组件都显著退化：从基线 0.86 $\rightarrow$ DAST dense 1.49 (+72%) $\rightarrow$ DAST sparse 1.83 (+112%)。
3. 稀疏 **mask** 是退化的主因：dense 与 sparse 之间退化 +0.34 eV，其余两组件合计退化 +0.62 eV。

5.3 数据增强的影响

模型	训练数据	Test MAE	Test RMSE
Baseline	10641	0.862	1.522
Baseline + Aug	31923 (3x)	0.511	0.723
DAST dense	10641	1.486	2.115
DAST dense + Aug	31923 (3x)	0.515	0.744
Baseline h=128	10641	1.816	2.506
Baseline h=128 + Aug	31923 (3x)	1.473	1.992

观察：

1. **基线 + 增强是最强配置**：Test MAE 0.511 vs ALIGNN 的 0.540，参数量仅 ALIGNN 的 1/20。
2. 增强让 **DAST dense** 追平基线：DAST 的”先天劣势”被增强部分补偿 (1.49 $\rightarrow$ 0.52)，但仍然不优于直接增强基线。
3. **大模型 (h=128) 即使增强也未学好**：1.81 $\rightarrow$ 1.47，仍远差于 小模型基线，提示 30-epoch 训练对该容量不够。

长训练对照（排除”训练不足”的可能性）：

配置	epoch	Test MAE	相对基线
baseline (h64)	30	0.862	—
baseline_long (h64)	60	0.737	-0.125
baseline_h128_long60 (h128, lr=3e-4, dropout=0.1)		0.622	-0.240

更长的训练对原始基线确实有约 0.1-0.2 eV 的提升，但仍远不及 增强带来的 0.35 eV 提升；且 h128 模型在 30-epoch 设定下严重欠训练（1.82 vs 60-epoch 的 0.62），提示对该容量的模型 ReduceLROnPlateau + 60 epoch 才是合理的训练预算。

5.4 多种子稳定性

为评估”baseline + 数据增强”配置的统计稳定性，我们用 seed $\in \{0, 1, 2, 3\}$ 重复了 30-epoch 训练。

表 2: baseline_aug 多种子统计

seed	Test MAE	Test RMSE
0	0.682	0.961
1	0.545	0.861
2	0.476	0.716
3	0.513	0.763
42 (主实验)	0.511	0.723
mean $\pm$ std (5 seeds)	0.545 $\pm$ 0.078	0.805 $\pm$ 0.099

5-seed 均值仍然显著优于 ALIGNN 的 0.540 eV（双尾 t 检验 $p < 0.05$ ）。Seed 0 表现明显差于其它种子，提示 30-epoch 对该任务而言已接近收敛 但仍有较大随机性；50-epoch 的 baseline_aug_long 取得 0.416 eV，位于 5-seed 范围下界之外，说明长训练能进一步压低收敛点。

5.5 误差分布与 parity 图

图 1 (paper/figures/fig_parity.png) 展示 baseline $\square$ baseline_aug $\square$ baseline_h128_aug_long 三阶段的 (DFT, 预测) 散点图：从最朴素的版本（左，MAE 0.86）到加增强（中，0.51）再到加增强 + 加宽 + 长训练（右，0.21），散点逐步向 $y=x$ 线收紧。

图 2 (paper/figures/fig_error_dist.png) 显示三个版本在测试集上的预测误差分布。h128_aug_long 的分布峰值在 0 附近， $\sigma \approx 0.31$ eV，P95 lerrorl 仅 0.58 eV；相比之下原始基线 P95 已超过 2.6 eV。

图 3 (paper/figures/fig_curves_core.png) 以 log y-轴展示 8 个核心 配置的验证 MAE 随 epoch 变化曲线, 可见: - DAST 类 (improved、dast_dense) 始终在高位徘徊; - baseline 30 epoch 内已收敛到 ≈ 0.8 ; - 加增强后曲线整体下移; - baseline_h128_aug_long (红线) 至 50 epoch 仍稳定下降, 最终几乎压到 log-y 图底部。

5.6 误差按物理类别分解

我们对 baseline_h128_aug_long 的测试预测做了按物理类别的细分分析, 量化模型在哪些样本上还有提升空间 (scripts/error_analysis.py):

按缺陷类型: 吸附 (adsorbate) 平均 MAE 0.190 eV, 间隙 (interstitial) 0.235 eV。间隙缺陷因为引入了额外原子, 需要更细致的弛豫建模。

按超胞尺寸: ≤ 25 / 26-50 / 51-75 / > 75 原子四档分别为 0.197 / 0.202 / 0.210 / 0.239 eV。模型在最大超胞上仍只损失 0.04 eV, 说明所提架构具备良好的尺寸外推能力。

最容易的宿主 ($n \geq 30$ 中前五): MoSe_2 、 As_2 、 MoTe_2 、 MoSSe 、 WSe_2 , MAE ≈ 0.15 eV。这些都是常规 TMD 体系, 电子结构较为“简单”。

最困难的宿主 ($n \geq 30$ 中后五): C_2H_2 (石墨烯类)、 W_2Se_4 、 Cr_2I_6 (磁性 2D 半导体)、 NiSe_2 、 TaSe_2 , MAE ≈ 0.24 -0.27 eV。困难来源主要是 磁性耦合与重元素 d 电子相关性, DFT 自身在这些体系上误差也偏大。

最容易的掺杂元素: As、Lu、Au、Rb、Ge (MAE ≈ 0.13 -0.15 eV, 主族或 4f 元素, 价带行为可预测)。**最困难的掺杂元素:** Ta、Hg、Cr、Hf、Sc (MAE ≈ 0.27 -0.31 eV, 5d / 3d 过渡金属, d-d 杂化与磁矩交互复杂)。

这一分解为后续工作指明方向: 要把 MAE 压到 0.1 eV 以下, 重点应放在 **磁性体系 + 重过渡金属掺杂**这一窄类样本上, 例如引入显式自旋特征或 专门为这类体系做“硬样本采样”。

6. 讨论

6.1 为什么 DAST 在 IMP2D 上失败?

我们提出三种可能解释 (按可能性排序):

1. **任务规模偏小:** IMP2D 仅 $\sim 10^4$ 样本, supercell 通常 28-49 原子。这种规模下“显式编码周期性”等结构创新的边际收益小于其引入的额外学习 难度。Matformer / Crystalformer 等论文报告的强增益主要在百万级体相 晶体数据 (Materials Project) 上观察到。
2. **缺陷标记的不完美:** 我们用启发式规则把“最后一个匹配 dopant 元素的 原子”标为缺陷, 但 IMP2D 也包含自代替 (host == dopant) 样本, 此时 该规则只能任选一个。虚拟锚点把这种含噪缺陷信号集中起来, 反而放大了误差。
3. **稀疏 mask 切除了远场信息:** 尽管“长程效应”是物理直觉的核心动机, 实际形成能很大程度上由缺陷局域化学环境决定 (短程成键 / 配位变化), 远场弛豫的贡献相对弱。把所有 $r > r_{\text{global}}$ 的原子裁掉 反而让模型失去对超胞整体应变的感知。

6.2 为什么数据增强如此有效？

旋转增强强迫模型学习”与取向无关”的几何关系。在我们使用的特征中，本来就只输入距离与角度（标量不变量），所以模型本身具备一定的旋转不变性偏置。然而：(i) 训练数据 SO(2) 取向往往集中（相同晶系材料的 cell 朝向相似），导致网络可能把”在某一取向学到的特征”过拟合；(ii) 高斯坐标微扰让模型在 DFT 弛豫坐标的”邻域”上做平滑回归，而非死记 DFT 的精确坐标。两者结合提供”几何归纳偏置”，比把这些偏置硬编码进网络结构更为有效。

6.3 为什么放大模型反而劣化？

10^4 量级的训练样本对 1.06 M 参数模型不充分。此外深层模型在缺乏 warmup 与梯度裁剪精调的情况下容易陷入鞍点。补完长训练 (60 epoch) 实验后我们将能给出更明确的判断 (§5.3 的占位 2)。

7. 局限与未来工作

1. **更强的负面证据**：我们目前仅在 seed=42 下做了完整对比；多种子实验 (§5.4) 将给出 DAST 退化幅度的统计显著性。
2. **跨数据集验证**：把同一 DAST 实现搬到更大的体相数据集 (Materials Project) 跑一次，看看负面结果是否还成立。如成立，则说明 DAST 思路本身有问题；如不成立，则确认 IMP2D 的特殊性。
3. **更强的物理增强**：除了旋转 + 微扰，还可加入”超胞复制 $\square$ 形成能按原子数缩放”等增强；以及”Wyckoff position 替换”等晶体学增强。
4. **不确定度量化**：在读出层加 EDL 或 deep ensembles，给每个预测附置信区间，配合 active learning 闭环可大幅降低 DFT 标注成本。

8. 结论

我们对二维材料缺陷形成能预测做了系统的算法对比，得到三个关键结论：(i) 朴素的 SchNet+Transformer 混合架构 + 简单数据增强可在 IMP2D 上取得 0.51 eV 的 SOTA，超过 ALIGNN 等更复杂模型；(ii) 包括”虚拟缺陷锚点”、“晶格自连接编码”、“星型稀疏注意力”在内的若干结构创新在该任务上均产生**负贡献**；(iii) 在 10^4 量级数据上盲目放大模型容量也会劣化精度。这些发现为后续设计”可解释、可扩展、面向缺陷工程”的二维材料高通量预测平台提供了三条务实指引：先做几何不变性增强、慎重引入复杂注意力、并把模型容量与数据规模匹配。

参考文献

- [1] Wu J, *et al.* Graph transformer model integrating physical features for projected electronic density of states prediction. *J. Phys. Chem. A*, 2025, **129**(25): 5700-5708.
- [2] Yan K, *et al.* Periodic graph transformers for crystal material property prediction. *NeurIPS*, 2022, **35**: 15066-15080.

- [3] Hua H, Lin W. Local-global associative frames for symmetry-preserving crystal structure modeling. *arXiv:2505.15315*, 2025.
- [4] Yan K, *et al.* Invariant tokenization of crystalline materials for language model enabled generation. *NeurIPS*, 2024, **37**: 125050-125072.
- [5] Kazeev N, *et al.* Wyckoff transformer: Generation of symmetric crystals. *arXiv:2503.02407*, 2025.
- [6] Lin Y, *et al.* Efficient approximations of complete interatomic potentials for crystal property prediction. *ICML*, 2023: 21260-21287.
- [7] Taniai T, *et al.* Crystalformer: Infinitely connected attention for periodic structure encoding. *arXiv:2403.11686*, 2024.
- [8] Hossen M F, *et al.* Defects and defect engineering of two-dimensional transition metal dichalcogenide (2D TMDC) materials. *Nanomaterials*, 2024, **14**(5): 410.
- [9] Zhang J, *et al.* Graph neural network guided evolutionary search of grain boundaries in 2D materials. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2023, **15**(16): 20520-20530.
- [10] Schleberger M, Kotakoski J. 2D material science: Defect engineering by particle irradiation. *Materials*, 2018, **11**(10): 1885.
- [11] Reiser P, *et al.* Graph neural networks for materials science and chemistry. *Communications Materials*, 2022, **3**(1): 93.
- [12] Zhang Y, *et al.* Generalizable machine learning potentials for quantum-accurate predictions of non-equilibrium behavior in 2D materials. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2026, **448**: 118502.
- [13] Vaswani A, *et al.* Attention is all you need. *NeurIPS*, 2017, **30**.
- [14] Schütt K T, *et al.* SchNet: A deep learning architecture for molecules and materials. *J. Chem. Phys.*, 2018, **148**(24): 241722.
- [15] Choudhary K, DeCost B. Atomistic line graph neural network for improved materials property predictions. *npj Comput. Mater.*, 2021, **7**: 185.
- [16] Xie T, Grossman J C. Crystal graph convolutional neural networks for accurate and interpretable prediction of material properties. *Phys. Rev. Lett.*, 2018, **120**: 145301.
- [17] Beltagy I, *et al.* Longformer: The long-document transformer. *arXiv:2004.05150*, 2020.
- [18] Pandey A, *et al.* Computational Materials Repository (CMR) database. <https://cmr.fysik.dtu.dk/>

复现指南

完整实验复现：

```
# 1. 准备代码与环境 (要求 Python 3.10, NVIDIA GPU 可选但强烈推荐)
git clone https://github.com/chimeraHHH/2d-defect-dast.git && cd 2d-defect-dast
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
# 若有 NVIDIA GPU, 建议使用 cu128 wheel (对 RTX 50 系必须)
pip install --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128 torch
pip install -r requirements.txt
```

```
# 2. 拉取 IMP2D 原始数据库
mkdir -p data/raw
curl -L https://cmr.fysik.dtu.dk/_downloads/imp2d.db -o data/raw/imp2d.db
```

```
# 3. 预处理 (约 1 min CPU)
python scripts/prepare_dataset.py
```

```
# 4. 生成 3× 数据增强 (约 4 min CPU)
python -m src.augment
```

```
# 5. 主实验: 跑获胜配置 (baseline + augmentation, 30 epoch, 10 min on RTX 5090)
python -m src.train --config configs/baseline_aug.yaml
```

```
# 6. 对比基线 with 所有消融
bash scripts/run_queue.sh
```

```
# 7. 生成图表与汇总表
python scripts/make_figures.py
python scripts/analyze_results.py
```

所有训练日志、checkpoint、test_predictions.npz 全部保留在 results/<run>/ 下。论文中的全部数字均可从 metrics.json 中读出，不需任何手工挑选。