

"TORAY" DIP SOLUTION CHECK SHEET						วันที่ผสม / Mixing date :	08-10-22	
ลูกค้า / Customer : KFTC	ชื่อน้ำยาเคลือบ / Dip solution name : CT-7-1(27.5%)					Issued by	Date	
ผลิตภัณฑ์ / Product item : P1671TT	องค์ประกอบ / Compound : FINAL					Ann	08-10-22	
Lot No. : 221008-01	ปริมาณน้ำยา / Dip solution quantity (lites) : 100							
1. สูตรผสมน้ำยา / DIP SOLUTION RECIPE : FINAL								
เริ่มเวลา / Start time (SC) : 91:90		สิ้นสุดเวลา / Finish time (SC) : 91:33		Temp.(°C) (SC) : 94		เตรียมโดย / prepared by : ส. ๙๐๔๙๒		
น้ำยาเคลือบ Solution	Chemical No.	Chemical Lot no.	เคมีที่ใช้ Chemical	มาตรฐาน/Standard (kg)		จำนวนที่คำนวณ / Calculation Wet (kg)	จำนวนที่ใช้ได้ / Actual Wet (kg)	สภาพความคุณ / Conditions
				Wet	Dry			
LATEX	1	26278-0032	VP LATEX 2518 FS (40.5)	16.66	6.75	16.66	16.66	1. ใช้มือพายความเคลื่อน / Manual stirring
	2	26272-0064	SBR LATEX LX 110 (40.5)	16.66	6.75	16.66	16.66	
	-	-	Total	33.32	13.5	33.32	33.32	
CT - 7 - 1 (27.5%)	-	-	E Solution	66.68	14.00	66.68	66.68	1. ใช้มือพายความเคลื่อน / Manual stirring 2. อาจน้ำยาเคลือบ 5 วัน
	-	-	L Solution	33.32	13.50	33.32	33.32	
	-	-	Total	100.00	27.50	100.00	100.00	
ตรวจสอบสารเคมีโดย :						YES or NO	หลังการผสมน้ำยา E+L Life 5 day after E+L mixig	
เริ่มอายุจึง Aging Start (SC) :				สิ้นสุดอายุจึง Aging Finish (SC) :		Temp.(°C) (SC) :		
2. คุณภาพ / QUALITY : FINAL								
น้ำยาเคลือบ / Solution	หัวข้อทดสอบ / Tesing item	เกณฑ์ / Specification	ค่าที่วัดได้ / Actual	ผลการตัดสิน / Judgement	ห้อง Lab เท่านั้น / Laboratory only			
FINAL	pH	10.5 ± 0.5	10.95	Pass / No pass	เวลาที่ทดสอบ / Testing time :	02.504	10-10-2022	
	Viscosity	5.0 ± 1.0	5.9	Pass / No pass	ทดสอบโดย / Tested by :	ร.		
	TSC	27.5 ± 1.0	28.10	Pass / No pass	อนุมัติโดย / Approved by :	ก.ก.		
3. ข้อทิ้ง / NOTE								
26278 FS		L8-00		EPOXY		FPOXY		
2022-10-10 10:45:53	N.W. : 16.66 kg	2022-10-10 11:06:30	N.W. : 16.66 kg	2022-10-10 21:29:45	N.W. : 33.34 kg	2022-10-10 21:31:05	N.W. : 33.34 kg	
T.W. : 20.17 kg		T.W. : 36.81 kg		T.W. : 2.41 kg		T.W. : 2.79 kg		
G.W. : 36.83 kg		G.W. : 53.47 kg		G.W. : 35.75 kg		G.W. : 36.13 kg		
2022-10-10 21:28:19	N.W. : 53.47 kg	T.W. : 0.00 kg	G.W. : 53.47 kg	Lot 99310A111		2022-10-10 21:32:35	N.W. : 99.83 kg	
						T.W. : 7.32 kg		
						G.W. : 107.15 kg		
ฝ่ายผลิตเท่านั้น / Production only		<input checked="" type="checkbox"/> Use		ตรวจสอบโดย / Checked by : บ. ส.		Date : 11/10/2022		
		<input type="checkbox"/> No use		อนุมัติโดย / Approved by : บ. ส.		Date : 11/10/2022		

<b>'TORAY'</b> DIP SOLUTION CHECK SHEET					วันที่ผสม / Mixing date :	08-10-22
ลูกค้า / Customer : KFTC	ชื่อน้ำยาเคลือบ / Dip solution name : CT-7-1(27.5%)			Issued by	Date	
ผลิตภัณฑ์ / Product item : P1671TT	องค์ประกอบ / Compound : FINAL 2			Armen	08-10-22	
Lot No. : 221008-01	ปริมาณน้ำยา / Dip solution quantity (lites) : 100					

### 1. สูตรผสมน้ำยา / DIP SOLUTION RECIPE : FINAL

เริ่มเวลา / Start time (SC) : 9 1:33		สิ้นสุดเวลา / Finish time (SC) : 9 1:40		Temp.(°C) (SC) : 9 7		เตรียมโดย / prepared by : ผู้จัดทำ	
น้ำยาเคลือบ Solution	Chemical No.	Chemical Lot no.	เคมีที่ใช้ Chemical	มาตรฐาน/Standard (kg)		ค่าจริงที่ใช้ได้/ Actual Wet (kg)	สภาพความคุณ/ Conditions
				Wet	Dry		
LATEX	1	26248-0033	VP LATEX 2518 FS (40.5)	16.66	6.75	16.66	16.66
	2	26248-0064	SBR LATEX LX 110 (40.5)	16.66	6.75	16.66	16.66
	-	-	Total	33.32	13.5	33.32	33.32
CT - 7 - 1 (27.5%)	-	-	E Solution	66.68	14.00	66.68	33.94 + 9 วัน
	-	-	L Solution	33.32	13.50	33.32	33.32
	-	-	Total	100.00	27.50	100.00	100.00
ตรวจสอบสารเคมีโดย :				YES or NO		Life 5 day after E+L mixig	
เริ่ม放จัง Aging Start (SC) :				สิ้นสุด放จัง Aging Finish (SC) :		Temp.(°C) (SC) :	

### 2. คุณภาพ / QUALITY : FINAL

น้ำยาเคลือบ/ Solution	หัวข้อทดสอบ/ Tesing item	เกณฑ์/ Specification	ค่าที่รับได้/ Actual	ผลการตัดสิน/ Judgement	ห้อง Lab เท่านั้น / Laboratory only	
					ผู้ทดสอบ / Testing time	ทดสอบโดย / Tested by
FINAL	pH	10.5 ± 0.5	10.98	Pass / No pass	เวลาที่ทดสอบ / Testing time : 08.50 น 10-10-2022	
	Viscosity	5.0 ± 1.0	5.9	Pass / No pass	ทดสอบโดย / Tested by : ✓	
	TSC	27.5 ± 1.0	28.29	Pass / No pass	อนุมัติโดย / Approved by : ผู้มา	

### 3. ข้อติ่ง / NOTE

2518 FS	28-10	8-10-21	8-10-21
---------	-------	---------	---------

2022-10-10 10:53:48	2022-10-10 11:08:28	2022-10-10 21:36:15	2022-10-10 21:37:48
N.W.: 16.66 kg	N.W.: 16.66 kg	N.W.: 33.34 kg	N.W.: 33.34 kg
T.W.: 26.98 kg	T.W.: 43.61 kg	T.W.: 2.84 kg	T.W.: 2.41 kg
G.W.: 43.64 kg	G.W.: 60.27 kg	G.W.: 36.18 kg	G.W.: 35.75 kg

2022-10-10 21:34:25	2022-10-10 21:39:11
N.W.: 60.28 kg	N.W.: 99.83 kg
T.W.: 0.00 kg	T.W.: 7.82 kg
G.W.: 60.28 kg	G.W.: 107.65 kg

ฝ่ายผลิตเท่านั้น / Production only	<input checked="" type="checkbox"/> Use	ตรวจสอบโดย / Checked by : 7/10/22	Date : 11/10/2022
	<input type="checkbox"/> No use	อนุมัติโดย / Approved by : 9/10/22	Date : 10/10/2022

**'TORAY'****DIP SOLUTION CHECK SHEET**

วันที่ผสม / Mixing date :

**08-10-22**

ลูกค้า / Customer : <b>KFTC</b>	ชื่อน้ำยาเคลือบ / Dip solution name : <b>CT-7-1(27.5%)</b>	ออกโดย / Issued by	Date
ผลิตภัณฑ์ / Product item : <b>P1671TT</b>	องค์ประกอบ / Compound : <b>FINAL</b>		
Lot No. : <b>221008-01</b>	ปริมาณน้ำยา / Dip solution quantity (lites) : <b>100</b>		<i>(Ann)</i> <b>08-10-22</b>

**1. สูตรผสมน้ำยา / DIP SOLUTION RECIPE : FINAL**

เริ่มเวลา / Start time (SC): <b>04:22</b>		สิ้นสุดเวลา / Finish time (SC): <b>04:30</b>		Temp.(°C) (SC): <b>30°</b>		เตรียมโดย / prepared by : <b>บ.ส.บ.บ.</b>		
น้ำยาเคลือบ Solution	Chemical No.	Chemical Lot no.	เคมีที่ใช้ Chemical	มาตรฐาน/Standard (kg)		จำนวนที่ใช้ / Calculation Wet (kg)	จำนวนที่ใช้ / Actual Wet (kg)	สภาพควบคุม / Conditions
				Wet	Dry			
LATEX	1	26274-0033	VP LATEX 2518 FS (40.5)	16.66	6.75	<b>16.66</b>	<b>16.66</b>	1. ใช้มือพายกวนเคมี / Manual stirring
	2	26272-0064	SBR LATEX LX 110 (40.5)	16.66	6.75	<b>16.66</b>	<b>16.66</b>	
	-	-	Total	33.32	13.5	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	
CT - 7 - 1 (27.5%)	-	-	E Solution	66.68	14.00	<b>66.68</b>	<b>33.34+33.34</b>	1. ใช้มือพายกวนเคมี / Manual stirring 2. อายุน้ำยาเคลือบ 5 วัน หลังการผสมน้ำยา E+L
	-	-	L Solution	33.32	13.50	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	
	-	-	Total	100.00	27.50	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
ตรวจสอบสารเคมีโดย : <b>บ.ส.บ.บ.</b>							YES or NO	Life 5 day after E+L mixig
เริ่มอายุจึง Aging Start (SC) :				สิ้นสุดอายุจึง Aging Finish (SC) :			Temp.(°C) (SC) :	

**2. คุณภาพ / QUALITY : FINAL**

น้ำยาเคลือบ / Solution	หัวข้อทดสอบ / Tesing item	เกณฑ์ / Specification	ค่าที่วัดได้ / Actual	ผลการตัดสิน / Judgement	ห้อง Lab เท่านั้น / Laboratory only
FINAL	pH	$10.5 \pm 0.5$	10.95	<b>Pass</b> / No pass	เวลาที่ทดสอบ / Testing time : <b>06.06.22 11-10-2022</b>
	Viscosity	$5.0 \pm 1.0$	5.1	<b>Pass</b> / No pass	ทดสอบโดย / Tested by : <b>บ.ส.บ.บ.</b>
	TSC	$27.5 \pm 1.0$	28.01	<b>Pass</b> / No pass	อนุมัติโดย / Approved by : <b>บ.ส.บ.บ.</b>

**3. ข้อติํก / NOTE**

2612 FR		LT - 00		EPOXY	EPOXY
2022-10-10 10:56:08		2022-10-10 11:10:34		2022-10-11 04:25:05	2022-10-11 04:27:23
N.W.: 16.66 kg		N.W.: 16.66 kg		N.W.: 33.34 kg	N.W.: 33.34 kg
T.W.: 20.11 kg		T.W.: 36.76 kg		T.W.: 2.42 kg	T.W.: 2.25 kg
G.W.: 36.77 kg		G.W.: 53.42 kg		G.W.: 35.76 kg	G.W.: 35.59 kg
2022-10-11 04:22:27		2022-10-11 04:29:53			
N.W.: 53.44 kg		N.W.: 99.86 kg			
T.W.: 0.00 kg	<i>บ.ส.บ.บ.</i>	T.W.: 7.36 kg			
G.W.: 53.44 kg		G.W.: 107.22 kg			
ฝ่ายผลิตเท่านั้น / Production only		<input checked="" type="radio"/> Use	ตรวจสอบโดย / Checked by : <i>บ.ส.บ.บ.</i>	Date : <i>12/10/2022</i>	
		<input type="radio"/> No use	อนุมัติโดย / Approved by : <i>บ.ส.บ.บ.</i>	Date : <i>12/10/2022</i>	Retention : 15 year