

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 使用车身泡沫填充剂

产品说明

处理时间约为 15-18 分钟。 处理过程暂时中断的时间不得超过 5 分钟。 化学反应在约 30 分钟后基本完成。 硬化的泡沫填充剂不会膨胀或收缩。

应用

泡沫填充剂是用于对空腔（如柱、门槛及框架部分等）进行填充、绝缘和密封的理想材料。

处理



信息

使用泡沫填充剂时，务必遵循相关的工作安全规定。



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 穿戴个人防护装备。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



信息

粘合区域不能有灰尘和油脂。

拆下松动部件。

切勿预先弄湿该区域。

注意温度限制：

- 罐内及环境温度： 10 - 35°C
- 最佳温度： 18 - 23°C



信息

由于泡沫填充剂的体积在开放区域内可膨胀约 50-100%，在空腔内可膨胀约 100-200%，所以请保守使用。 每秒的起泡时间（自由起泡）内会产生大约 0.25 升体积的泡沫。 泡沫填充剂呈银灰色。 应立即用 PU 清洁

剂去除新的泡沫残留。 硬化的泡沫残留只能在之后使用机械方式清除。 活化后务必从罐中去除泡沫。

- **活化过程:**

- 1. 撕开活化盖上的密封件。
- 2. 使用一段线将活化盖尽量拉出（位于切口上约 11 cm）。
- 3. 在阀门上所需的断点（切口）部位断开线。
- 4. 将塑料适配器拧入阀门。
- 5. 上下猛烈摇动罐（约 20 次）。
- 6. 用阀门向下从罐中释放泡沫。

- **后续工作:**

硬化的泡沫填充剂可以通过砂纸打磨、切割或锯切进行进一步处理。 可以立即对它进行喷漆或涂漆。

981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99