



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código
Fecha: Marzo 2026
Edición: 03



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO (und/mt2)	Peso (Kg/und)
Rayado 10*20*40 Horizontal	Largo: 390 Alto:190 Ancho: 95	Rojo	Rayado	12,5	6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	
	NORMA NTC 4205-2	BRIX
Tolerancia dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5 und: 17% Individual: 20%	Promedio 5 und: 17% Individual: 20%
Resistencia a la compresión (PH)	Promedio 5 und: 3MPa Individual: 2 Mpa	Promedio 5 und: 3MPa Individual: 2 Mpa
Tipo de uso	Estructuras, Muros	

RECOMENDACIONES

ALMACENAMIENTO	Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.
INSTALACIÓN Y LAVADO	Es de gran importancia seguir el Manual de Fachadas entregado con el producto donde están todas las recomendaciones a seguir en el momento de instalar y lavar el producto.
Notas Importantes	ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN. Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto. El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.