




## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| REFERENCIA | DIMENSIONES (cm)                      | TONALIDAD     | TEXTURA | RENDIMIENTO (und/mt2) | Peso (Kg/und) |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|
| Milano     | Largo: 37,5<br>Ancho: 13,5<br>Alto: 6 | Rojo Matizado | Rústico | 44                    | 3,7           |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| VARIABLE                          | ESPECIFICACIÓN            |            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|
|                                   | NORMA NTC 4205-1          | CLAY HOUSE |
| Tolerancia dimensional            | $\pm 2\%$                 | $\pm 2\%$  |
| % Absorción de Agua               | Promedio 5unds<br>Max 13% | 11%        |
| Resistencia a la compresión (MPa) | Clase I Min 24            | 24         |
| Tipo de uso                       | Fachada                   |            |

## RECOMENDACIONES

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALMACENAMIENTO       | Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.                                                                                                                                                                  |
| INSTALACIÓN Y LAVADO | Es de gran importancia seguir el Manual de Fachadas entregado con el producto donde están todas las recomendaciones a seguir en el momento de instalar y lavar el producto.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Notas Importantes    | ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN. Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.<br>El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos. |