


CLAY HOUSE**FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

Código: FT 0021
Fecha: 05/03/20
Edición: 01

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO (und/mt ²)	Peso (Kg/und)
6*28 Romano	Largo: 280 Ancho: 60	Rojo Matizado	Corcho	60	0,75
6*28 lisa	Largo: 280 Ancho: 60	Rojo Matizado	Liso	60	0,75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	
	NORMA NTC 4205-1	CLAY HOUSE
Tolerancia dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5unds Max 13%	Rojo 11% Pálido 13% Matizado 12%
Resistencia a la compresión	Clase I Min 24	
Tipo de uso	Paredes, Decorativo, Fachada, Pisos	

RECOMENDACIONES

ALMACENAMIENTO	Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.
-----------------------	---

INSTALACIÓN Y LAVADO	Es de gran importancia seguir el Manual de Fachadas entregado con el producto donde están todas las recomendaciones a seguir en el momento de instalar y lavar el producto.
Notas Importantes	ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN. Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto. El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.