


CLAYHOUSE		FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		Código Fecha: Sep 2024 Edición: 02	
  					
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO					
REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO (und/mt2)	Peso (Kg/und)
Rayado 10*20*40 Horizontal	Largo: 400 Ancho:200 Alto: 100	Rojo	Rayado	12.5	5.5
Rayado 10*20*40 Vertical	Largo: 400 Ancho:200 Alto: 100	Rojo	Rayado	12.5	6.0
Rayado 12*20*40 Horizontal	Largo: 400 Ancho:200 Alto: 120	Rojo	Rayado	12.5	6.5
Rayado 12*20*40 Vertical	Largo: 400 Ancho:200 Alto: 120	Rojo	Rayado	12.5	6.5
Rayado 15*20*40 Horizontal	Largo: 400 Ancho:200 Alto: 150	Rojo	Rayado	12.5	7.5
Rayado 15*20*40 Vertical	Largo: 400 Ancho:200 Alto: 150	Rojo	Rayado	12.5	9.3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
VARIABLE	ESPECIFICACIÓN				
	NORMA NTC 4205-1			CLAYHOUSE	
Tolerancia dimensional	± 2%			± 2%	
% Absorción de Agua	Promedio 5unds Max 13%			Promedio 5unds Max 13%	
Resistencia a la compresión	Clase I Min 24			Clase I Min 24	
Tipo de uso	Estructuras, Muros				
RECOMENDACIONES					
ALMACENAMIENTO	Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.				
INSTALACIÓN Y LAVADO	Es de gran importancia seguir el Manual de Fachadas entregado con el producto donde están todas las recomendaciones a seguir en el momento de instalar y lavar el producto.				
Notas Importantes	ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN. Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto. El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.				