

ROMANO CORCHO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño estructural.



DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.



MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DIMENSIONES OPTIMIZADAS


Dimensiones que mejoran la productividad en obra.



CLASIFICACIÓN
ROMANO

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205


DISPONIBLE EN 3 COLORES



MATIZADO
CLARO



MATIZADO
OSCURO



NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APROX.

2,5 kg

(por unidad)



DIMENSIONES

Largo: 27.5 cm

Ancho: 13.5 cm

Alto: 6 cm



RENDIMIENTO

60 und/m²

(unidad por metro cuadrado)



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
(PV - NO ESTRUCTURAL)

Promedio 5 und: 14 MPa mín.

Individual: 10 MPa mín.



ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 5 und: 12% máx.

Individual: 17% máx.



RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%



RECOMENDACIONES

ALMACENAMIENTO

- Almacenar las piezas en obra sobre un sitio plano, seco y aislado del terreno.
- Protegido de la escorrentía y de materiales como escombros, arenas y morteros. No apilar a más de 1,5 m de altura y cubrir con plástico si hay riesgo de lluvia.



INSTALACIÓN

- Producto diseñado para fachadas arquitectónicas y acabados decorativos exteriores.
- Instalar con juntas uniformes según diseño arquitectónico (recomendado: 10 mm a3 mm).
- Mosclar piosas de diferentes estibas durante la instalación para lograr una apariencia homogénea en tonalidad.
- Humedecer ligeramente las piezas antes de la poga (sin saturarlas).
- Utilizar mortero adhesivo o sistema de pege recomendado para enchapes de fachada.
- Respetar juntas de dilatación y detalles estructurales según diseño del proyecto.



LAVADO Y LIMPIEZA

- Después de finalizar la instalación y fraguado inicial, realizar limpieza con agua limpia y cepillo de cerdas suaves.
- Poro el tratamiento, eliminación de residuos y prevención del eflorescencia (sales), consultar el Manual de Fachadas Clay House y aplicar el producto recomendado según el sistema constructivo.



NOTAS IMPORTANTES

- Es natural que el tono del ladrillo presente ligeras variaciones entre lotes de producción.
- Para lograr un acabado más homogéneo se recomienda instalar piezas provenientes simultáneamente de varias estibas.
- El contenido de las fichas técnicas puede variar por cambios en especificaciones del producto.

