LE SHARK GLOBAL LLP

TEST SONUÇ RAPORU

Talep No 4459415

Talep Tipi Ön Üretim Bilesen

Müşteri Adı LC Waikiki Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş.

Kabul Tarihi 13.08.2026 13:19

Rapor Tarihi 18.08.2026 12:48

Çalışılan Gün Sayısı 4,9

İlgili Kişi

Ürün Klasman KEY ÖRME ATLET-LİSANS

Konfeksiyoncu BM FASHİONS UK LTD

Üretici LE SHARK GLOBAL LLP

Kumaş Gramajı(g/m2)

Fiziksel PK

Yaş Grubu 4--ÇOCUK

Haslık PK

Genel Değerlendirme Geçer

Açıklama

Sipariş Kodu 1359393 **Model Kodu** S7SG51 **Model Adı** ATL,MINECRAFT-1-EQ **Varyant Rengi** ECRU

Ürün Bileşenleri

Grubu	Kodu	Adı (Rengi)	Açıklama	Tedarikçi	Bileşen Renk
KUMAŞ	6116	Kaşkorse,30/1,,40 D,Penye ,Elastan 280 gsm,98%Pamuk 2%Elastan Reaktif,Silikon + Dikiş Kolaylığı Apresi,Sürdürülebilir İçerik Yok,.,2*2		BM FASHİONS UK LTD	R9J EKRU

BİLEŞEN LİSTESİ

Bileşen No	Grubu	Kodu	Adı (Rengi)	Bileşen Renk	Açıklama
C1	KUMAŞ	6116	Kaşkorse,30/1,,40 D,Penye ,Elastan 280 gsm,98%Pamuk 2%Elastan Reaktif,Silikon + Dikiş Kolaylığı Apresi,Sürdürülebilir İçerik Yok,.,2*2	R9J EKRU	

TEST SONUÇLARI

Işık haslığı(Grade4-ISO 105 B02:1994-Metot3) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: (≥4)** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Işık Haslığı	4
Kullanılan cihaz	Atlas Ksenon Ark Lambalı Işık Haslığı Cihazı

LE SHARK GLOBAL LLP

TEST SONUÇ RAPORU

Talep No 4459415

Talep Tipi Ön Üretim Bilesen

Yıkama(ISO 105 C06) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: Lekeleme ≥4, Renk değişimi ≥4, Çapraz Lekeleme ≥4/5** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Asetat	4/5
Pamuk	4/5
Naylon	4/5
Polyester	4/5
Akrilik	4/5
Yün	4/5
Renk Değişimi	4
Çelik bilye sayısı	B2S için : 25 adet

Su(ISO 105 E01) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: Lekeleme ≥4, Renk değişimi ≥4, Çapraz Lekeleme ≥4/5** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Asetat	4/5
Pamuk	4/5
Naylon	4/5
Polyester	4/5
Akrilik	4/5
Yün	4/5
Renk Değişimi	4

Ter Bazik(ISO 105 E04) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: Lekeleme ≥4, Renk değişimi ≥4, Çapraz Lekeleme ≥4/5** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Asetat	4/5
Pamuk	4/5
Naylon	4/5
Polyester	4/5
Akrilik	4/5
Yün	4/5
Renk Değişimi	4

LE SHARK GLOBAL LLP

TEST SONUÇ RAPORU

Talep No 4459415

Talep Tipi Ön Üretim Bilesen

Ter-Asidik(ISO 105 E04) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: Lekeleme ≥4, Renk değişimi ≥4, Çapraz Lekeleme ≥4/5** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Asetat	4/5
Pamuk	4/5
Naylon	4/5
Polyester	4/5
Akrilik	4/5
Yün	4/5
Renk Değişimi	4

Sürtme Haslığı(ISO 105 X12) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: TRH01: Lekeleme Kuru ≥4; Islak ≥3** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Ön yüzey(kuru)	4/5
Arka yüzey (kuru)	4/5

Fenolik Sararma(ISO 105 X18) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: (Lekeleme ≥4/5)** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Değer	4/5

Oksidatif Ağartıcıların Etkisi (ISO 105 C09+A1) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: Üretim Renk değişimi ≥ 3/4 On-Tone - Çapraz Lekeleme ≥ 4/5** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Oksidatif değeri	4 ON TONE

LE SHARK GLOBAL LLP

TEST SONUÇ RAPORU

Talep No 4459415

Talep Tipi Ön Üretim Bilesen

Gramaj - Örme (ISO 3801) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: Limit değer verilmemiştir.** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Değer (g/m²)	REQUIREMENT GSM: 220 FOUND GSM: 228

Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim - Örme (ISO 6330, ISO 3759) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: TOFT05:EN: -%6, +%2 BOY: -%6, +%2** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
En %	-1.0%
Boy %	-2.50%
Kullanılan Deterjan	Ece A, TAED ve Sodyum Perborat Tetrahidrat
Yükleme Kumaşı	100%Polyester
Toplam Ağırlık	2kg (±100gr)
Kullanılan Makine Tipi	Wascator

Dönme- Örme (LCW Metot KMS-07) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: Örme: ≤4** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Dönme (%)	NIL

Boncuklanma(ISO 12945-1) Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP

Belirsizlik: **İstenen Değer: (≥4)** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Değer	4
Devir Sayısı (RPM)	7200

LE SHARK GLOBAL LLP

TEST SONUÇ RAPORU

Talep No 4459415

Talep Tipi Ön Üretim Bilesen

pH (ISO 3071) **Uygulama Yeri: LE SHARK GLOBAL LLP**

Belirsizlik: **İstenen Değer: pH: 4,0 - 7,5** Geçer

Sonuç Açıklaması:

	C1
	Geçer
Değer(pH)	6.47
Kullanılan Çözelti pH değeri	5-7,5
Kullanılan Çözelti Sıcaklığı (◦C)	25 ±5

İPTAL EDİLMİŞ TESTLER

Test Grubu	Test Tanımı	Test İptal Sebebi

UYGULANAMAYAN TESTLER

Test Tanımı
Yıkama Sonrası Görünüm (LCW Metot KMS 02)
Yıkama Sonrası Gör.(H3-02/LCW METOT KMS 02)
Terli Işık Haslığı (Grade4)(ISO 105 B07)
Çapraz Lekeleme(LCW METOT KMS03)
Tükürük Haslığı (DIN 53160-1)
Martindale Boncuklanma (ISO 12945-2)
Şardon Tüyü Dökülmesi (LCW Metot KMS-05)
Patlama Mukavemeti (ISO 13938-2)
Baskı Dayanımı(H3-01/LCW METOT KMS 01)

İLAVE EDİLEN TESTLER

DIŞ LABORATUVARA GİDEN TESTLER

Test Tanımı	Dış Laboratuvar Firma	Açıklama

AÇIKLAMALAR