



Tra i campioni analizzati c'è una differenza dal punto di vista cristallino:

- Ca0_01_a è puro
- Ca12_01_a ha qualche inclusione di Ru metallico, visibile al microscopio ottico ma non ai raggi X
- Ca12_X_c5 ha probabilmente una percentuale leggermente più alta di inclusioni e un po' di fase CaRuO₃
- Ca12_x2 ha più rutenio degli altri, CaRuO₃ e anche Ca₃Ru₂O₇ (?).