

# Arbeitsanweisung

 AA - Nr.  
 04 / 07

## Kontrolle der Löttemperatur für Handlötgeräte

Seite 1 / 1

### 1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die Lötspitzentemperatur geregelter Handlötstationen, die Temperatur des Luftstromes von Heißluftstationen und die Zinntemperatur portabler Zinnbäder oder Selektivlötanlagen durch vorgegebene Kontrollintervalle sicher zu stellen, um thermische Beschädigung von Bauteilen und Baugruppen zu vermeiden.

### 2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

### 3 Regelungen, Festlegungen, Arbeitsschritte

- Einmal pro Jahr ist die Lötspitzentemperatur bei 380°C mit einer SMD Lötspitze zu überprüfen und die Prüfung im Formblatt – 07 zu dokumentieren, Abweichungen bis +10/-20°C sind akzeptabel, sollten aber nach Möglichkeit korrigiert werden:
  - Lötstation mit Einstellknopf sind bei Abweichungen ab +/-10°C entweder auszusondern **oder** es ist der korrekte 380°C Bereich mit einem Pfeil zu markieren (sofern dann noch 400°C einstellbar sind).
  - Eventuelle Abweichungen werden bei elektronisch geregelten LötKolben durch nachstellen der Regeleinrichtung an der Station ausgeglichen.
- Die Temperatur der Heißluftstationen wird in einem Abstand von ca. 1 mm zur Düse gemessen, die Überprüfung wird ebenfalls im FB-07 zu dokumentiert. Temperaturschwankungen von +/-20°C sind zulässig.
- Die Temperatur der portablen Zinnbäder wird, sofern möglich, auf 265°C eingestellt und entsprechend der Soll-Temperatur überprüft (gem. Vermerk in FB-07), eine Toleranz +/-10°C ist zulässig. Kurzzeitige Schwankungen von bis zu +/-15°C sind akzeptabel, wird der Toleranzbereich überschritten kann die Temperatur nachgeregelt werden – der dann einzustellende Wert muss auf dem Zinnbad vermerkt werden.

Zur Kontrolle sind kalibrierte Messgeräte gemäß PB-Nr. 32 zugelassen. Verantwortlich für die Temperaturüberprüfung ist der Fertigungsleiter, die Überprüfung kann auch durch vom Fertigungsleiter benannte Personen durchgeführt werden.

| Ausgabe | Geändert | Bereich | Am       | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung                                                                                                 |
|---------|----------|---------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05      | Henschel | Q       | 22.06.16 | Ergänzung      | Abschnitt „3“ – Regelungen, Festlegungen, Arbeitsschritte Prüftemperatur überarbeitet auf 380°C (Standard bleifrei) |
| 06      | Henschel | Q       | 28.03.18 | Überarbeitung  | Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung                                                       |
| 07      | Kaehler  | Q       | 16.01.24 | Überarbeitung  | Abschnitt „3“ - Änderung des Prüfintervalls von Quartal auf jährliche Prüfung; Schulungsbedarf: nein                |

**Verteiler:** Server: Siehe Dokumentenmatrix

|             | Name     | Bereich | Datum      | Unterschrift |
|-------------|----------|---------|------------|--------------|
| Erstellt :  | Kaehler  | Q       | 16.01.2024 |              |
| Genehmigt : | Henschel | Q       | 16.01.2024 |              |