

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 51 / 05
Trocknen / aushärten von SMD - Kleber	Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die sachgerechte Trocknung von geklebten SMT-Leiterplatten zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

3.1 Trocknung / Aushärtung

Wärmeschrank: Heraeus TUH 60 / 60

Kleber: HERAEUS PD 955 PY oder Hysol ECCOBOND D125F

Die geklebten SMD LP werden 15 Minuten bei 120°C im Trockner getrocknet. Die Bestückung des Trockners sollte in der Regel von oben nach unten erfolgen. Nach dem Aushärtevorgang erfolgt eine kurze visuelle Prüfung der LP.

Kleberhärtung im Konvektions - Reflow - Prozess

Reflow-Lötanlage: SMT Quattro Peak L Plus S/N 1337-822

Kleber: Hysol ECCOBOND D125F

Die geklebten SMT LP können direkt mit dem Reflow-Prozess in der Konvektions-lötanlage beim SMD-Lötvorgang ausgehärtet werden. Nach dem Aushärtevorgang erfolgt eine kurze visuelle Prüfung der LP.

3.2 Wartung / Messung

Die für den Heraeus Wärmeschrank vorgegebene Temperatur von 120°C wird halbjährlich vom Qualitätsbeauftragten Q mit einem kalibrierten Messmittel, z.B. Ersa Typ DTM 100, überprüft werden. Das Ergebnis wird im MessTageBuch FB-Nr. 89 dokumentiert.

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereic	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
03	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
04	Henschel	Q	04.05.2020	Überarbeitung	Punkt 3.2 – Konkretisierung der Dokumentation (FB89) -> Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig
05	Schmidtke	Q	18.09.2024	Überarbeitung	Punkt 3.1 – neue Reflow-Lötanlage

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Schmidtke	Q	18.09.2024	Digital unterschrieben von René Schmidtke Datum: 2024.09.18 09:54:19 +0200 René Schmidtke
Genehmigt :	Henschel	Q	18.09.2024	Digital unterschrieben von Andreas Henschel Datum: 2024.09.18 07:24:42 +0200 Andreas Henschel