

KS-501

แผ่นซับเสียง トラเรือใบ

สำหรับดูดซับเสียงสำหรับห้องประชุมหรือสำนักงาน

ผลิตจากใยโพลีเอสเตอร์ ซับเสียงและแต่งห้องได้ในแผ่นเดียว เลือกรับได้ 54 สี สลับสีเป็นลวดลายบนผนังได้อิสระ ช่วยลดเสียงก้องผ่านมาตรฐานลามไฟ ASTM E84 CLASS A เหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน ร้านอาหาร และบ้านพักอาศัย

Made from polyester fiber, this acoustic panel combines sound absorption and interior decoration. Available in 54 colors for flexible wall patterns, it helps reduce echo and meets ASTM E84 Class A flame-spread requirements. Suitable for offices, meeting rooms, restaurants, and residential spaces.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ค่าดูดซับเสียงที่สูง

มีค่าดูดซับเสียงถึง NRC 0.80* ช่วยลดเสียงก้องและเสียงสะท้อน เหมาะกับห้องที่ต้องการความชัดเจนของเสียง
Sound absorption up to NRC 0.80* — reduces echo and reflections for clearer sound in any room.



ผ่านมาตรฐานการลามไฟ

ผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84 Class A มั่นใจได้ในงานตกแต่งภายในอาคาร
Tested to ASTM E84 Class A for flame spread — suitable for interior applications.



เลือกได้ 54 สี

แผ่นซับเสียงโพลีเอสเตอร์ มีให้เลือก 54 สี สลับสีเป็นลวดลายบนผนังได้อิสระ ตกแต่งให้เข้ากับทุกสไตล์
Available in 54 colors — mix and match to create patterns that fit any interior style.



เหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน

แผ่นซับเสียงโพลีเอสเตอร์ช่วยลดเสียงก้องและเสียงสะท้อน ทำให้เสียงพูดชัดเจน เหมาะกับห้องที่ต้องการการสื่อสารที่ดี
Polyester acoustic panels reduce echo and reflections for clearer speech, ideal for meeting rooms and offices where communication matters.



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	สี
KS-501	9	300 x 600 600 x 600 600 x 1200 600 x 2400 1220 x 2440	
	12	300 x 600 600 x 600 600 x 1200 600 x 2400 1220 x 2440	

Details	Technical Specification
Material วัสดุ	Polyester Fiber
NRC อัตราการดูดซับเสียง	0.80* EN ISO 354:2003
Weighted Sound Absorption ค่าดูดซับเสียงถ่วงน้ำหนัก	$\alpha_w = 0.80$ (H) — Class B** EN ISO 11654:1997
Fire Performance การลามไฟ	Class A Flame Spread Index = 15 Smoke Developed Index = 40 ASTM E84-21a
Surface Density น้ำหนักต่อตารางเมตร	1.85 kg/m ² (1,850 g/m ²)**
Test Report No. เลขที่รายงานทดสอบ	SDFS2203001286FF (ASTM E84) CZIN2204000035CM-01 (NRC) SGS-CSTC Co., Ltd.

ข้อควรระวัง

- 1) ใช้สำหรับงานติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดก่อนติดตั้ง ห้ามติดตั้งในบริเวณที่เปียกน้ำ มีความชื้นสะสม ได้หลังคาที่รับความร้อนโดยตรง หรือบริเวณที่มีการควบแน่นจากระบบปรับอากาศ และควรปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง
- 2) ควรจัดเก็บในที่แห้ง มีการระบายอากาศดี ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80% และอุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส (95 องศาฟาเรนไฮต์)
- 3) ควรใช้สินค้าจากล็อตการผลิตเดียวกันในพื้นที่ต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีความต่างของเฉดสีระหว่างล็อตการผลิต
- 4) ผลทดสอบที่แสดงเป็นค่าของตัวอย่างภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการประเมินการใช้งานจริง ผลที่ได้ทำงานขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง ระยะช่องอากาศ และสภาพพื้นที่

* ค่า NRC 0.80 ได้จากการทดสอบโดยติดตั้งแผ่นไว้ช่องอากาศด้านหลัง 100 มม.
** ทดสอบกับตัวอย่างความหนา 9 มม.