

สำหรับดูดซับเสียงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยหรือสำนักงาน

KS-401 KS-403

แผ่นอะคูสติก トラเรือใบ

วัสดุอะคูสติกトラเรือใบสำหรับฝ้าหรือผนังดูดซับเสียง สามารถดูดซับเสียง ไม่โก่งงอ หรือแอ่นตัว แผ่นเรียบเสมอกันติดตั้งได้ง่ายกับโครงฝ้าที่บาร์เหมาะสำหรับห้องประชุม ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย

KS Acoustic Materials for Ceiling or Wall Sound Absorption These panels offer excellent sound absorption, ensuring reliable performance without warping or bending. With a smooth, flat surface, they are easy to install with T-bar ceiling grids. Ideal for meeting rooms, shopping centers, and residential spaces.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ค่าดูดซับเสียงที่สูง

มีค่าดูดซับเสียงถึง NRC 0.65* เหมาะกับสำนักงานหรือห้องประชุมที่ต้องการลดเสียงภายใน
Sound absorption up to NRC 0.65* — ideal for offices and meeting rooms requiring lower indoor noise levels.



ไม่โก่งงอ แอ่นตัว

แผ่นไม่โก่งงอ สามารถคงรูปและมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
The panels are warp - resistant, retain their shape, are lightweight, and easy to install



ทำให้พื้นที่สว่าง

แผ่นอะคูสติก トラเรือใบ ด้วยคุณลักษณะสีทำให้พื้นที่ห้องดูสว่าง ช่วยให้การออกแบบความสว่างเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Acoustic soundproof panels enhance room brightness with their color characteristics, making lighting design more efficient and effective.



เหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน

แผ่นอะคูสติกช่วยลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความชัดเจนในการสื่อสาร
Acoustic panels help reduce echoes and sound reflections, making them ideal for meeting rooms where clear communication is essential.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	ลวดลาย
KS-401	12	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
	14	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
	16 16 (ขอบบังใบ)	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
KS-403	16 16 (ขอบบังใบ)	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	

Details	Technical Specification
NRC อัตราการดูดซับเสียง	0.65 ** (400 mm air space) GB/T 20247-2006
Fire Performance การติดไฟ	Class A (A2-s1, d0) GB/T 20284-2006
Moisture Deflection การโก่งตัวจากความชื้น	1.5 mm* ที่ 40°C, 90%RH GB/T 25998-2020 Appendix D
Thermal Resistance (R) ค่าความต้านทานความร้อน	0.33 (m²·K)/W ที่ 25°C * GB/T 10295-2008
Water Content ปริมาณความชื้น	0.6% * GB/T 20313-2006
Density ความหนาแน่น	283 kg/m³ * GB/T 25998-2020 Appendix B

* ทดสอบโดยแผ่นความหนา 16mm.
** ทดสอบโดยแผ่นความหนา 14 และ 16mm.